



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. ΚΟΛΙΑΣ

**ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΜΙΓΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟΥ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ**

**Δρόλια Κρινιώ-Μαρία
Φεραδούρου Αφροδίτη**

Αθήνα, Ιούλιος 2003



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: Αναπληρωτής Καθηγητής Σ. ΚΟΛΙΑΣ

**ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΣΕ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
ΜΙΓΜΑΤΑ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΤΟΥ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ**

**Δρόλια Κρινιώ-Μαρία
Φεραδούρου Αφροδίτη**

Αθήνα, Ιούλιος 2003

Ευχαριστίες

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους κ.κ. Καραχάλιο Τάσο, Ζόμπολο Κώστα, Κατσάκου Μάρθα, Κυρκιλή Πέπη που μας βοήθησαν στο εργαστηριακό μέρος αυτής της διπλωματικής εργασίας. Η βοήθεια τους υπήρξε σημαντική. Ιδιαίτερα ευχαριστήρια απευθύνουμε στον καθηγητή μας κ. Στ. Κόλια ο οποίος μας πρότεινε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο για πρώτη φορά εξετάζεται και κατεύθυνε την εργασία μας με εξαιρετική υπομονή. Τέλος επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην ένωση τσιμεντοβιομηχανίας Ελλάδος.

Δρόλια Μαρία
Φεραδούρου Αφροδίτη

Πίνακας Περιεχομένων

1.	Εισαγωγή.....	10
1.1.	Ορισμός οδοστρώματος.....	10
1.2.	Είδη οδοστρωμάτων.....	10
1.2.1.	Ευκαμπτα οδοστρώματα.....	11
1.2.2.	Διαστασιολόγηση ευκαμπτων οδοστρωμάτων.....	13
1.2.3.	Δύσκαμπτα οδοστρώματα.....	14
1.3.	Μέθοδοι υπολογισμού των οδοστρωμάτων.....	15
1.3.1.	Εμπειρικές μέθοδοι.....	15
1.3.2.	Αναλυτικές μέθοδοι.....	15
1.4.	Συντήρηση και ενίσχυση οδοστρωμάτων.....	17
1.5.	Συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων.....	19
2.	Επιπόνηση οδοστρωμάτων.....	21
2.1.	Εισαγωγή.....	21
2.2.	Επιπόνηση οδοστρώματος από τις διελεύσεις οχημάτων.....	21
2.3.	Φόρτιση οδοστρώματος.....	22
3.	Ανακύκλωση.....	25
3.1.	Γενικά.....	25
3.2.	Το έργο και οι στόχοι της ανακύκλωσης των οδοστρωμάτων.....	25
3.3.	Είδη ανακύκλωσης οδοστρωμάτων.....	26
3.4.	Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιτόπου εν ψυχρώ ανακύκλωσης οδοστρωμάτων.....	29
3.5.	Μηχανικός εξοπλισμός ανακύκλωσης.....	30
3.6.	Διαδικασία ανακύκλωσης.....	32
3.7.	Ποιοτικός έλεγχος ανακυκλωμένης στρώσης.....	33
4.	Ανακύκλωση με τσιμέντο.....	34
4.1.	Γενικά.....	34
4.2.	Πλεονεκτήματα της επιτόπου ανακύκλωσης με τσιμέντο.....	34
4.3.	Σύγκριση της ανακύκλωσης με τσιμέντο και της ανακύκλωσης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ή με αφρώδη άσφαλτο.....	35
4.4.	Σύγκριση της ανακύκλωσης με τσιμέντο και της εν θερμώ ανακύκλωσης.....	36
4.5.	Πεδίο εφαρμογής της εν ψυχρώ, επιτόπου ανακύκλωσης οδοστρωμάτων με τσιμέντο.....	36
4.6.	Μηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωμένου με τσιμέντο υλικού.....	37
5.	Ερπυσμός.....	38
5.1.	Η ρεολογική συμπεριφορά των υλικών.....	38

5.2.	Ερπυσμός σκυροδέματος...	40
5.2.1.	Γενικά	40
5.2.2.	Μηχανισμός εκδηλώσεως ερπυσμού	41
5.2.3.	Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης.....	43
5.2.4.	Ερπυσμός σκυροδέματος και κατασκευές..	46
5.2.5.	Ερπυσμός και προένταση.....	47
5.3.	Ερπυσμός ασφάλτου και παραμένουσα παραμόρφωση	47
5.3.1.	Εισαγωγή.....	47
5.3.2.	Μέτρο δυσκαμψίας ασφαλτομίγματος	48
5.3.3.	Δοκιμή ερπυσμού με στατικό φορτίο..	49
5.3.4.	Δοκιμή ερπυσμού με επαναλαμβανόμενο φορτίο...	50
5.3.5.	Παράγοντες που επιδρούν στην παραμένουσα παραμόρφωση..	50
6.	Υλικά, παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων.....	51
6.1.	Σκοπός	51
6.2.	Υλικά	51
6.3.	Δειγματοληψία.	51
6.4.	Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικών	51
6.5.	Περιγραφή – παρασκευή μιγμάτων	58
6.6.	Παρασκευή-συμπύκνωση δοκιμίων.....	59
6.7.	Συντήρηση δοκιμίων.....	60
7.	Δοκιμές.....	61
7.1.	Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης.....	61
7.2.	Δοκιμές ερπυσμού.....	61
7.3.	Δοκιμή συστολής ξήρανσης.....	65
8.	Παρουσίαση αποτελεσμάτων	66
9.	Σχόλια αποτελεσμάτων	69
10.	Συμπεράσματα	110
11.	Συστάσεις για περαιτέρω έρευνα.....	111
12.	Βιβλιογραφία	112
13.	Παράρτημα	114

Λίστα Πινάκων

Πίνακας 6-1. Χαρακτηριστικά μιγμάτων.	59
Πίνακας 8-1. Πίνακας αντοχών μιγμάτων 100/0	66
Πίνακας 8-2. Πίνακας αντοχών μιγμάτων 75/25	67
Πίνακας 8-3. Πίνακας αντοχών μιγμάτων 50/50	67
Πίνακας 8-4. Πίνακας αντοχών μιγμάτων 25/75	68
Πίνακας 8-5. Πίνακας αντοχών μιγμάτων 0/100	68

Λίστα Σχημάτων

Σχήμα 1-1, Τυπικές κατασκευαστικές τομές οδοστρωμάτων	11
Σχήμα 1-2, Στάδια υπολογισμού ευκάμπτου οδοστρώματος σε κόπωση της ασφαλικής στρώσης [18].....	16
Σχήμα 1-3, Επίδραση συντήρησης και αποκατάστασης οδοστρώματος στο επίπεδο εξυπηρέτησης και στη διάρκεια ζωής αυτού [18]	19
Σχήμα 2-1, Εξασκούμενη πίεση επί της επιφάνειας του οδοστρώματος [7]	22
Σχήμα 2-2, Μεταβολή των αναπτυσσόμενων σε τυχαίο σημείο τάσεων κατά την διάρκεια διέλευσης φορτίου [18].....	23
Σχήμα 3-1, Ανακύκλωση οδοστρώματος με παχιά και λεπτή ασφαλική στρώση.....	28
Σχήμα 3-2, Τύμπανο άλεσης [10].....	32
Σχήμα 4-1, Σχηματική διάταξη της μεθόδου και απαιτούμενα μηχανήματα για την ψυχρή ανακύκλωση με τσιμέντο [10].....	35
Σχήμα 5-1, Σχήμο ερπυσμού [12]	38
Σχήμα 5-2, Σχήμα χαλάρωσης [12].....	39
Σχήμα 5-3, Εξέλιξη του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης με το χρόνο [5]	40
Σχήμα 5-4, Σχηματική μεταβολή της συστολής ή διαστολής του σκυροδέματος με το χρόνο [5]	44
Σχήμα 5-5, Παράγοντες που επηρεάζουν τον ερπυσμό και την συστολή ξήρανσης	46
Σχήμα 5-6, Σχηματική παράσταση ιερωδοελαστικής συμπεριφοράς ασφαλτομίγματος [3].....	48
Σχήμα 6-1, Διαγράμματα κοκκομετρικής ανάλυσης θραυστών αδρανών (άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι) ..	53
Σχήμα 6-2, Διαγράμματα κοκκομετρικής ανάλυσης φρεζαρισμένων αδρανών.....	54
Σχήμα 6-3, Διάγραμμα κοκκομετρικής ανάλυσης μίγματος θραυστών αδρανών (μίγμα Ι-100/0)	55
Σχήμα 6-4, Διάγραμμα κοκκομετρικής ανάλυσης μίγματος φρεζαρισμένων αδρανών (μίγμα V-0/100).....	56
Σχήμα 6-5, Διάγραμμα κοκκομετρικής ανάλυσης μιγμάτων II (75/25), III (50/50), IV (25/75)	57
Σχήμα 7-1, Όψη και κάτοψη κυλινδρικού δοκιμίου στο οποίο έχουν επικολληθεί τα οπταϊσόμενα μεταλλικά τεμάχια (πούλιες)	63
Σχήμα 9-1, Ερπυσμός 100/0-DEMEC-1 ημέρας-22 °C.....	70
Σχήμα 9-2, Ερπυσμός 75/25-DEMEC-1 ημέρας-22 °C.....	70
Σχήμα 9-3, Ερπυσμός 50/50-DEMEC-1 ημέρας-21 °C..	71
Σχήμα 9-4, Ερπυσμός 25/75-DEMEC-1 ημέρας-20 °C.....	71
Σχήμα 9-5, Ερπυσμός 0/100-DEMEC-1 ημέρας-21 °C.....	72
Σχήμα 9-6, Σύγκριση Μ.Ο. -DEMEC-1 ημέρας-23 °C	72
Σχήμα 9-7, Ερπυσμός 100/0-DEMEC-35 ημερών-23 °C	75

Σχήμα 9-8, Ερπυσμός 75/25-DEMEC-35 ημερών-23 °C	75
Σχήμα 9-9, Ερπυσμός 50/50-DEMEC-35 ημερών-23 °C	76
Σχήμα 9-10, Ερπυσμός 25/75-DEMEC-35 ημερών-23 °C	76
Σχήμα 9-11, Ερπυσμός 0/100-DEMEC-35 ημερών-23 °C (1)	77
Σχήμα 9-12, Ερπυσμός 0/100-DEMEC-35 ημερών-23 °C (2).....	77
Σχήμα 9-13, Σύγκριση Μ.Ο.-DEMEC-35 ημερών-23 °C ..	78
Σχήμα 9-14, Ερπυσμός 100/0-DEMEC-35 ημερών-40 °C	80
Σχήμα 9-15, Ερπυσμός 75/25-DEMEC-35 ημερών-40 °C	80
Σχήμα 9-16, Ερπυσμός 50/50-DEMEC-35 ημερών-40 °C	81
Σχήμα 9-17, Ερπυσμός 25/75-DEMEC-35 ημερών-40 °C ..	81
Σχήμα 9-18, Ερπυσμός 0/100-DEMEC-35 ημερών-40 °C	82
Σχήμα 9-19, Σύγκριση Μ.Ο.-DEMEC-35 ημερών-40 °C	82
Σχήμα 9-20, Ερπυσμός 100/0-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C	84
Σχήμα 9-21, Ερπυσμός 75/25-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C	84
Σχήμα 9-22, Ερπυσμός 50/50-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C	85
Σχήμα 9-23, Ερπυσμός 25/75-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C	85
Σχήμα 9-24, Ερπυσμός 0/100-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C	86
Σχήμα 9-25, Σύγκριση Μ.Ο.-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C ...	86
Σχήμα 9-26, Σύγκριση Μ.Ο. DEMEC-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C.....	87
Σχήμα 9-27, Σύγκριση Μ.Ο. μιγμάτων 100/0 ηλικίας 1-35 ημερών, 23-40 °C	89
Σχήμα 9-28, Σύγκριση Μ.Ο. μιγμάτων 75/25 ηλικίας 1-35 ημερών, 23-40 °C	89
Σχήμα 9-29, Σύγκριση Μ.Ο. μιγμάτων 50/50 ηλικίας 1-35 ημερών, 23-40 °C	90
Σχήμα 9-30, Σύγκριση Μ.Ο. μιγμάτων 25/75 ηλικίας 1-35 ημερών, 23-40 °C	90
Σχήμα 9-31, Σύγκριση Μ.Ο. μιγμάτων 0/100 ηλικίας 1-35 ημερών, 23-40 °C	91
Σχήμα 9-32, Ειδικός ερπυσμός 100/0-DEMEC-1 ημέρας-23 °C	93
Σχήμα 9-33, Ειδικός ερπυσμός 75/25 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 1 ημέρας -23 °C	94
Σχήμα 9-34, Ειδικός ερπυσμός 50/50 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 1 ημέρας -23 °C	95
Σχήμα 9-35, Ειδικός ερπυσμός 25/75 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 1 ημέρας -23 °C	96
Σχήμα 9-36, Ειδικός ερπυσμός 0/100 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 1 ημέρας -23 °C	97
Σχήμα 9-37, . Ειδικός ερπυσμός 100/0-DEMEC-35 ημερών-23 °C.....	98
Σχήμα 9-38, Ειδικός ερπυσμός 75/25 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών -23 °C	99
Σχήμα 9-39, Ειδικός ερπυσμός 50/50 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών -23 °C	100

Σχήμα 9-40, Ειδικός ερπυσμός 25/75 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών -23 °C ..	101
Σχήμα 9-41, Ειδικός ερπυσμός 100/0 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών - 40 °C ..	102
Σχήμα 9-42, Ειδικός ερπυσμός 75/25 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών - 40 °C ..	103
Σχήμα 9-43, Ειδικός ερπυσμός 50/50 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών - 40 °C ..	104
Σχήμα 9-44, Ειδικός ερπυσμός 25/75 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών - 40 °C ..	105
Σχήμα 9-45, Ειδικός ερπυσμός 0/100 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών - 40 °C ...	106
Σχήμα 9-46, Σύγκριση αντοχής μιγμάτων σε συνάρτηση με την θερμοκρασία	108
Σχήμα 9-47, Σύγκριση αντοχών σε συνάρτηση με τα ποσοστά φρεζαρισμένου υλικού με βάση την ηλικία και την θερμοκρασία	108
Σχήμα 9-48, Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας σε συνάρτηση του ποσοστού φρεζαρισμένου υλικού στα διάφορα πειράματα.....	109
Σχήμα 9-49, Μεταβολή των ερπυστικών παραμορφώσεων σε συνάρτηση του ποσοστού του φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος και του χρόνου φόρτισης, ...	109

Λίστα Εικόνων

Εικόνα 3-1 Τυπικό μηχάνημα φρεζαρίσματος [10].....	31
Εικόνα 6-1, Τοποθέτηση και ανάμιξη των υλικών στον αναμικτήρα	58
Εικόνα 7-1, Πρέσες δοκιμής μονασξονικής θλίψης	61
Εικόνα 7-2, Πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή ερπυσμού.	62
Εικόνα 7-3, Πλαίσιο δοκιμής ερπυσμού με τα υπό εξέταση δοκίμια	64
Εικόνα 7-4, Δοκίμιο κατά την προεργασία του για την συσκευή M.T.S.	64
Εικόνα 7-5, Δοκίμιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την δοκιμή συστολής ξήρανσης, όργανο DEMEC και όργανο μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας	65
Εικόνα 9-1, Αστοχία δοκιμίου λόγω απόμιξης υλικού	74
Εικόνα 9-2, Διατμητική αστοχία δοκιμίου	79

1. Εισαγωγή

1.1. Ορισμός οδοστρώματος

Η αδυναμία του φυσικού εδάφους να παραλάβει τα φορτία των οχημάτων, χωρίς να υποστεί σημαντικές παραμορφώσεις, που κατά κύριο λόγο θα το καταστήσουν επικίνδυνο και κατά δεύτερο θα μειώσουν την άνεση στην κυκλοφορία των οχημάτων, επιβάλλει την κατασκευή μιας ή περισσότερων διαδοχικών στρώσεων, αποτελούμενων από υλικό ανώτερης ποιότητας πάνω από αυτό. Το σύνολο των επαλληλών στρώσεων, που είναι τοποθετημένες πάνω από το φυσικό έδαφος για τη δημιουργία της οδού, αποτελούν το οδόστρωμα.

Ουσιαστικά η κατασκευή του οδοστρώματος απσκοπεύει σε τρεις σκοπούς. Πρώτον στο να μεταφέρει τις καταπονήσεις και τα φορτία που δέχεται στο φυσικό έδαφος, χωρίς αυτό να αστοχήσει, δεύτερο να εξασφαλίσει μια ομαλή επιφάνεια στην οποία θα μπορούν τα οχήματα να κυκλοφορούν με άνεση και ασφάλεια και τρίτον να προστατεύει το φυσικό έδαφος από τις καιρικές επιδράσεις (βροχή, παγετός). Ωστόσο ο κύριος σκοπός κατασκευής ενός οδοστρώματος, είναι η ομοιόμορφη διανομή των πιέσεων των ελαστικών των οχημάτων, έτσι ώστε η επιπόνηση του εδάφους θεμελίωσης να μην υπερβαίνει τη φυσική αντοχή του.

1.2. Είδη οδοστρώματων

Το οδόστρωμα έχει καθιερωθεί να διακρίνονται σε δυο είδη, τα εύκαμπτα (ασφαλτικά) και τα δύσκαμπτα (σκυρόδεμα), αν και σήμερα η διάκριση αυτή, με τη σημαντική αύξηση της χρησιμοποιήσεως στρώσεων από σταθεροποιημένα ή κατεργασμένα με υδραυλικές κονίες υλικά, δεν είναι πάντοτε σαφής. Η περίπτωση των ημιάκαμπτων οδοστρώματων αποτελεί ενδιάμεση κατηγορία, που συνδυάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και των δύο παραπάνω κατηγοριών, αλλά έχει και τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Στο Σχήμα 1.1 φαίνονται οι τυπικές κατασκευαστικές διατομές για κάθε μια κατηγορία οδοστρώματων [18].



Σχήμα 1-1, Τυπικές κατασκευαστικές τομές οδοστρωμάτων

1.2.1. Εύκαμπτα οδοστρώματα

Κατασκευαστικά το εύκαμπτο οδοστρώμα διακρίνεται σε τρεις ομάδες στρώσεων, τις επιφανειακές ασφαλτικές στρώσεις, τη βάση και την υπόβαση. Η ανώτερη ασφαλτική στρώση αποτελεί τη στρώση κυκλοφορίας των οχημάτων. Κάτω από την ασφαλτική επίστρωση είναι η βάση που αποτελείται από ασύνδετο συμπυκνωμένο αμμοχάλικο που μπορεί να είναι κατεργασμένο με υδραυλικές κόνιες (περίπτωση των ημιέκκαμπτων οδοστρωμάτων). Τελευταία στρώση είναι η υπόβαση που κατασκευάζεται από συμπυκνωμένο ασύνδετο αμμοχάλικο ή από κατεργασμένο με υδραυλικές κόνιες. Ορισμένες φορές λόγω ύπαρξης πολύ ασθενούς υπεδάφους, κατασκευάζεται και εξυγιαντική στρώση μεταξύ υποβάσεως και υπεδάφους.

1.2.1.1. Στρώση έδρασης ή υπεδάφος

Το υπεδάφος-στρώση έδρασης είναι το διαμορφωμένο και συμπυκνωμένο έδαφος πάνω από το οποίο θα κατασκευαστεί το οδοστρώμα. Το βάθος στο οποίο εκτείνεται συνήθως είναι 600 χιλιοστά, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής συμπίκνωση μέχρι αυτό το βάθος, πράγμα που απαιτείται από τις προδιαγραφές. Η επιφάνεια του υπεδάφους ταυτίζεται με την επιφάνεια του φυσικού εδάφους στις περιπτώσεις που δε χρειάζεται καμιά διαμόρφωση το υπάρχον έδαφος.

Η φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι από αυτήν εξαρτώνται άμεσα τα πάχη των υπερκείμενων στρώσεων. Είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων όπως, του μεγέθους των κόκκων και της συνεκτικότητας, της φυσικής υγρασίας και του βαθμού συμπίκνωσης του εδάφους ή του εδαφικού υλικού που χρησιμοποιείται. Η πλέον γνωστή έκφραση της φέρουσας ικανότητας του υπεδάφους είναι ο Καλιφορνιακός δείκτης (CBR) που χρησιμοποιείται σε όλες τις εμπειρικές ή ημιεμπειρικές μεθοδολογίες διαστασιολόγησης εύκαμπτων οδοστρωμάτων.

1.2.1.2. Εξυγιαντική στρώση

Η εξυγιαντική στρώση κατασκευάζεται μεταξύ υποβάσεως και υπεδάφους, με σκοπό να εξυγιάνει και να βελτιώσει τη φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους, στην περίπτωση

που αυτό είναι πολύ ασθενές. Η στρώση αυτή κατασκευάζεται συνήθως από κοκκώδη εδαφικά υλικά χωρίς την απομάκρυνση του ασθενούς εδαφικού υλικού.

Απομάκρυνση του πολύ ασθενούς εδαφικού υλικού και αντικατάσταση αυτού με καλύτερης ποιότητας υλικό συνιστάται μόνο όταν το υπέδαφος είναι πολύ φτωχής ποιότητας. Στις περιπτώσεις αυτές το πάχος της στρώσης πρέπει να είναι συνήθως μεταξύ 500 και 1000 χιλιοστών. Ωστόσο, ο καθορισμός του πάχους της στρώσης γίνεται από τον εκάστοτε μελετητή χωρίς την ύπαρξη κάποιων προτύπων.

Παλλές φορές, η εξυγίανση του υπεδάφους επιτυγχάνεται και με σταθεροποίηση συνήθως με τσιμέντο ή ασβέστη. Η προσθήκη και ανάμιξη των συνδετικών υλικών και του νερού γίνεται επί του έργου, αφού προηγουμένως το εδαφικό υλικό κονιορτοποιηθεί με ειδικά μηχανήματα. Ακολουθεί η συμπίκνωση σε στρώσεις, μέγιστου συμπυκνωμένου πάχους 250 χιλιοστά. Ο βαθμός συμπίκνωσης είναι τόσοσ ώστε, στην προκαθορισμένη υγρασία του υλικού, να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμπίκνωση.

1.2.1.3. Υπόβαση

Η υπόβαση συνήθως κατασκευάζεται από επιλεγμένα κοκκώδη εδαφικά υλικά (αμμοχάλικο) ή εδαφικά υλικά σταθεροποιημένα με συνδετικό υλικό το τσιμέντο (κυρίως) ή τον ασβέστη. Το πάχος της επιλέγεται με κριτήριο τη μη ανάπτυξη υψηλών θλιπτικών και διατμητικών τάσεων στο υπέδαφος, ικανών να προκαλέσουν αισθητές παραμορφώσεις. Ωστόσο, η τιμή του προκύπτει από την διαστασιολόγηση. Η υπόβαση παραλείπεται και κατασκευάζεται μόνο η βάση από τα ασύνδετα αδρανή, στην περίπτωση που το υπέδαφος είναι αρκετά καλό.

Η υπόβαση τοποθετείται πάνω στο έδαφος ή την εξυγιαντική στρώση και έχει σαν στόχο να:

- μεταβιβάζει τα φορτία στο υπέδαφος
- προστατεύει τα υλικά της βάσης από “μόλυνση” αυτών με εδαφικά υλικά (άργιλο, ιλύ, οργανικά υλικά κτλ)
- εξασφαλίζει την άνετη κυκλοφορία των εργοταξιακών οχημάτων
- δρα ως ανηπαγετική προστατευτική στρώση στην περίπτωση που το έδαφος είναι παγοπληκτικό (χαμηλές θερμοκρασίες)
- μπορεί να λειτουργήσει και ως στρώση αποστράγγισης των υδάτων που πιθανόν να υπερκείμενες στρώσεις προστατεύοντας το υπέδαφος. Αυτό μπορεί να συμβεί αν οι υπερκείμενες στρώσεις είναι μικρού πάχους ή οι ασφαλικές στρώσεις είναι ανοιχτού τύπου.

Στην περίπτωση που η υπόβαση λειτουργεί ως στραγγιστική στρώση είναι συχνά απαραίτητη η χρήση υδρομονωτικής μεμβράνης στη διεπιφάνεια με το υπέδαφος. Ο ρόλος της μεμβράνης είναι καθαρά προστατευτικός και στεγανωτικός.

1.2.1.4. Βάση

Η βάση κατασκευάζεται μεταξύ του υπεδάφους και των επιφανειακών ασφαλιστικών στρώσεων και αποτελεί βασική δομική στρώση του εύκαμπτου οδοστρώματος. Κατασκευάζεται από συμπυκνωμένο θραυστό ή συλλεκτό αμμοχάλικο ορισμένης διαβάθμισης (εύκαμπτα οδοστρώματα) ή αμμοχάλικο κατεργασμένο με τσιμέντο (ημιάκαμπτα οδοστρώματα). Τα αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της βάσης (θραυστά) είναι πάντα καλύτερης ποιότητας από αυτά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της υπόβασης. Τα θραυστά αδρανή μπορεί να είναι από πετρώματα ή φυσικές αποθέσεις ή σκυρίες ή υλικά που προέρχονται από

ανακύκλωση οδοστρωμάτων, αντικείμενα που αφορά και τη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

Η βάση έχει σαν στόχο να:

- παραλαμβάνει και να κατανέμει τα φορτία της κυκλοφορίας στις υποκείμενες στρώσεις
- παρέχει στο οδόστρωμα την απαιτούμενη δυσκαμψία και να μειώνει τον κίνδυνο αστοχίας των ασφαλικών στρώσεων από κόπωση
- μειώνει τις κάθετες θλιπτικές τάσεις που εξασκούνται στο υπέδαφος (και δια μέσου της υπόβασης, αν υπάρχει) σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούν να παραληφθούν από την φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους και να μην προκαλούν ανεπιτρεπτα μεγάλες παραμορφώσεις

Τέλος, οι στρώσεις της βάσης από ασύνδετα ή σταθεροποιημένα αδρανή συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη συμπίκνωση και τοποθέτηση των υπερκείμενων ασφαλικών στρώσεων.

1.2.1.5. Επιφανειακές στρώσεις

Οι επιφανειακές στρώσεις συνίστανται από τον τάπητα κυκλοφορίας, τη συνδετική στρώση και την ασφαλική βάση.

Ο τάπητας κυκλοφορίας, είναι η ασφαλική στρώση που έρχεται σε άμεση επαφή με τους τροχούς των οχημάτων και πρέπει να παρέχει άριστη και ασφαλή επιφάνεια κύλισης. Γι' αυτό το λόγο πρέπει η στρώση αυτή να είναι ανθεκτική στην δράση της κυκλοφορίας και των καιρικών συνθηκών και να μην παραμορφώνεται. Οφείλει να παρέχει καλή αντιολισθηρή επιφάνεια κύλισης είτε από μόνη της είτε με την προσθήκη προεπαλειμμένων αδρανών ή αντιολισθηρού λεπτοτάπητα slurry seal ή ασφαλικών επαλειψέων ή άλλης επιφανειακής επεξεργασίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να έχει καλή επιτεδότητα για υψηλή ποιότητα και ασφάλεια οδήγησης, συνεισφέροντας στην αντοχή του οδοστρώματος, και να παρέχει επιφάνεια κύλισης με χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Η συνδετική στρώση είναι μια ενδιάμεση στρώση μεταξύ τάπητα κυκλοφορίας και ασφαλικής βάσης και κατασκευάζεται με σκοπό να παρέχει μια καλή επίπεδη επιφάνεια επί της οποίας θα διαστρωθεί ο τάπητας κυκλοφορίας. Συνδετική στρώση απαιτείται μόνο όταν ο τάπητας κυκλοφορίας είναι πορώδης και η ασφαλική βάση μέσης ή ανοιχτής υφής. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ύπαρξη της είναι απαραίτητη θα πρέπει να μην παραμορφώνεται, να είναι σχεδόν αδιαπέρατη από το νερό να μην ρηγματώνεται εύκολα.

Η ασφαλική βάση είναι η ανώτερη και σημαντικότερη στρώση της βάσης των οδοστρωμάτων. Ουσιαστικά παραλαμβάνει και κατανέμει τα φορτία της κυκλοφορίας στις υποκείμενες στρώσεις και προσδίδει στο οδόστρωμα δυσκαμψία και αντοχή σε κόπωση. Η ασφαλική βάση θα πρέπει να έχει μεγάλη δυσκαμψία, υψηλή αντοχή σε κόπωση και μην παραμορφώνεται εύκολα. Τέλος, είναι απαραίτητο να μην επηρεάζεται από την καταστρεπτική δράση του νερού και να έχει μικρή διαπερατότητα προστατεύοντας τις υποκείμενες στρώσεις, ιδίως όταν ο τάπητας κυκλοφορίας είναι ανοιχτού τύπου.

1.2.2. Διαστασιολόγηση εύκαμπτων οδοστρωμάτων

Με την διαστασιολόγηση των οδοστρωμάτων επιδιώκεται ο καθορισμός του πάχους κάθε στρώσης, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από το μέγεθος και την συχνότητα του

επιβαλλόμενου φορτίου (κυκλοφοριακός φόρτος). τα μηχανικά χαρακτηριστικά της κάθε στρώσης, τη φέρουσα ικανότητα του υπεδάφους και της κλιματολογικές συνθήκες (κυρίως θερμοκρασία και υγρασία). Επίσης, θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως: το κόστος, η κατασκευή, η συντήρηση και η διάρκεια ζωής. Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός ενός οδοστρώματος αποτελεί τεχνοοικονομική διαδικασία αρκετά πολύπλοκη.

Στα εύκαμπτα οδοστρώματα χρησιμοποιείται κυρίως η θεωρία των πολλαπλών επάλληλων ελαστικών στρώσεων εδραζόμενων επί ελαστικού εδαφικού ημίσκληρου (Burmister).

Το μοντέλο του Burmister ορίζεται πλήρως αν είναι γνωστό το μέτρο ελαστικότητας, ο λόγος του Poisson και το πάχος της κάθε στρώσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι στρώσεις θεωρούμε ότι έχουν άπειρες διαστάσεις κατά την οριζόντια έννοια, αλλά δεδομένο πάχος. Το πρότυπο μπορεί να απλοποιηθεί σε σύστημα τριών στρώσεων αν τα υλικά της βάσης και της υποβάσης δεν διαφέρουν κατά πολύ ποιοτικά (π.χ. αν χρησιμοποιηθούν αμμοχάλικα) οπότε οι στρώσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν σαν μία στρώση. Όταν η βάση κατασκευάζεται από αμμοχάλικο κατεργασμένο με ασφαλτό τότε η στρώση κυκλοφορίας και η βάση μπορούν να θεωρηθούν ενιαίες και να απλοποιηθεί το πρότυπο σε σύστημα τριών στρώσεων. Μεγαλύτερη απλοποίηση θα μπορούσε να γίνει αν όλα τα μη κατεργασμένα υλικά της βάσης και της υποβάσεως θεωρηθούν ότι αποτελούν μέρος της στρώσης του εδάφους οπότε προκύπτει σύστημα δύο στρώσεων.

Το σύστημα των επάλληλων στρώσεων που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των τάσεων και παραμορφώσεων βασίζεται στην παραδοχή ότι τα υλικά είναι ελαστικά ομογενή και ισότροπα. Στην πραγματικότητα καμία από αυτές τις παραδοχές δεν είναι απολύτως αληθής. Έχει όμως αποδειχθεί πειραματικά ότι, υπό τις δυναμικές συνθήκες φόρτισης των οδοστρωμάτων, από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν, τα υλικά συμπεριφέρονται με αρκετή προσέγγιση σαν ελαστικά στρώματα.

Ένα εύκαμπτο οδοστρώμα θεωρείται ότι αστόχησε όταν παρατηρηθούν ρωγμές στην ασφαλτική στρώση, ή όταν παραμορφωθεί η επιφάνεια κύλισης. Ο λόγος που ρηγματώνεται ένα εύκαμπτο οδοστρώμα είναι συνήθως η υπέρβαση της αντοχής σε κόπωση από κάμψη της ασφαλτικής βάσης.

Τα κρίσιμα μεγέθη που θα πρέπει να εξεταστούν κατά τον υπολογισμό ενός εύκαμπτου οδοστρώματος είναι η οριζόντια ανηγμένη εφελκυστική παραμόρφωση, που εμφανίζεται στον πυθμένα της ασφαλτικής στρώσης και καθορίζει την αστοχία της ασφαλτικής στρώσης σε κόπωση από κάμψη και η κατακόρυφη ανηγμένη παραμόρφωση, που εμφανίζεται στην επιφάνεια της στρώσης έδρασης και καθορίζει την αστοχία του οδοστρώματος από υπερβολική παραμόρφωση.

1.2.3. Δύσκαμπτα οδοστρώματα

Στα δύσκαμπτα οδοστρώματα λόγω της μεγάλης ακαμψίας που διαθέτουν, οι τοπικές καθιζήσεις, που πιθανόν να εμφανιστούν κάτω από αυτά, δεν ανακλώνται στην επιφάνεια κύλισης. Τα οδοστρώματα αυτά δεν έχουν ανάγκη από μεγάλο αριθμό στρώσεων γιατί το σκυρόδεμα, που αποτελεί την κύρια και πολλές φορές μοναδική στρώση του οδοστρώματος, είναι υλικό με συγκριτικά μεγάλο μέτρο ελαστικότητας και με σημαντική αντοχή σε κόπωση. Ανάλογα με την κατασκευή της πλάκας του σκυροδέματος και με τον τύπο του οπλισμού που διαθέτει χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η κατασκευή άοπλου οδοστρώματος είναι απλούστερη και σε απόλυτες τιμές κόστους φθηνότερη, με βασικό μειονέκτημα τη συχνή εμφάνιση εγκάρσιων αρμών (μείωση άνεσης κατά την οδήγηση, πιθανότητα

κατασκευαστικών ραβδίων και διαφορικών καθιζήσεων). Το μειονέκτημα αυτό περιορίζεται με τη χρήση του σιδηρού σπλισμού.

Στην Ελλάδα η χρήση των δύσκαμπτων οδοστρωμάτων έχει περιορισμένη εφαρμογή σε ειδικές περιπτώσεις όπως, σε δάπεδα στάθμευσης αεροσκαφών (υψηλά στατικά φορτία), σταθμούς διόδων και σε μικρούς δρόμους σε ανωφέρειες όπου δεν είναι δυνατό να διαστρωθεί θερμό ασφαλτόμιγμα ή ακριβικές περιοχές όπου δεν υπάρχουν συγκροτήματα παραγωγής ασφαλτομίγματος.

1.3. Μέθοδοι υπολογισμού των οδοστρωμάτων

Οι μέθοδοι οι οποίες μας βοηθούν στο να καθορίσουμε ένα οδόστρωμα διακρίνονται σε:

1. Εμπειρικές ή ημιεμπειρικές
2. Αναλυτικές ή θεωρητικές

1.3.1. Εμπειρικές μέθοδοι

Στις εμπειρικές μέθοδοι κατατάσσονται οι περισσότερες εθνικές μέθοδοι καθορισμού του πάχους που προδιαγράφονται από εθνικούς κανονισμούς ή προδιαγραφές. Ο υπολογισμός αυτός γίνεται με χρήση πινάκων και διαγραμμάτων που έχουν συνταχθεί με τη βοήθεια της πείρας, από κατασκευές που ήδη έχουν γίνει στην εκάστοτε χώρα και λαμβάνουν υπ' όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλίματος, των υλικών, καθώς και την κυκλοφορία της χώρας αυτής. Στις μεθόδους αυτές προδιαγράφονται και ορισμένες εργαστηριακές ή επιτόπου δοκιμές του εδάφους και των υλικών οδοστρώσεως.

Η πιο γνωστή απ' αυτές τις μεθόδους είναι η μέθοδος CBR η οποία μετά από τροποποιήσεις έχει βρει εφαρμογή σε πολλές χώρες. Μια ακόμα γνωστή μέθοδος είναι η μέθοδος AASHTO που προήλθε από την ανάλυση μεγάλου οδικού πειράματος που έλαβε χώρα από το 1956 έως και το 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Το μειονέκτημα των εμπειρικών μεθόδων είναι ότι η χρήση τους περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου οι κλιματολογικές συνθήκες, η κυκλοφορία και τα υλικά είναι ίδια με αυτά που ελήφθησαν υπόψη κατά την ανάπτυξη της μεθόδου. Έτσι με το δεδομένο ότι οι παραπάνω παράγοντες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά και από περιοχή σε περιοχή της ίδιας χώρας, θεωρείται παρακινδυνευμένο να χρησιμοποιηθούν, αν δεν υπάρχουν τρόποι αξιολόγησης των τοπικών διαφορών και των ουντεπειών που θα έχουν στη διαστασιολόγηση των οδοστρωμάτων.

1.3.2. Αναλυτικές μέθοδοι

Οι αναλυτικές μέθοδοι ακολουθούν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, η οποία περιγράφεται από τα παρακάτω βήματα.

1. Γίνεται η εκλογή ενός στατικού μοντέλου το οποίο αντιπροσωπεύει το σύστημα οδόστρωμα-έδαφος. Εδώ μπορεί να γίνει αποδεκτή και κάποια απλοποιημένη απλούστευση της κατασκευής.
2. Καθορίζονται οι φορτίσεις και γενικότερα οι επιπονήσεις.
3. Επιλέγονται τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε στρώση και γίνεται μια πρώτη εκτίμηση του πάχους της κάθε μιας.

4. Καθορίζονται οι ιδιότητες των υλικών υπό τις δεδομένες συνθήκες περιβάλλοντος και φορτίσεων.
5. Υπολογίζονται οι αναπτυσσόμενες τάσεις και παραμορφώσεις σε ορισμένα κρίσιμα σημεία. Για παράδειγμα, στα εύκαμπτα οδοστρώματα κρίσιμα σημεία και εντασιακά μεγέθη είναι οι οριζόντιες εφελκυστικές τάσεις στον πυθμένα της ασφαλτικής στρώσης, καθώς και οι κατακόρυφες τάσεις στην στρώση έδρασης.
6. Συγκρίνονται οι υπολογισμένες τάσεις και παραμορφώσεις με τις αντίστοιχες επιτρεπόμενες τιμές για κάθε στρώση και υλικό.
7. Αν οι τιμές που υπολογίστηκαν είναι μικρότερες ή ίσες με τις επιτρεπόμενες, τότε η κατασκευή είναι αποδεκτή· αλλιώς επαναλαμβάνονται τα στάδια υπολογισμού από το (3)–(7) με αυξημένα πάχη ορισμένων στρώσεων ή βελτιωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών.



Σχήμα 1-2, Στάδια υπολογισμού εύκαμπτου οδοστρώματος σε κόπωση της ασφαλτικής στρώσης [18]

Ας αναλύσουμε σύντομα πώς εκλέγεται το στατικό μοντέλο και τις παραδοχές που μπορούμε να κάνουμε ώστε να διευκολυνθούμε στον υπολογισμό του οδοστρώματος. Ένα τυπικό εύκαμπτο οδόστρωμα αποτελείται από τρεις στρώσεις όπως προαναφέραμε. Η κατασκευή αυτή αποτυπώνεται ως τρεις επάλληλες στρώσεις πεπερασμένου πάχους με άπειρες διαστάσεις κατά την οριζόντια έννοια, που εδράζονται σε μία στρώση απείρου πάχους και απερίοριστες οριζόντιες διαστάσεις. Έτσι προκύπτει ένα σύστημα τεσσάρων στρώσεων. Αν όμως τα υλικά της βάσης και της υπόβασης είναι παρόμοια ή αν το αμμοχάλικο της βάσης είναι

κατεργασμένο με άσφαλτο τότε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι βάση και υπόβαση στην πρώτη περίπτωση ή βάση και ασφαλική στρώση στη δεύτερη, αποτελούν μία στρώση. Άρα έχουμε σύστημα τριών στρώσεων. Ακόμα αν το οδοστρώμα που μελετάμε είναι εύκαμπτο τότε μπορούμε να θεωρήσουμε τις βάση, υπόβαση και στρώση έδρασης ως μία στρώση με σημαντική μείωση της ακρίβειας των υπολογισμών. Συνεπώς η τελευταία απλούστευση δεν συστήνεται. Αντίθετα συστήνεται το σύστημα των τριών στρώσεων για τα εύκαμπτα καθώς και των τεσσάρων για τα ημιάκαμπτα.

Καθώς τα υλικά των στρώσεων θεωρούνται κατά τους υπολογισμούς ελαστικά, ομογενή και ισότροπα το στατικό μοντέλο μπορεί πλέον να ορισθεί εφόσον μας δοθούν τα πάχη των στρώσεων, το μέτρο ελαστικότητας E και ο λόγος του Poisson (μ).

1.4. Συντήρηση και ενίσχυση οδοστρωμάτων

Κάθε νέο οδοστρώμα από τη στιγμή που δίνεται στην κυκλοφορία αρχίζει να υπόκειται την καταστροφική επίδραση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων όπως κυκλοφοριακός φόρτος, συνθήκες περιβάλλοντος, χρήστες, υπέδαφος κλπ. Παράλληλα, από την ίδια στιγμή αρχίζει και μία εσωτερική σταδιακή επιδείνωση της ποιότητας του οδοστρώματος η οποία οφείλεται κυρίως στη γήρανση και κόπωση των υλικών που το συνθέτουν. Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της μελέτης και την ποιότητα κατασκευής είναι οι μοναδικές αιτίες για την εμφάνιση, αργά ή γρήγορα, των επιφανειακών φθορών, των σημείων κόπωσης και την αποσύνθεση.

Από την άλλη πλευρά κάθε νέο οδοστρώμα, στη γενική του έννοια, θα πρέπει να εκλαμβάνεται σαν μία επένδυση και κοινωνική παροχή. Ο διαχειριστής του κεφαλαίου που επενδύθηκε για την κατασκευή του οδοστρώματος, δηλαδή το κράτος, έχει την ευθύνη να το διατηρήσει αλλά και να το διαχειριστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποδώσει κέρδος. Το κέρδος αυτό είναι άμεσο (μείωση του χρόνου και του κόστους μετακίνησης, μείωση των ατυχημάτων, μείωση του κόστους συντήρησης των οχημάτων κτλ.) και έμμεσο (κοινωνικό όφελος, όπως άνετη και ασφαλής μετακίνηση του κοινωνικού συνόλου για τις κοινωνικές και εμπορικές του δραστηριότητες).

Η διατήρηση της κατάστασης του οδοστρώματος σε ανεκτό επίπεδο γίνεται μόνο με τη συστηματική συντήρηση και αποκατάσταση αυτού. Σαν συντήρηση ορίζεται το σύνολο των εργασιών για τη διατήρηση, κάτω από κανονικές συνθήκες φόρτισης και περιβάλλοντος, της κατάστασης του οδοστρώματος όσο το δυνατόν πλησιέστερα της αρχικής κατάστασης κατά την κατασκευή. Στο σύνολο των εργασιών περιλαμβάνεται: αποκατάσταση επιφανειακών φθορών, πλήρωση ρωγμών, αποκατάσταση αντοκασθηρής ικανότητας της επιφάνειας, καθορισμός της επιφάνειας, αναζωογόνηση διαγραμμίσεων και απομάκρυνση ξένων σωμάτων από το οδοστρώμα (φερτά υλικά, χιόνι κτλ.).

Η αποκατάσταση του οδοστρώματος είναι το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση των ποιοτικών συνθηκών του οδοστρώματος και ενίσχυσή του για ουσιαστική αύξηση της διάρκειας ζωής του. Στο σύνολο των εργασιών περιλαμβάνονται κατασκευή πρόσθετης ασφαλικής στρώσης μεταβατικού πάχους, όλες οι προεργασίες για την κατασκευή αυτής της στρώσης καθώς και όλες οι μετά την κατασκευή εργασίες (διογράμμιση κλπ.).


Δομικές αστοχίες σε εύκαμπτα οδοστρώματα οφείλονται σε κόπωση της επιφάνειας, στερεοποίηση ή διάτμηση, που αναπτύσσονται στο έδαφος, την υπόβαση, τη βάση ή

την επιφανειακή στρώση. Όλες οι φθορές που εμφανίζονται στα εύκαμπτα οδοστρώματα μπορούν να ταξινομηθούν σε, ρηγματώσεις, παραμορφώσεις, αποσάθρωσεις και λείανση της επιφάνειας κύλισης. Οι μορφές των ρηγματώσεων της επιφάνειας του οδοστρώματος ποικίλλουν και οφείλονται σε διάφορες αιτίες. Σε πολλές περιπτώσεις η έγκαιρη απλή πλήρωση της ρωγμής ή των ρωγμών είναι η σωστότερη και αποτελεσματικότερη συντήρηση. Οι διάφορες μορφές ρηγματώσεων είναι οι ρωγμές τύπου αλιγάτορα, οι ρωγμές στα άκρα του οδοστρώματος, μεισζύ λωρίδων διάστρωσης ή διαπλάτυνσης, ρωγμές από ανάκλιση, από συστολή τάπητων, ελικοειδείς ρωγμές και ρωγμές στην τροχιά των τροχών.

Οι παραμορφώσεις ή στρεβλώσεις της επιφάνειας του οδοστρώματος είναι σε γενικές γραμμές οι φθορές εκείνες που χαρακτηρίζουν το οδόστρωμα ως μη επίπεδο. Οι παραμορφώσεις της επιφάνειας του οδοστρώματος μπορεί να οφείλονται στην ελαστοπλαστική συμπεριφορά της ασφάλτου και κατ' επέκταση του ασφαλομιγμάτος, ή και στη χαμηλή ευατάθεια των ασφαλομιγμάτων ή και στη μη καλά συμπίκνωση όλων των στρώσεων, αναλόγως. Οι διάφορες μορφές παραμορφώσεων είναι οι αυλακώσεις στις τροχιές των τροχών, οι ρυτιδώσεις (κυματισμοί), οι τοπικές καθιζήσεις ή διογκώσεις και οι τοπικές καθιζήσεις σε ιομές οδοστρώματος.

Η αποσάθρωση είναι η θρυμμάτιση του οδοστρώματος σε μικρά ασύνδετα κομμάτια. Σ' αυτό περιλαμβάνεται και η απόσπαση αδρανών από την επιφάνεια του οδοστρώματος. Εάν η αποσάθρωση δεν συντηρηθεί έγκαιρα είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε κατάσταση που θα απαιτείται πλήρη ανακατασκευή της οδού. Οι κυριότερες μορφές αποσάθρωσης είναι οι λακκούβες και η αποκόλληση των αδρανών.

Τέλος, η λεία επιφάνεια είναι μια φθορά του οδοστρώματος η οποία, σε αντίθεση με τους άλλους τύπους φθορών, δεν επιδρά στην επιδείνωση της δομικής κατάστασης του οδοστρώματος αλλά στο επίπεδο εξυπηρέτησης αυτού και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ολισθηρότητα της επιφάνειας. Η ολισθηρότητα συνδέεται άμεσα με τα τροχαία ατυχήματα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην άμεση αποκατάσταση της αντιαλισθηρής ικανότητας της επιφάνειας.



Σχήμα 1-3, Επίδραση συντήρησης και αποκατάστασης οδοστρώματος στο επίπεδο εξυπηρέτησης και στη διάρκεια ζωής αυτού [18]

1.5. Συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων

Η αναγκαιότητα συστήματος διαχείρισης των οδοστρωμάτων γίνεται επιτακτική από τους παρακάτω παράγοντες

- ραγδαία ανάπτυξη του οδικού δικτύου, η γήρανση αυτού και η ανάγκη διατήρησης του σε ένα επίπεδο λειτουργικότητας,
- ανάπτυξη νέων μεθόδων και υλικών για την συντήρηση των οδοστρωμάτων,
- απαίτηση γενικότερα για εξοικονόμηση ενέργειας στα τεχνικά έργα,
- επαναχρησιμοποίηση υλικών οδοστρωμάτων με μεθόδους ανακύκλωσης,
- αύξηση του κόστους συντήρησης,
- συνειδητοποίηση ότι οι κοινωνικές δραστηριότητες και το περιβάλλον επηρεάζονται άμεσα από την κατάσταση του οδοστρώματος,
- ανάπτυξη μηχανημάτων προηγμένης τεχνολογίας για την αντικειμενική καταγραφή της κατάστασης του οδοστρώματος,
- και η συνειδητοποίηση της εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης και στην οδοποιία.

Ένα σύστημα διαχείρισης οδοστρωμάτων περιλαμβάνει μια κεντρική βάση δεδομένων και τέσσερα βασικά στάδια.

Τα συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων χαρακτηρίζονται από τα βασικά επίπεδα αναφοράς τους: το επίπεδο δικτύου (όλο το οδικό δίκτυο μιας χώρας) και το επίπεδο έργου (τμήματα του οδικού δικτύου).

Σκοπός ενός συστήματος διαχείρισης θα πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση των καθαρών οικονομικών ωφελειών σε σχέση με του οικονομικούς περιορισμούς που επιβάλλονται, με:

- την κατάλληλη διαχείριση του διαθέσιμου κεφαλαίου,
- τον προγραμματισμό των έργων βελτίωσης σύμφωνα με το διαθέσιμο κεφάλαιο,
- τον καθορισμό των επιδράσεων των διαφόρων εναλλακτικών τρόπων συντήρησης/βελτίωσης του δικτύου στο κόστος του ιδιοκτήτη (το δημόσιο) και στο κόστος του χρήστη,
- τον καθορισμό στην επίδραση στο κόστος του χρήστη της ενδεχόμενης καλής ή μη καλής ποιότητας κατασκευής και
- την αντικειμενική επιλογή/αξιολόγηση της προσηφορότερης εναλλακτικής λύσης, βασισμένη καθαρά στη σύγκριση του κόστους και του οφέλους

Για να υπάρχουν τεχνικά οφέλη απαιτείται:

- να συνίσταται από μια εκτεταμένη και πλήρη βάση (τράπεζα) πληροφοριών – δεδομένων, η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς,
- να αναμορφώνεται από τη εμπειρία του παρελθόντος και τις τεχνολογικές εξελίξεις του παρόντος, βελτιώνοντας τις τεχνικές συντήρησης και κατασκευής και αποφεύγοντας τα ίδια λάθη,
- να επιλέγει την καταλληλότερη μέθοδο συντήρησης/βελτίωσης,
- να εμπεριέχει αξιόπιστα μοντέλα πρόβλεψης της συμπεριφοράς του οδοστρώματος και αξιόπιστα μοντέλα εκτίμησης του κόστους/όφελους και ακόμα,
- να δημιουργεί ή να εμπεριέχει κριτήρια με ουσιαστική σημασία που θα βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, όπως: επιθυμητό επίπεδο κατάστασης οδοστρώματος, επίπεδο προειδοποίησης και επίπεδο επέμβασης.

Επίσης ως στόχο του συστήματος διαχείρισης θα πρέπει να αποτελέσουν ορισμένα οργανωτικά οφέλη με:

- το να είναι σε θέση να καθορίζει ορθολογιστικά την κατάσταση του οδικού δικτύου σε εθνικό επίπεδο,
- να σχεδιάζει και να προγραμματίζει τις δραστηριότητες συντήρησης τόσο του παρόντος όσο και του μέλλοντος,
- να χρησιμοποιεί την πλέον αποτελεσματική και αποδοτική μεθοδολογία συστηματικής παρακολούθησης της κατάστασης του οδοστρώματος,
- να προβλέπει τα επακόλουθα που θα προκύπτουν από διαφορετικά μεγέθη χρηματοδότησης και
- να παρέχει μια αντικειμενική βάση για πολιτικές αποφάσεις.

Για να αποφασιστούν οι κατάλληλες ενέργειες-επεμβάσεις, για την αποκατάσταση ενός οδοστρώματος, θα πρέπει να οριστεί ένα σύνολο από ορισμένες τιμές παρέμβασης (επίπεδα παρέμβασης), ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί.

2. Επιπόνηση οδοστρώματων

2.1. Εισαγωγή

Κατά τη φάση της κυκλοφορίας μιας οδού, αναπτύσσονται στα διάφορα μέρη του οδοστρώματος φαινόμενα φθοράς, τα οποία οδηγούν το οδόστρωμα σε μία φθίνουσα πορεία, τόσο από πλευράς λειτουργικών χαρακτηριστικών, όσο και από πλευράς μηχανικής συμπεριφοράς.

Η πορεία αυτή, η εξέλιξη δηλαδή της δομικής και λειτουργικής κατάστασης του οδοστρώματος μέσα στο χρόνο ονομάζεται συχνά συμπεριφορά του οδοστρώματος (*performance performance*). Πρόκειται για μια έννοια που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι μεταβάλλεται συνεχώς συναρτήσει του χρόνου.

Η εμφάνιση ενός φαινομένου φθοράς είναι αποτέλεσμα μιας ενταπκής κατάστασης, τοπικού ή καθολικού χαρακτήρα, όπου ορισμένα μεγέθη (τάσεις, παραμορφώσεις) έχουν υπερβεί τα αντίστοιχα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια που καθορίζονται από την ποιότητα των υλικών κατασκευής. Η υπέρβαση αυτή δημιουργεί σε, συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, προϋποθέσεις εμφάνισης βλαβών, είτε στην επιφάνεια, είτε στο σώμα του οδοστρώματος.

Η φθορά συνεπώς, οφείλεται αφενός στα φορτία των οχημάτων και αφετέρου σε άλλους παράγοντες, όπως τα κλιματολογικά φαινόμενα, οι συνθήκες αποστράγγισης και τα γεωμετρικά δεδομένα κάθε συγκεκριμένου προβλήματος. Είναι φανερό ότι, μεταξύ των συντελεστών φθοράς των οδοστρώματων, τα φορτία κυκλοφορίας έχουν όχι μόνο τον κυρίαρχο ρόλο αλλά και μία καθοριστική συνεισφορά, υπό την έννοια ότι οι υπόλοιποι συντελεστές δεν είναι σε θέση, από μόνοι τους, να προκαλέσουν βλάβες και αστοχίες σημαντικού μεγέθους.

2.2. Επιπόνηση οδοστρώματος από τις διελεύσεις οχημάτων

Σε αντίθεση με τις περισσότερες κατασκευές του πολιτικού μηχανικού που δέχονται ως επί το πλείστον στατικά φορτία, τα οδοστρώματα καταπονούνται κυρίως από επαναλαμβανόμενες φορτίσεις. Οι κυριότεροι παράγοντες που μας απασχολούν στον υπολογισμό του οδοστρώματος είναι τα φορτία των τροχών των οχημάτων που το χρησιμοποιούν καθώς και η συχνότητα που το εκάστοτε φορτίο περνάει από την τυχαία διατομή που εξετάζουμε. Ιδιαίτερη σημασία έχουν: το μέγεθος του φορτίου, η απόσταση των τροχών και αξόνων των οχημάτων (πιθανή αλληλεπίδραση φορτίων άρα μεγαλύτερη καταπόνηση), οι δίδυμοι τροχοί που συναντώνται στα μεγάλα φορτηγά, η πίεση των ελαστικών. Ακόμα επειδή η κυκλοφορία συντίθεται από πολλούς διαφορετικούς τύπους οχημάτων (ΙΧ, φορτηγά ελαφρά ή βαριά που μπορεί να είναι διαξονικά ή πολυαξονικά, αγροτικά μηχανήματα κ.α.), χρησιμοποιούμε κάποιους συντελεστές για να ανάγουμε τα φορτία από κάθε όχημα σε ένα τυπικό φορτίο δική μας επιλογής π.χ 8 τόνοι ή 13 τόνοι. Οι συντελεστές αυτοί ονομάζονται συντελεστές ισοδυναμίας και δίνονται από την ακόλουθη σχέση:

$$W=(P/P_0)^2$$

Όπου:

- P τυχαίο φορτίο
- P_1 τυπικό φορτίο
- a εκθέτης που για εύκαμπτα οδοστρώματα λαμβάνει την τιμή 4 και για τα ημιάκαμπτα και δύσκαμπτα τιμές από 8-12.
- W ο συντελεστής ισοδυναμίας για το φορτίο P

Από τον τύπο αυτόν φαίνεται πως τα μικρά οχήματα επηρεάζουν ελάχιστα την κατάσταση του οδοστρώματος, ενώ τα μεγάλα φορτηγά επιφέρουν μεγάλες φθορές


2.3. Φόρτιση οδοστρώματος

Η φόρτιση που μεταφέρεται από το ελαστικό στο οδόστρωμα θεωρείται φορτίο ομοιόμορφα κατανεμημένο σε κυκλική επιφάνεια και σε μέγεθος ίσο με την εσωτερική πίεση του αεροθαλάμου του ελαστικού.

Έτσι αν, R η ακτίνα του κύκλου, P το φορτίο του τροχού και p η εσωτερική πίεση του ελαστικού (πίεση που κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 0,8 MPa για συνηθη οχήματα) τότε έχουμε:

$$p = P / (\pi R^2) \text{ άρα } R = (P / \pi p)^{1/2}$$

Έχει αποδειχθεί πειραματικά ότι η παραδοχή αυτή είναι αρκετά ικανοποιητική για τις περιπτώσεις των συνηθισμένων οχημάτων αλλά όχι για τις περιπτώσεις φορτίσεως των αεροπλάνων, όπου η επιφάνεια επαφής θεωρείται ελλειπτική ή αποτελούμενη από δυο ημικύκλια συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα ορθογώνιο. Επειδή πολλά από τα φορτηγά αυτοκίνητα έχουν σε κάθε άξονα δυο ζεύγη τροχών (δίδυμοι τροχοί) συχνά ο υπολογισμός γίνεται με την παραδοχή δυο κυκλικών επιφανειών με ομοιόμορφη φόρτιση.




Σχήμα 2-1, Εξασκούμενη πίεση επί της επιφάνειας του οδοστρώματος [7]

Η καταπόνηση αυτή από τους τροχούς είναι κομπιλικής φύσεως και προκαλεί, όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, εφελκυστικές και θλιπτικές τάσεις εντός της στρώσης. Οι πιές των τάσεων αυτών εξαρτώνται από το πάχος και την ακαμψία κάθε στρώσης και υπάρχουν για κάθε υλικό συγκεκριμένες ανώτατες τιμές τάσεων οι

οποίες είναι επικίνδυνο να ξεπεραστούν καθώς θα προκαλέσουν μερική ή ολική αστοχία. Είναι λοιπόν απαραίτητο να είναι γνωστή η συμπεριφορά των υλικών που θα χρησιμοποιήσουμε, σε επαναλαμβανόμενη φόρτιση μικρότερου μεγέθους από αυτό το οποίο θα τους προκαλούσε αστοχία σε συνθήκες στατικής φόρτισης. Η συμπεριφορά αυτή είναι γνωστή ως συμπεριφορά σε κόπωση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή των τάσεων, οριζοντίων και κατακόρυφων που αναπτύσσονται σε τυχαίο σημείο του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια διέλευσης φορτίου από την περιοχή του σημείου αυτού.



Σχήμα 2-2, Μεταβολή των αναπτυσσόμενων σε τυχαίο σημείο τάσεων κατά την διάρκεια διέλευσης φορτίου [18]

Παρατηρείται ότι οι οριζόντιες και κατακόρυφες τάσεις μεταβάλλονται με παρόμοιο τρόπο αν και διαφέρουν ως προς το μέγεθος και ως προς το ότι στις οριζόντιες τάσεις το κύμα φόρτισης είναι μεγαλύτερο. Οι δύσκαμπτες στρώσεις δέχονται εφελκυστικές τάσεις στο κατώτερο τμήμα τους. Ακόμα βλέπουμε ότι η διατμητική τάση αλλάζει πρόσημο εκατέρωθεν του σημείου που μελετάμε (βλ. σχήμα 2-2).

Το ιδεώδες θα ήταν να ερευνώνται οι ιδιότητες των υλικών επί τόπου όπου υφίσταται ο συνδυασμός της επιβολής των τάσεων αυτών ή σε ομοιώματα οδοστρώματων σε πραγματική κλίμακα. Τέτοιες έρευνες έχουν γίνει αρκετές αλλά προσκρούουν σε σημαντικά προβλήματα κόστους. Έχουν επίσης αναπτυχθεί και δυναμικές μέθοδοι ή δονητικές μέθοδοι, οι οποίες υπό ορισμένες προϋποθέσεις δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι εργαστηριακές δοκιμές παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα από την άποψη κόστους, ταχύτητα αποδόσεως αποτελεσμάτων, ακρίβειας ελέγχου των συνθηκών επιπονήσεως και ακρίβειας μετρήσεων, αλλά έχουν το σημαντικό μειονέκτημα ότι δεν είναι εύκολο να αποδοθούν στο εργαστήριο οι πραγματικές συνθήκες επιπονήσεως.

Οι κυριότερες πληροφορίες που χρειάζονται για την μελέτη των οδοστρωμάτων είναι η συμπεριφορά των υλικών υπό μορφή σχέσεως τάσεως παραμορφώσεως και οι συνθήκες αστοχίας του υλικού από επαναλαμβανόμενη φόρτιση. [18]

3. Ανακύκλωση

3.1. Γενικά

Η ανακύκλωση είναι η μετατροπή ενός φθαρμένου και ανομοιογενούς οδοστρώματος σε μία ομοιογενή κατασκευή, η οποία συνίσταται από την επαναχρησιμοποίηση των υλικών του παλιού οδοστρώματος, υπό μορφή σταθεροποιημένων υλικών για την κατασκευή μίας νέας και ανθεκτικής στρώσης ενός καινούριου οδοστρώματος. Στο υλικό που προκύπτει από την αποσύνθεση του παλιού οδοστρώματος προστίθεται ένα συνδετικό υλικό (τσιμέντο ή και γαλάκτωμα ή αφρώδης άσφαλτος), νερό (για την ενυδάτωση, ανάμιξη και συμπίκνωση), πιθανόν αδρανή ή άλλα λεπτά υλικά (για τη διόρθωση της κοκκομετρικής καμπύλης του παλιού υλικού) και ενίοτε κάποιο χημικό πρόσθετο, με δοσολογία η οποία προσδιορίζεται μέσα δοκιμών στο εργαστήριο. Δημιουργείται λοιπόν ένα ομοιογενές μίγμα, το οποίο διαστρώνεται, συμπτυκνώνεται και συντηρείται κατάλληλα, αποτελώντας τη βάση ή μια στρώση ενός νέου οδοστρώματος με μεγαλύτερη δομική αντοχή.

Η ιδέα της ανακύκλωσης προήλθε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε υπηρεσία που ασχολείται με έργα οδοποιίας, όπως τη μείωση των διαθέσιμων κονδυλίων, την προμήθεια πρώτων υλών (αδρανή και άσφαλτο), την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Μια σημαντική βοήθεια στην παραπάνω προσπάθεια προσφέρεται από την επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση των υλικών των παλαιών οδοστρωμάτων, όπως ασφαλτόμιγμα, σκυρόδεμα ή αδρανή υλικά στρώσεων χωρίς συνδετικό υλικό. Η ανακύκλωση μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στις ασφαλικές στρώσεις όσο και στις στρώσεις από ασύνδετα αδρανή, όπως επίσης στα ημιάκαμπτα οδοστρώματα και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και στα δύσκαμπτα οδοστρώματα.

3.2. Το έργο και οι στόχοι της ανακύκλωσης των οδοστρωμάτων

Με την ανακύκλωση των οδοστρωμάτων επέρχεται προστασία και εξοικονόμηση των αποθεμάτων σε αδρανή, άσφαλτο και ενέργεια, προστασία του περιβάλλοντος και μείωση του κόστους κατασκευής.

- Προστασία και εξοικονόμηση των αποθεμάτων σε αδρανή, άσφαλτο και ενέργεια

Η προστασία των αποθεμάτων των πετρωμάτων κατάλληλα για έργα οδοποιίας και ειδικότερα των πετρωμάτων αρίστης ποιότητας σκληρά αδρανή, είναι πολύ σοβαρός παράγοντας ιδιαίτερα σε χώρες που δεν διαθέτουν πολλά φυσικά αποθέματα. Από την άλλη μεριά, δηλαδή σε χώρες όπου υπάρχει περίσσεια αδρανών, η συνεχής ζήτηση έχει ως αποτέλεσμα την απαίτηση για εκμετάλλευση νέων, περισσότερων φυσικών αποθεμάτων γεγονός που έχει σημαντικές περιβαλλοντικές συνέπειες. Με την επαναχρησιμοποίηση των αδρανών μειώνεται η ζήτηση για νέα αδρανή, ενώ ταυτόχρονα επιβραδύνεται η απαίτηση δημιουργίας νέων λατομείων, που δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.

- Προστασία του περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση των οδοστρωμάτων συμβάλλει άμεσα στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος διότι, πρώτον, όπως αναφέρθηκε, επιβραδύνεται η ανάγκη δημιουργίας νέων λατομείων, δεύτερον εκμηδενίζονται όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την εναπόθεση των υλικών από παλιούς τάπητες και τρίτον ελαχιστοποιείται η όχληση και η επιβάρυνση των οδών από τη μεταφορά των υλικών για απόθεση και την μεταφορά νέων για την κατασκευή.

• **Μείωση του κόστους κατασκευής**

Με την ανακύκλωση τέλος, μπορεί να μειωθεί το συνολικό κόστος αποκατάστασης, ή ενίσχυσης ή ανακατασκευής των οδοστρωμάτων. Η μείωση αυτή επέρχεται κυρίως από την μείωση του κόστους μεταφοράς των υλικών και από την μείωση του κόστους παραγωγής.

Ωστόσο, ο κύριος στόχος της ανακύκλωσης ενός οδοστρώματος είναι η βελτίωση των μηχανικών χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς του κάτω από την επίδραση της κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε τους ακόλουθους επιμέρους στόχους:

1. μετατροπή ενός φθαρμένου και ανομοιογενούς οδοστρώματος σε μία ανθεκτική και πιο ομοιογενή κατασκευή.
2. αύξηση της αντοχής έτσι ώστε το οδόστρωμα να είναι ικανό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κυκλοφορίας.
3. αύξηση της ανθεκτικότητας – μικρότερη ευπάθεια στο νερό και μεγαλύτερη αντίσταση στη διάβρωση.
4. προστασία της στρώσης έδρασης και των κατώτερων στρώσεων του οδοστρώματος, των οποίων τα χαρακτηριστικά πολλές φορές δεν είναι καλά.

3.3. **Είδη ανακύκλωσης οδοστρωμάτων**

Η κατηγοριοποίηση της ανακύκλωσης μπορεί να γίνει ανάλογα:

α) Από τον τρόπο στον οποίο πραγματοποιείται η ανάμιξη

• **Επιτόπου**

Σε αυτή τη μέθοδο η ανάμιξη του φρεζαρισμένου υλικού με το συνδετικό ή με το σταθεροποιητικό υλικό πραγματοποιείται επιτόπου, δηλαδή στον ίδιο το δρόμο. Το υλικό που χρησιμοποιείται είναι κυρίως αυτό του ήδη υπάρχοντος οδοστρώματος, αν και πολλές φορές γίνεται εκ των προτέρων η προσθήκη μιας μικρής ποσότητας νέων αδρανών. Το συνδετικό υλικό διαστρώνεται κατά μήκος της επιφάνειας του οδοστρώματος μέσω κατάλληλων μηχανών διανομής. Το νερό, αν χρειαστεί, προστίθεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ανάμιξης. Τελικά, πραγματοποιείται η συμπίκνωση και η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας του ανακυκλωμένου υλικού.

• **Σε κεντρική βιομηχανική εγκατάσταση**

Το φρεζαρισμένο υλικό μεταφέρεται σε μια κεντρική βιομηχανική εγκατάσταση και χρησιμοποιείται ως αδρανές σε μία εκ νέου ανάμιξη με τσιμέντο ή ασφολτόμιγμα, αφού πρώτα έχει επεξεργαστεί για να αποκτήσει μία κατάλληλη κοκκομετρία. Οι διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν την παρασκευή του μίγματος αυτού προσαρμόζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια στην κεντρική εγκατάσταση. Το κόστος όμως είναι πολύ μεγαλύτερο. Στη συνέχεια το ανακυκλωμένο υλικό μεταφέρεται

στο σημείο τοποθέτησης, διαστρώνεται με μηχανικές μεθόδους, συμπυκνώνεται και διαμορφώνεται η τελική επιφάνεια του.

β) Από τη θερμοκρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της ανάμιξης

- **Εν ψυχρώ**

Η εν ψυχρώ ανακύκλωση είναι η κατηγορία της ανακύκλωσης στην οποία σε κανένα στάδιο των εργασιών δεν απαιτείται θέρμανση των υλικών, πραγματοποιείται γενικά επιτόπου. Τα εν ψυχρώ ανακυκλωμένα μίγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μίγματα για την κατασκευή υποβάσεων, βάσεων και συνδετικών στρώσεων και ως μίγματα για επιφανειακές στρώσεις σε οδούς με μικρή έως και μέση κυκλοφορία. Εξαιρέση αποτελεί η ανακύκλωση με σφρώδη άσφαλτο στην οποία απαιτείται θέρμανση της ασφάλτου στους 180 °C.

- **Εν θερμώ**

Η ανακύκλωση εν θερμώ είναι μία από τις κατηγορίες ανακύκλωσης που στο στάδιο της ανάμιξης και της επαναδιάστρωσης των ανακυκλωμένων υλικών απαιτείται θέρμανση αυτών. Σε αντίθεση με τις άλλες μορφές ανακύκλωσης, με την ανακύκλωση εν θερμώ βελπώνεται αισθητά και η αντοχή του οδοστρώματος. Η ανακύκλωση αυτής της μορφής εκτελείται στις ασφαλτικές στρώσεις, πλην όμως μπορεί να επεκταθεί και στις στρώσεις από σύνδετα αδρανή.

Η εν θερμώ ανακύκλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε επί της οδού, είτε σε μόνιμη εγκατάσταση.

γ) Από τον τύπο του συνδετικού

- **Τσιμέντο**

Η χρήση τσιμέντου, με τη γρήγορη ανάπτυξη αντοχών που παρέχει, επιτρέπει την ανακύκλωση του ήδη υπάρχοντος οδοστρώματος σε σημαντικά βάρη τράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί σε μία ανακύκλωση με γαλάκτωμα. Γι' αυτό όταν απαιτείται μεγάλη αύξηση αντοχής του υπάρχοντος οδοστρώματος με μειωμένη προσθήκη καινούριου υλικού, η ανακύκλωση με τσιμέντο είναι η πλέον προτεινόμενη τεχνική.

Η περιεκτικότητα σε τσιμέντο επιλέγεται έτσι ώστε να αποκτηθεί και' ελάχιστο μία αντοχή παρόμοια με αυτή του εδαφικού υλικού σταθεροποιημένου με τσιμέντο. Ωστόσο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προς ανακύκλωση υλικού και με το ποσοστό συμμετοχής του τσιμέντου, μπορούν να επιτευχθούν πολύ υψηλές τιμές αντοχής. Έτσι, στην περίπτωση που έχουμε σχετικά καθαρά χαλίκια, τα χαρακτηριστικά και η αντοχή του ανακυκλωμένου υλικού θα είναι παρόμοια με αυτά ενός αμμοχάλικου κατεργασμένου με τσιμέντο (ΚΘΑ).

- **Άσβεστος και τσιμέντο**

Η επεξεργασία ανακύκλωσης με συνδυασμό άσβεστου και τσιμέντου μπορεί να δίνει καλύτερα αποτελέσματα σε υλικά πολύ πλαστικά, όπως συγκεκριμένα αμμοχάλικα μολυσμένα με άργιλο. Το κάθε συνδετικό υλικό παίζει ένα σημαντικό ρόλο και πιο συγκεκριμένα : Η άσβεστος εξασθενεί τη δράση των λεπτών υλικών (LL, PL, PI), με μία γρήγορη αντίδραση ανταλλαγής ιόντων, μειώνοντας ταυτόχρονα την υγρασία και το τσιμέντο αυξάνει γρήγορα την μηχανική αντοχή του ανακυκλωμένου υλικού.

- **Ασφαλτικό γαλάκτωμα**

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα παρόχθηκον προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσκολίες της εργασίας με θερμή άσφαλτο και να επιτευχθεί η σταθεροποίηση και ανάμιξη με υγρό υλικά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Το αποσυντιθέμενο

υλικό αναμιγνύεται με γαλάκτωμα και αναγκαία ποσότητα νερού. Από τη στιγμή που διαστρώνεται και συμπυκνώνεται, μπορεί να επιτευχθεί ένα υλικό με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά του αμμοχάλικου κατεργασμένου με γαλάκτωμα ή ενός εν ψυχρώ πυκνού ασφαλτομίγματος. Τα περισσότερα κατάλληλα γαλακτώματα είναι αυτά που διασπώνται αργά

- Αφρώδης ασφαλτός

Στην αφρώδη ασφαλτό λόγω του αφρίσματος το ιξώδες της μειώνεται σημαντικά, πράγμα που επιτρέπει την εύκολη ανάμιξή της με το φρεζαρισμένο υλικό του υπάρχοντος οδοστρώματος. Ο βαθμός αφρίσματος της ασφάλτου μπορεί να ελέγχεται από τις φυσικές συνθήκες που επικρατούν, όπως είναι η πίεση και η θερμοκρασία. Για να αφρίσει η ασφαλτός, θερμαίνεται σε μία θερμοκρασία των 180°C και σε ειδικούς χώρους εγχέεται μία ελεγχόμενη ποσότητα κρύου νερού και αέρα. Κατά την έγχυση του νερού στη θερμή ασφαλτό, το νερό εξατμίζεται απότομα προκαλώντας το αφρίσμα της. Αυτό βοηθά στη διαστολή της ασφάλτου, αυξάνοντας τον αρχικό της όγκο μέχρι τριάντα φορές.

- Τσιμέντο και αφρώδης ασφαλτός


Είναι πολύ συνήθης η προσθήκη μικρής ποσότητας τσιμέντου όταν πραγματοποιείται ανακύκλωση με αφρώδη ασφαλτό. Η δράση του τσιμέντου ως σταθεροποιητικό αρχίζει από τη στιγμή που η στεγνή του σκόνη έρχεται σε επαφή με υγρασία. Δεσμεύονται τα πολύ λεπτά υλικά και μειώνονται αποτελεσματικά τα στοιχεία με μέγεθος της τάξης των 0.075mm . Η ποιότητα του μίγματος είναι πολύ φτωχή όταν στη συνέχεια προστίθεται η αφρώδης ασφαλτός, λόγω του ότι λόγω έλλειψης λεπτών υλικών είναι πολύ δύσκολο να διασπαστούν τα μόρια της ασφάλτου.

δ) Εν ψυχρώ επί τόπου ανακύκλωση

Η εν ψυχρώ ανακύκλωση μπορεί για λόγους ευκολίας να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες: ανακύκλωση στρώσης μεγάλου βάθους, μικρού βάθους και ανακύκλωση για αναβάθμιση χαλικοστρωμένων δρόμων με μη επίπεδη επιφάνεια. Σε πολλές περιπτώσεις η διάκριση μεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών δεν είναι σαφής και επομένως κάποια επικάλυψη των δύο αυτών προσεγγίσεων είναι πολύ συχνό φαινόμενο.

ι) Ανακύκλωση στρώσης μεγάλου βάθους

Η ανακύκλωση στρώσης μεγάλου βάθους είναι κατάλληλη για την ενίσχυση υπάρχοντος καταπονημένου οδοστρώματος με λεπτή ή χοντρή ασφατική στρώση. Στο ακόλουθο σχήμα (Σχ 3-1) φαίνονται δύο αντίστοιχα παραδείγματα. Και στις δύο περιπτώσεις το βάθος στο οποίο γίνεται ανακύκλωση είναι 300mm , με τη διαφορά ότι το ένα έχει παχιά ασφατική στρώση ενώ το άλλο σχετικά λεπτή.



Σχήμα 3-1, Ανακύκλωση οδοστρώματος με παχιά και λεπτή ασφατική στρώση

Από τη στιγμή που η διαδικασία της ανακύκλωσης έχει ολοκληρωθεί, απαιτείται διαμόρφωση νέας επιφάνειας. Για δρόμους ελαφριάς κυκλοφορίας αυτή μπορεί να είναι μία λεπτή στρώση θερμού ασφαλτομίγματος, ενώ για δρόμους βαριάς κυκλοφορίας απαιτείται τόσο μία ασφαλική βάση όσο και μία επιφανειακή ασφαλική στρώση.

ii) Ανακύκλωση στρώσης μικρού βόθρου

Η ανακύκλωση λεπτής στρώσης οδοστρώματος ουσιαστικά γίνεται για την εξαφάνιση σοβαρών ρηγματώσεων των ασφαλικών στρώσεων, και ταυτόχρονα για τη βελτίωση της ποιότητας κύλισης. Αυτή η κατηγορία θεωρείται ως μία βραχυπρόθεσμη στρατηγική συχνά όμως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που έχουν ρηγματωθεί οι επιφανειακές ασφαλικές στρώσεις, λόγω αδυναμίας παραλαβής των επιβλαβόμενων φορτίων. Αυτός ο τύπος ανακύκλωσης συνήθως πραγματοποιείται σε βάθη που κυμαίνονται από 80 έως 150mm. Επιπλέον, με την ανακύκλωση λεπτής στρώσης οδοστρώματος γίνεται μία βελτίωση στη δομική ικανότητα του οδοστρώματος, λόγω της επιρροής της μεταγενέστερης ασφαλικής στρώσης που συνήθως τοποθετείται. Ο περιορισμός της εισόδου του νερού στις κατώτερες στρώσεις συμβάλλει στην παράταση της ζωής του οδοστρώματος.

iii) Αναβάθμιση μη επίπεδων αμμοχαλικοστρωμένων δρόμων

Η αναβάθμιση αμμοχαλικοστρωμένων, μη επίπεδων δρόμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανακύκλωση των υπαρχόντων αμμοχάλικων είτε με ασφαλικό γαλάκτωμα είτε με αφρώδη άσφαλτο, εφαρμόζοντας μία λεπτή επιφανειακή στρώση. Τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου αναβάθμισης οδοστρώματος συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα οδήγησης χωρίς να σηκώνεται σκόνη από το πέρασμα των οχημάτων όταν επικρατούν ξηρές καιρικές συνθήκες και ασφαλέστερη οδήγηση σε βροχερό καιρό. Επιπλέον, γίνεται μία πολύ καλή χρήση των πηγών του υλικού αφού το αμμοχάλικο δε χρειάζεται να αντικατασταθεί σε συχνά μικρά χρονικά διαστήματα - είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της απώλειας αμμοχάλικου, της τάξης των 20 έως 30 mm ετησίως, σε μη επίπεδους, χαλικοστρωμένους δρόμους λόγω της κίνησης της κυκλοφορίας και της επίδρασης του καιρού. Αυτή η κατηγορία ανακύκλωσης οδοστρωμάτων συνήθως πραγματοποιείται σε βάθος 100mm έως 150mm. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η ανακύκλωση χαλικοστρωμένων μη επίπεδων οδοστρωμάτων μπορεί να γίνει είτε με τσιμέντο είτε με υγρό ασβέστη. Σε αυτή την περίπτωση όμως, απαιτείται μεγαλύτερο βάθος επεξεργασίας, της τάξης των 200mm, κι επομένως μεταπίπτουμε στην κατηγορία της ανακύκλωσης στρώσης μεγάλου βόθρου.[2]

3.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιτόπου εν ψυχρώ ανακύκλωσης οδοστρωμάτων

Η εν ψυχρώ, επιτόπου ανακύκλωση ενός οδοστρώματος τόσο με γαλάκτωμα όσο και με τσιμέντο παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα που ακολουθούν, αλλά ωστόσο είναι μία κατασκευαστική μέθοδος που σέβεται το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα είναι οικονομική, αφού επαναχρησιμοποιεί όλα τα παλιά υλικά και μειώνει το κόστος μεταφοράς τους.

- εξοικονόμηση ενέργειας με εκμετάλλευση των παλιών υλικών, μολυσμένων ή με μη επαρκή χαρακτηριστικά για το υπάρχον οδόστρωμα, με αποτέλεσμα

μικρότερη συμμετοχή νέων αδρανών και ασφάλτου και μειωμένη επιβάρυνση του οδικού δικτύου λόγω μεταφοράς υλικών.

- ομοιογένεια στην οντοχή και στη γεωμετρία του οδοστρώματος.
- μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με μείωση της εξαγωγής αδρανών από κοιτάσματα ή λιοτομεία.
- δυνατότητα για αποκατάσταση ανεξάρτητων λωρίδων - πράγμα πολύ σημαντικό σε ενιαία καταστρώματα οδών, με δύο ή περισσότερες λωρίδες.
- μικρότερο οικονομικό κόστος για την αποκατάσταση του οδοστρώματος σε σχέση με την απλή ενίσχυση ή το φρεζάρισμα του παλιού και την αντικατάστασή του με καινούρια υλικά.
- διατηρείτε το αρχικό ύψος του επιπέδου της οδού , αποφεύγοντας διαπλάτυνσεις και επεκτάσεις των άκρων του δρόμου.
- πραγματοποιείτε ταυτόχρονα αποκατάσταση υπάρχοντος οδοστρώματος και διαπλάτυνση αυτού με τη χρήση παρόμοιων υλικών με το προς ανακύκλωση οδόστρωμα και το μηχανικό εξοπλισμό της ανακύκλωσης
- παρέχεται δυνατότητα για πολύ γρήγορη αποκατάστασή της κυκλοφορίας

Η επιτόπου εν ψυχρώ ανακύκλωση ενός οδοστρώματος παρουσιάζει και μειονεκτήματα όπως, τη μεγάλη ανομοιογένεια του μίγματος, την έλλειψη συγκεκριμένης τεχνικής με προδιαγραφές αφού γίνεται η χρήση των τεχνικών προδιαγραφών από συμβατικές λύσεις «εν ψυχρώ» με μερικές προσαρμογές, την δυσκολία ή η αδυναμία να εκτελεστεί η τεχνική σε κρύο και βροχερό καιρό, την έλλειψη γνώσης των ως προς ανακύκλωση υλικών και των αντίστοιχων χαρακτηριστικών τους και τέλος την εκτέλεση της μεθόδου ανά λωρίδες με την πιθανότητα να εμφανιστούν διαμήκης ρωγμές.

3.5. Μηχανικός εξοπλισμός ανακύκλωσης

Για να εφαρμοστεί η μέθοδος ανακυκλώσεως, εκτός από το συνηθισμένο μηχανήματα οδοποιίας (οδοστρωτήρες, φορτηγά αυτοκίνητα, συμπτυκτωτές κ.α.), είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ειδικών μηχανημάτων.

Η φρέζα (milling machine) είναι το μηχανήμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε μορφή ανακύκλωσης τόσο των εύκαμπτων όσο και των δύσκαμπτων οδοστρωμάτων. Κινείται πάνω σε τροχούς ή ερπύστριες και φέρει οδοντωτό τύμπανο το οποίο με την περιστροφή του αποξύνει το οδόστρωμα. Το πλάτος του τύμπανου κυμαίνεται από 1 έως 3,5 μέτρα, ενώ σήμερα υπάρχουν φρέζες που μπορούν να φρεζάρουν σε βάθος έως και 35 εκατοστά. Η ταχύτητα κίνησης κατά τη λειτουργία του μηχανήματος, συνήθως 3 έως 12 m ανά λεπτό, έχει άμεση σχέση με το βάθος που φρεζάρεται. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάθος τόσο μικρότερη είναι η ταχύτητα. Επίσης, όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος και κυρίως το βάθος που μπορεί να φρεζάρει το μηχανήμα τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος αγοράς και συντήρησης αυτού. Μια βέλτιστη λύση είναι ένα μηχανήμα που να μπορεί να φρεζάρει σε πλάτος 1,25m ή 1.9m και βάθος έως και 30cm.



Εικόνα 3-1, Τυπικό μηχανήμα φρεζαρίσματος [10]

Τα μηχανήματα/συστήματα θέρμανσης της επιφάνειας, τα οποία μπορεί να είναι ενσωματωμένα με την φρέζα ή να αποτελούν ένα ξεχωριστό μηχανήμα είναι βασικά δύο ειδών: του υπέρθερμου συμπιεσμένου αέρα και των υπέρυθρων ακτινών (μικροκυμάτων), το οποίο είναι και το συνηθέστερο.

Η απόξεση της επιφάνειας στην επιφανειακή ανακύκλωση γίνεται με ειδικά μηχανήματα όπως φρέζα, ή λεπτιδοφόρο μηχανήμα (planer), ή ειδικό αναμοχλευτή (scarifier). Για την φρέζα μιλήσαμε παραπάνω, ενώ το λεπτιδοφόρο μηχανήμα χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις προσωρινής αποκατάστασης των πτυχώσεων, της παραμόρφωσης του οδοστρώματος ή της ανάδυσης της ασφάλτου, καθώς επίσης και στην αποξήλωση ασφαλτικών επαλείψεων και ψυχρών ή θερμών λεπτιοτήτων. Ο αναμοχλευτής χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των επιφανειακών ανωμαλιών του οδοστρώματος και λειτουργεί πάντοτε σε συνδυασμό με μηχανήμα θέρμανσης της επιφάνειας.


Στην περίπτωση της θερμής ανακύκλωσης με επαναδιάστρωση το μηχανήμα που χρησιμοποιείται αποτελείται από ένα συνδυασμό συστήματος θέρμανσης της επιφάνειας του οδοστρώματος, αναμοχλευτή ή φρέζα, λεπίδα για την εξομάλυνση της αναμοχλευθείσας επιφάνειας, σύστημα ταινιών για τη μεταφορά του ασφαλτομίγματος στο διαστρωτήρα, χάσμη υποδοχής του ασφαλτομίγματος και ένα υδραυλικό διαστρωτήρα (finisher), όμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται σε κάθε εργασία διάστρωσης θερμού ασφαλτομίγματος.

Στην εν θερμώ ανακύκλωση σε μόνιμη εγκατάσταση, υπάρχουν δύο ειδών συγκροτήματα παραγωγής ανακυκλωμένου μίγματος, το συγκρότημα παραγωγής ανά παρτίδες και το συγκρότημα παραγωγής συνεχούς ροής. Η παραγωγή ανά παρτίδες γίνεται με την υπερθέρμανση των αδρανών, στο ξηραντήρα/θερμαντήρα και κατόπιν προσθήκη του παλαιού ασφαλτομίγματος, στον αναμικτήρα, χωρίς να έχει θερμανθεί. Μειονέκτημα αποτελεί μειωμένη ωριμότητα/ημερήσια παραγωγική ικανότητα του συγκροτήματος, αλλά και η γρήγορη φθορά του τύμπανου θέρμανσης των αδρανών λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Η ανακύκλωση στο συγκρότημα συνεχούς ροής χρησιμοποιεί δύο τύπους συγκροτημάτων, της απευθείας θέρμανσης και της έμμεσης θέρμανσης. Στο συγκρότημα απευθείας θέρμανσης το προς ανακύκλωση ασφαλτόμειγμα προστίθεται μαζί με τα αδρανή στο περιστρεφόμενο τύμπανο θέρμανσης και αναμιγνύονται όλα μαζί, σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η παραγωγή ανεπιθύμητων ρύπων ("μπλε" καπνός), όταν το παλαιό ασφαλτόμειγμα έρχεται σε επαφή με τη θερμαντική φλόγα και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ στο έμμεση θέρμανσης το τύμπανο δεν θερμαίνεται από καυστήρα, αλλά από σωλήνες εναλλαγής θερμότητας που είναι περιμετρικά τοποθετημένοι γύρω από αυτό, οπότε εκμηδενίζεται και η εκπομπή ρύπων.

3.6. Διαδικασία ανακύκλωσης

Η διαδικασία ανακύκλωσης πραγματοποιείται με την βοήθεια των μηχανών φρεζορίσματος οι οποίες μπορούν με ένα απλό πέρασμα να ανακυκλώσουν σημαντικό πάχος επιφάνειας του οδοστρώματος (20-50 εκατοστά). Το σημαντικότερο μέρος αυτών των μηχανών αποτελεί ο κύλινδρος άλεσης/ανάμιξης, ο οποίος αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό ειδικών κοπτικών εξαρτημάτων (κεφαλές θρυμματισμού). Το τύμπανο περιστρέφεται και αποξύνει το υφιστάμενο οδόστρωμα όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί.



Σχήμα 3-2, Τύμπανο άλεσης [10]

Καθώς ο θρυμματισμός προχωράει, νερό από βυτιοφόρο όχημα, εισέρχεται στον ανακυκλωτή μέσω ενός εύκαμπτου σωλήνα στο κύλινδρο ανάμιξης, για την συμπύκνωση του μίγματος. Η ακριβής ποσότητα νερού καθορίζεται από μικροεπεξεργαστή ελεγχόμενης αντλίας και αναμειγνύεται ταυτόχρονα με το θρυμματισμένο υλικό για να επιτευχθεί βέλτιστη συμπύκνωση.

Τα σταθεροποιητικά πρόσθετα, όπως τσιμέντο (slurry) ή ασφαλτικό γαλάκτωμα, εισάγονται, ξεχωριστά ή ταυτόχρονα, στον κύλινδρο ανάμιξης με όμοιο τρόπο. Επιπλέον για αφρώδης άσφαλτο η εισαγωγή γίνεται από ένα ξεχωριστό, ειδικά διαμορφωμένο μπέκ ψεκασμού. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη ανάμιξη νέου και παλαιού υλικού χρησιμοποιείται ένα σύστημα αυτοκαθαρισμού των κεφαλών ψεκασμού. Η τελική μορφή και το πάχος του υλικού που διαστρώνεται πραγματοποιείται με την βοήθεια ειδικού συστήματος διάστρωσης (πήχης μόρφωσης και επιφανειακού τελειώματος).

Σταθεροποιητικά πρόσθετα που είναι σε μορφή σκόνης, όπως το τσιμέντο, διασκορπίζονται στην επιφάνεια του οδοστρώματος μπροστά από τον ανακυκλωτή. Ο ανακυκλωτής με ένα απλό πέρασμά του ανακατεύει μαζί με το νερό και το υφιστάμενο υλικό.

Συχνότατα χρησιμοποιούνται πυρηνικές συσκευές για το έλεγχο της υγρασίας και της πυκνότητας του μίγματος κατά την συμπίκνωση. Αν η υγρασία δεν είναι αρκετή το μίγμα είναι σκληρό και δεν συμπτυκνώνεται εύκολα ενώ, αν είναι υψηλή το μίγμα έχει μεγάλη ρευστότητα και δεν μπορεί να συμπτυκνωθεί. Η ποσότητα νερού που απαιτείται συνήθως είναι 4 με 5%

Είναι απαραίτητο το μίγμα να ρεφθεί κάποιο χρονικό διάστημα να συντηρηθεί, για να αναπτύξει κάποια εσωτερική συνοχή, προτού καλυφθεί από τη στρώση κυκλοφορίας (wearing course).

3.7. Ποιοτικός έλεγχος ανακυκλωμένης στρώσης

Η ποιότητα του τελικού έργου καθορίζεται από τα αποτελέσματα των ελέγχων που δέχονται:

- Τη φέρουσα ικανότητα του υλικού της ανακυκλωμένης στρώσης. Μπορεί να καθορισθεί είτε έμμεσα, λαμβάνοντας υλικό πίσω από τον ανακυκλωτή, είτε άμεσα με την λήψη πυρήνων (καρότων) από το δρόμο.
- Τη ξηρή πυκνότητα του συμπτυκνωμένου υλικού. Η μέτρηση της ξηρής πυκνότητας είναι ο πιο συνήθης έλεγχος από κατασκευαστικής άποψης.
- Το πάχος της συνολικής στρώσης. Αποτελεί την μία από τις δύο κρίσιμες μεταβλητές που επηρεάζουν την κατάσταση της σταθεροποιημένης στρώσης.

Φυσικά δεν θα πρέπει να γίνεται συζήτηση για ποιότητα, χωρίς να αναφέρεται το ζήτημα της αποστράγγισης του οδοστρώματος. Ένα πρόβλημα που εμφανίζεται, λόγω ανεπαρκούς αποστράγγισης, είναι η συγκέντρωση νερού και η δημιουργία λακκούβων υπό την φόρτιση της κυκλοφορίας

4. Ανακύκλωση με τσιμέντο

4.1. Γενικά

Η ανακύκλωση με τσιμέντο πραγματοποιείται εν ψυχρώ και επί τόπου. Κατά τη διάρκεια της ψυχρής ανακύκλωσης οι συνδεδεμένες στρώσεις και μέρος των υποκείμενων στρώσεων αλέθονται και αναμειγνύονται με νέες συνδετικές ουσίες. Η φέρουσα ικανότητα του επεξεργασμένου υλικού αυξάνει πολύ με την προσθήκη τσιμέντου. Η ψυχρή ανακύκλωση με τσιμέντο χρησιμοποιείται παγκόσμια κυρίως διότι το τσιμέντο είναι σχετικά φθηνό και διαθέσιμο. Για την ανάμειξη απαιτούνται συνηθώς 2-6% κατά βάρος τσιμέντου.

4.2. Πλεονεκτήματα της επιτόπου ανακύκλωσης με τσιμέντο


Το τσιμέντο, λόγω του ότι, παράγεται στις περισσότερες χώρες και είναι εύκολα διαθέσιμο, είναι ένα κατασκευαστικό υλικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε παγκόσμια κλίμακα. Υπάρχουν πολλές προδιαγραφές και δοκιμαστικές μέθοδοι διαθέσιμες για την επεξεργασία του τσιμέντου, όπως και πολλά παραδείγματα οδοστρωμάτων που περιλαμβάνουν στρώσεις σταθεροποιημένες με τσιμέντο και έχουν δείξει πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η επιτόπου ανακύκλωση οδοστρωμάτων με τσιμέντο είναι μία τεχνική που προσφέρει τριών ειδών πλεονεκτήματα: τεχνικά, οικονομικά αλλά και οικολογικά.

Τεχνικά, η επιτόπου ανακύκλωση με τσιμέντο έχει σαν στόχο να δημιουργηθεί μία στρώση ομοιογενής, σταθεροποιημένη και σημαντικού πάχους, με μηχανικά χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά ενός εδάφους σταθεροποιημένου με τσιμέντο ή ενός αμμοχάλικου κατεργασμένου με τσιμέντο. Τα πάχη που μπορούν να ανακυκλωθούν επιτρέπουν τη πραγματοποίηση μιας επαρκούς διάρθρωσης των ήδη υπάρχουσων στρώσεων και ενίσχυσης της φέρουσας ικανότητάς του οδοστρώματος με σκοπό την αποκατάσταση εξαντλημένων οδοστρωμάτων λόγω κόπωσης, παραμορφωμένων και μη ικανών να αντέξουν τον απαιτούμενο κυκλοφοριακό φόρτο. Συχνά πρόκειται για οδοστρώματα με μεγάλες παραμορφώσεις, για την ενίσχυση των οποίων επιβάλλεται εκπόνηση ειδικής μελέτης.

Η ανακύκλωση είναι μια οικονομική τεχνική, που μπορεί να φθάσει σε μία εξοικονόμηση τάξης μεγέθους 30%, σε σχέση με τις κλασικές λύσεις ενίσχυσης ή επανακατασκευής του οδοστρώματος. Η επιτόπου επαναχρησιμοποίηση των υλικών σημαίνει μια πολύ σημαντική εξοικονόμηση κόστους, εφόσον μειώνεται στο ελάχιστο ο απαραίτητος όγκος νέων αδρανών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο και το κόστος μεταφοράς τους. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία, με το πέρασμα των χρόνων, εύρεσης κάποιου κοιτάσματος προμήθειας αδρανών καλής ποιότητας, που να μη βρίσκεται πολύ μακριά από την τοποθεσία του έργου. Η μείωση της μεταφοράς των αδρανών δεν επιβαρύνει και το οδικό δίκτυο που βρίσκεται κοντά στο έργο.

Τέλος, η οικολογική σημασία της ανακύκλωσης με τσιμέντο είναι πολύ σημαντική μιας και είναι μία τεχνική που γίνεται εν ψυχρώ, με αποτέλεσμα τη μικρή κατανάλωση ενέργειας. Ταυτόχρονα, μειώνεται αισθητά η μόλυνση και οι εκπομπές βλαβερών αερίων.

αποφυγή αναίγματος καινούριων λατομείων αδρανών, αλλά και στη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων αποθεμάτων. Επιπλέον, δε χρειάζεται η εύρεση αποθεσιοθαλάμων για την εναπόθεση των παλιών υλικών, εφόσον αυτά επαναχρησιμοποιούνται.



Σχήμα 4-1, Σχηματική διάταξη της μεθόδου και απαιτούμενα μηχανήματα για την ψυχρή ανακύκλωση με τσιμέντο [10]

4.3. Σύγκριση της ανακύκλωσης με τσιμέντο και της ανακύκλωσης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ή με αφρώδη άσφαλτο

Η επιτόπου ανακύκλωση με τσιμέντο, σε σχέση με την ανακύκλωση με γαλακτώμα ή με αφρώδη άσφαλτο, εμφανίζει αρκετά πλεονεκτήματα όπως:

- μεγαλύτερη αύξηση της αντοχής του οδοστρώματος, τόσο λόγω του μεγαλύτερου μέτρου ελαστικότητας, όσο και λόγω του μεγάλου πάχους που είναι δυνατό να ανακυκλωθεί με τσιμέντο.
- η σταθερότητα του τσιμέντου στις κλιματολογικές αλλαγές είναι μεγαλύτερη, αφού το μέτρο ελαστικότητας είναι ανεξάρτητο της θερμοκρασίας.

- το υλικό μοντελοποιείται και χαρακτηρίζεται πιο εύκολα.
- δεν απαιτείται μία περίοδος ωρίμανσης για την εξάτμιση του νερού και των διαλυτών, στην οποία το μίγμα να αποκτήσει τα τελικά χαρακτηριστικά του και η οποία θέτει περιορισμούς στην εκτέλεση του έργου
- λόγω του μεγάλου πάχους οδοστρώματος που είναι δυνατό να ανακυκλωθεί επιτρέπει επαρκή επιδιόρθωση των ήδη υπάρχουσων στρώσεων κυκλοφορίας.
- δέχεται ανακύκλωση υλικών χειρότερης ποιότητας, πιο πλαστικών και με περισσότερο λεπτό υλικό.

Ωστόσο, στην ανακύκλωση με τσιμέντο υπάρχει ένα βασικό μειονέκτημα που είναι η πιθανότητα εμφάνισης ρωγμών στην επιφάνεια του οδοστρώματος λόγω της συστολής του υλικού. Λύση, είναι η δημιουργία αρμών σε κοντινές αποστάσεις, που στις ανακυκλωμένες στρώσεις μπορεί να μειώσει ή ακόμα και να εξαφανίσει το πρόβλημα αυτό, ιδιαίτερα σε δρόμους με βαριά κυκλοφορία, στους οποίους απαιτείται ασφαλική στρώση μεγάλου πάχους. Σε δρόμους με όχι τόσο έντονη κυκλοφοριακή φόρτιση, οι λεπτές ρωγμές που δημιουργούνται στην επιφάνεια, που έχουν άνοιγμα μικρότερο των 0,5mm, δεν επηρεάζουν συνήθως τη συμπεριφορά του οδοστρώματος.

4.4. Σύγκριση της ανακύκλωσης με τσιμέντο και της εν θερμώ ανακύκλωσης

Συγκρίνοντας την εν ψυχρώ ανακύκλωση με τσιμέντο, σε σχέση με την εν θερμώ ανακύκλωση, παρατηρούμε ότι, στην εν ψυχρώ ανακύκλωση:

- οι κλιματολογικές συνθήκες επηρεάζουν λιγότερο την εκτέλεση του έργου
- η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ελάχιστη, εφόσον δεν απαιτείται θέρμανση του υλικού που πρόκειται να επεξεργαστεί
- γίνεται εξοικονόμηση στις μεταφορές και στην ενέργεια
- ο μηχανικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι πιο απλός και οικονομικός

4.5. Πεδίο εφαρμογής της εν ψυχρώ, επιτόπου ανακύκλωσης οδοστρωμάτων με τσιμέντο

Η ανακύκλωση με τσιμέντο είναι κατάλληλη για οδοστρώματα που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες παραμορφώσεις, δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα επεξεργασίας σε μεγάλο βάθος, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση και βελτίωση της αντοχής του οδοστρώματος.

Με την τεχνική της ανακύκλωσης γίνεται η επεξεργασία ασφαλικών και χονδρόκοκκων στρώσεων κατά την οποία οι στρώσεις ανακυκλώνονται τμηματικά με τσιμέντο. Το πεδίο εφαρμογής της επιτόπου ανακύκλωσης περιλαμβάνει όλους τους τύπους των δικτύων και μαζί με αυτά, το κατάστρωμα των οδών, τα ερείσματα και δευτερεύοντες δρόμους. Από πλευράς έντασης της κυκλοφορίας, παρόλα που υπάρχουν περιπτώσεις εφαρμογής ανακύκλωσης σε δρόμους με βαριά κυκλοφορία.

μέχρι τώρα η ανακύκλωση έχει κυρίως εφαρμοστεί σε δρόμους με μικρό ή μέσο κυκλοφοριακό φόρτο.

Η εφαρμογή μιας επιτόπου ανακύκλωσης, παρ' όλο που δεν έχει ένα συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

- σε οδοστρώματα ρηγματωμένα και καταστρεμμένα, λόγω κόπωσης
- σε οδοστρώματα ετερογενή ή παραμορφωμένα, χωρίς επιφανειακές ρηγματώσεις, πάνω από τα οποία δεν είναι εύκολη η απευθείας εφαρμογή καινούριων στρώσεων. Τα ετερογενή ή παραμορφωμένα οδοστρώματα είναι αυτά στα οποία οι επιφάνειες είναι γεμάτες από «μπαλώματα» ή λακκούβες
- σε οδοστρώματα με ρωγμές συστολής

4.6. Μηχανικά χαρακτηριστικά ανακυκλωμένου με τσιμέντο υλικού

Ο τρόπος εργασίας και η διαστασιολόγηση (επιλογή του πάχους) του νέου ανακυκλωμένου οδοστρώματος είναι απόρροια της γνώσης των μηχανικών χαρακτηριστικών του ανακυκλωμένου υλικού. Η εκτίμηση των μηχανικών χαρακτηριστικών του μελλοντικού, ανακυκλωμένου υλικού, προηγείται της εκτέλεσης των έργων της ανακύκλωσης. Αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες της τεχνικής της ανακύκλωσης, εφόσον τα υλικά είναι σχετικά ετερογενή και η εκ των προτέρων γνώση της φθοράς που θα υποστεί το έργο με το πέρασμα του χρόνου είναι ανέφικτη.

Η επιλογή ενός μίγματος μιας μέσης σύνθεσης και ο καθορισμός των αποκλίσεων των μηχανικών χαρακτηριστικών μεταξύ αυτού και του προς ανακύκλωση υλικού, είναι απαραίτητα προκειμένου να μην αλλάξει συνεχώς ο τρόπος εργασίας κατά μήκος ενός έργου ανακύκλωσης οδοστρώματος, έτσι ώστε να εξαλείφονται οι τυχόν διαφορές στην κοκκομετρική καμπύλη και στα μηχανικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος υλικού. Ωστόσο, αν η ετερογένεια του προς ανακύκλωση υλικού είναι πολύ μεγάλη, η διασπορά των αποτελεσμάτων των δοκιμών που πραγματοποιούνται θα είναι επίσης μεγάλη και επομένως ο προσδιορισμός των μηχανικών χαρακτηριστικών στο εργαστήριο είναι πολύ δύσκολος. Σ' αυτή την περίπτωση μπορούμε να χωρίσουμε το οδοστρώμα σε μικρότερα όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή τμήματα δρόμου.

Το ανακυκλωμένο επιτόπου εν ψυχρώ με τσιμέντο υλικό παρουσιάζει μεγάλες διαφορές, τόσο στην αντοχή, όσο και στο μέτρο ελαστικότητας, σε τυχαία σημεία αυτού. Αυτό οφείλεται στο ότι τα υλικά που ανακυκλώνονται είναι αδρανή με διαφορετική ποιότητα και διαφορετικό πάχος στρώσης ασφαλτομίγματος που φρεζόρεται. Η υγρασία του μίγματος και η περιεκτικότητά του σε τσιμέντο είναι και αυτοί λόγοι που οδηγούν σ' αυτό το απατέλεσμα. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της αποσύνθεσης του οδοστρώματος και η σωστή ανάμιξή του με το σταθεροποιητικό υλικό οδηγούν στην ομοιογένεια του ανακυκλωμένου υλικού, τόσο ως προς την αντοχή, όσο και ως προς το μέτρο ελαστικότητας αυτού.

5. Ερπυσμός


5.1. Η ρεολογική συμπεριφορά των υλικών

(Ερπυσμός – χαλάρωση – επανάταξη)


Οι μηχανικές ιδιότητες της πραγματικής συμπεριφοράς των υλικών που υπόκεινται σε ελαστικές τάσεις και παραμορφώσεις εξαρτώνται σημαντικά από το χρόνο επιβολής τους, δηλαδή μεταβάλλονται συναρτήσει του χρόνου. Η «καιλιά» που σχηματίζουν με το χρόνο τα ράφια της βιβλιοθήκης μας, ή η χαλάρωση μιας βίδας σε μια χαλύβδινη κατασκευή αν δεν χρησιμοποιηθούν ροδέλες ασφαλείας είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξάρτησης της ελαστικής συμπεριφοράς των υλικών με το χρόνο. Παράλληλα όλα τα υλικά σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και ορισμένες κατηγορίες υλικών ακόμα και στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, παρουσιάζουν μια έντονη και προφανή εξάρτηση της ελαστικής συμπεριφοράς τους από το χρόνο.

Το φαινόμενο κατά το οποίο, υπό σταθερή τάση ($\sigma \leq \sigma_A$ και $\sigma = \sigma_{\text{σταθ.}}$) αυξάνουν συνεχώς οι παραμορφώσεις συναρτήσει του χρόνου καλείται ερπυσμός (βλ. σχήμα 5-1).

Το φαινόμενο κατά το οποίο, ενώ διατηρείται σταθερή η παραμόρφωση ($\epsilon = \epsilon_{\text{σταθ.}}$ και $\epsilon \leq \epsilon_A$) ελαττώνονται συνεχώς οι τάσεις συναρτήσει του χρόνου καλείται χαλάρωση (βλ. σχήμα 5-2).



Σχήμα 5-1, Σχήμα ερπυσμού [12]



Σχήμα 5-2, Σχήμα χαλάρωσης [12]

Ο μηδενισμός (μετά χρονικό διάστημα $t = t_0$) της τάσης $\sigma = \sigma_{\text{σταθ.}}$ στον ερπυσμό δεν οδηγεί πλέον (λόγω της αύξησης των παραμορφώσεων – συναρτήσει του χρόνου – που μεσολάβησε) σε μηδενισμό των παραμορφώσεων. Αντίθετα, διατηρείται και μετά την αφαίρεση της τάσης η λεγόμενη «κατάλοιπη παραμόρφωση», η οποία μειώνεται όμως συνεχώς συναρτήσει του χρόνου, τείνοντας (για πολύ μεγάλους χρόνους) ασυμπτωτικά προς μια ελάχιστη τιμή, την «παραμένουσα παραμόρφωση». Κατ' αναλογία με τον ερπυσμό, ο μηδενισμός των παραμορφώσεων στην περίπτωση της χαλάρωσης απαιτεί την επιβολή μιας τάσης αντίθετης φοράς προς την τάση για $\epsilon = \epsilon_0$, η οποία και πάλι θα τείνει να μειώνεται διαρκώς (ως απόλυτη τιμή) μέχρι μια οριακή τιμή συναρτήσει του χρόνου.


Τα φαινόμενα αυτά της διαρκούς μείωσης των παραμορφώσεων μετά την αφαίρεση της σταθερής τάσης στην περίπτωση του ερπυσμού και της διαρκούς μείωσης της τάσης μετά το μηδενισμό της παραμόρφωσης στη χαλάρωση, ονομάζονται επανάταξη. Εάν η οριακή τιμή ϵ_r (ή αντίστοιχα σ_r) προς την οποία τείνουν οι κατάλοιπες παραμορφώσεις (ή αντίστοιχα τάσεις) είναι ίση με το μηδέν τότε λέμε ότι πρόκειται για υλικά ιδανικής μηελαστικής συμπεριφοράς. Το σχήμα 5-1 παριστά την καμπύλη ερπυσμού (διάρκεια φαινομένου $0 \leq t \leq t_0$) και επανάταξης ($t > t_0$). Το σχήμα 5-2 παριστά αντίστοιχα την καμπύλη χαλάρωσης – επανάταξης.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ερπυσμός και η χαλάρωση, η ρεολογική δηλαδή συμπεριφορά των υλικών, η ιδιότητά τους να «ρέουν» προτού οι τάσεις και οι παραμορφώσεις που έχουν σχηματιστεί στο εσωτερικό τους φθάσουν στη πλαστική περιοχή, αποτελεί ένα μόνιμο χαρακτηριστικό της μηχανικής συμπεριφοράς τους. Με άλλα λόγια, η μηχανική συμπεριφορά των υλικών πριν την εμφάνιση μακροσκοπικών πλαστικών παραμορφώσεων στο εσωτερικό τους συντίθεται από μια ελαστική και από μια ρεολογική συνιστώσα. Η ρεολογική συνιστώσα είναι δυνατόν βέβαια σε πολλές περιπτώσεις να μη λαμβάνεται υπόψη, γιατί αποτελεί αμελητέο μέγεθος. Στη περίπτωση αυτή είναι θεμιτό να μιλάμε για ελαστική συμπεριφορά των υλικών. Τέτοια είναι, για παράδειγμα, η περίπτωση των μετάλλων στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

5.2. Ερπυσμός σκυροδέματος

5.2.1. Γενικά

Έχει παρατηρηθεί ότι το σκυρόδεμα κάτω από την επίδραση εξωτερικής θλιπτικής δυνάμεως για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρουσιάζει, πέρα από τη στιγμιαία (ελαστική ή πλαστική) παραμόρφωση, μία περαιτέρω συστολή που εξελίσσεται με αργό ρυθμό (Σχ.5-3).



Σχήμα 5-3, Εξέλιξη του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης με το χρόνο [5]

Τη χρονιά αυτή παραμόρφωση που προέρχεται από την επίδραση εξωτερικής δυνάμεως ονομάζουμε ερπυσμό. Για την εξήγηση του φαινομένου του ερπυσμού έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες: [5]

- Υποστηρίζεται η άποψη ότι αιτία του ερπυσμού είναι τοπικές μικροκαταστροφές του υλικού. Η συστολή δηλαδή οφείλεται σε προαδευτική μικρορηγμάτωση του στερεού σκελετού.
- Κατά τη γνώμη άλλων ο ερπυσμός εξηγείται από την ύπαρξη μικροεπιφανειών ολισθήσεως μεταξύ των κρυστάλλων.
- Η θερμοδυναμική θεωρία υποστηρίζει μετακινήσεις του νερού μέσα στα τριχοειδή αγγεία του υλικού, που οφείλονται στην πίεση των υδρατμών μέσα στα φορτιζόμενα τμήματα.
- Επικρατέστερη, τέλος, κρίνεται η θεωρία της «ιξώδους ροής» του Freyssinet. Κατά τη θεωρία αυτή το νερό που βρίσκεται στους πόρους και τα τριχοειδή αγγεία του στερεού, ως ασυμπύεστο, δέχεται στην αρχή ένα μέρος από το επιβαλλόμενο φορτίο, ενώ συγχρόνως αναγκάζεται να διαρρεύσει. Η διαρροή και απομάκρυνση του νερού μέσα από τις μικρότερες διόδους γίνεται πάρα πολύ αργά, λόγω της τριβής. Με την αργή απομάκρυνση του νερού αντίστοιχο φορτίο μεταβιβάζεται βαθμιαία στο στερεό σκελετό, που συμπιέζεται περαιτέρω κατά τους νόμους της ελαστικότητας.

Η ασυμπύεστη πορεία του ερπυσμού εξηγείται, κατά τη θεωρία αυτή, από το ότι το νερό απομακρύνεται πρώτα από τους πόρους που έχουν μεγαλύτερη διάμετρο και βαθμιαία από πόρους ολοένα μικρότερης διαμέτρου, με αντίστοιχη μείωση της ταχύτητας ροής. Η θεωρία όμως του Freyssinet δεν μπορεί να ερμηνεύσει πλήρως το

φαινόμενο του «βασικού ερπυσμού» δηλαδή του ερπυσμού που λαμβάνει χώρα σε περιβάλλον το οποίο δεν επιτρέπει καμία μετακίνηση νερού από ή προς το σκυροδέμα (ερπυσμός σε δοκίμια κορεσμένα και ερμητικά αποκλεισμένα από οποιαδήποτε απώλεια υγρασίας).

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο ερπυσμός ακολουθεί, με μεγάλη προσέγγιση, το νόμο του Hook, όταν το φορτίο είναι μικρότερο από το $1/3$ περίπου του φορτίου θραύσεως του υλικού. Πέρα από την τιμή αυτή η αύξηση του ερπυσμού γίνεται ολοένα μεγαλύτερη με την αύξηση του φορτίου.

Ο ερπυσμός, σε αντίθεση με τη χρόνια συστολή, δεν έχει μόνο δυσμενή αποτελέσματα (αύξηση του βέλους, απώλειες στην προένταση), αλλά και ευνοϊκά (άμβλυνση τάσεων). Η συνολική τιμή του ερπυσμού για μοναδιαία τάση ($\sigma=1$) ονομάζεται ειδικός ερπυσμός

Συνεπτικά μπορούμε να αναφέρουμε για τον ερπυσμό τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:[5]

1. Το μέγεθος του ερπυσμού είναι αντιστρόφως ανάλογο προς την ποιότητα του σκυροδέματος.
2. Μπορεί να φτάσει τελικά σε τιμή πολλαπλάσια της χρόνιας συστολής.
3. Η διάρκεια του φαινομένου είναι 1 έως 10 χρόνια. Συνήθως ολοκληρώνεται μετά από 1 έως 2 χρόνια.
4. Έως την τιμή του φορτίου $\sim 1/3 \beta_{sp}$, είναι ανάλογος του φορτίου, πέρα από την τιμή αυτή ο ερπυσμός αυξάνεται ολοένα ταχύτερα με την αύξηση του φορτίου.
5. Η μορφή της εξέλιξης του είναι εκθετική, γρήγορη στην αρχή και ολοένα βραδύτερη και τείνει ασυμπτωτικά προς κάποια οριακή τιμή.
6. Αυξάνεται όσο ελαττώνονται οι διαστάσεις του στοιχείου.
7. Εμφανίζεται μικρότερος για τσιμέντα υψηλής αντοχής ή γρήγορης ανάπτυξης της αντοχής.
8. Εξαρτάται από το είδος των αδρανών και ειδικότερα από το μέτρο ελαστικότητας αυτών. Αδρανή από βασάλτη ή ψαμμίτη δίνουν στο σκυροδέμα μεγαλύτερο ερπυσμό από όσο τα ασβεστολιθικά αδρανή.
9. Ελαττώνεται όσο περισσότερο χονδρόκοκκα είναι τα αδρανή.
10. Αυξάνεται όσο αυξάνεται το νερό της αναμίξεως.
11. Εξαρτάται (όπως και η χρόνια συστολή) από τις υδρομετρικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Αυξάνεται όσο ελαττώνεται η σχετική υγρασία.
12. Ελαττώνεται όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του σκυροδέματος κατά τη στιγμή της επιβολής του φορτίου.

5.2.2. Μηχανισμός εκδηλώσεως ερπυσμού

Η χρόνια παραμόρφωση του σκυροδέματος γίνεται ευκολότερα αντιληπτή αν εξετάσουμε την εσωτερική δομή του τσιμεντοπολτού μετά την ενυδάτωσή του με το τσιμέντο. Το τσιμέντο με την ενυδάτωση, τις χημικές δηλαδή μεταλλαγές του, δημιουργεί βασικώς έναν κρυσταλλικό ιστό με στερεούς δεσμούς, γεμάτο όμως και από κολλοειδούς μορφής στερεά συστατικά, που συνιστούν ένα πήγμα (gel). Έτσι, η αρχική ποσότητα τσιμέντου αναπτύσσεται σ' αυτά τα περίπλοκα στερεά με τεραστίως αυξημένη την ειδική επιφάνειά του, και επομένως πολύ υγρασκοπικό. Αυτός τώρα ο ιστός του στερεού τσιμεντοπολτού δεν είναι πλήρης, με την έννοια του απολύτως στερεού. [17]

Έχει, εκ κατασκευής, τριχοειδή κενά ανοίγματος της τάξεως του μισού μικρού, γεμάτα νερό. Η κολλοειδής μάζα του έχει κενά, του λεγόμενους πόρους του πηγματος, μέσου ανοίγματος 5 χιλιοστών του μικρού, επίσης γεμάτα νερό. Τέλος, κι αυτή ακόμη η μεγαλοκρυσταλλική μάζα παρουσιάζει συννέχειες, όρα κενά, τερραστώς όμως μικρότερου διαμετρήματος. Το νερό που γεμίζει αυτά τα τελευταία κενά είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με ηλεκτροστατικές δυνάμεις με τη στερεά φάση ώστε, ουσιαστικά, και αυτό συμπεριφέρεται σαν στερεό.

Όλο αυτό το περίπλοκο «ψευδοστερεό» υλικό του τσιμεντοπολτού γεμίζει με τη σειρά του, τους μεταξύ των αδρανών χώρους, αφήνοντας όμως πάλι και άλλα, χονδροειδέστερα αυτή τη φορά, κενά γεμάτα με νερό. Έτσι παίρνουμε τη συνολική εικόνα του εσωτερικού του σκυροδέματος. Η χημική σύνδεση μιας σχετικά μικρής ποσότητας νερού με το τσιμέντο και η παραγωγή νέων στερεών συστατικών γεμίζει βαθμιαίως ένα μέρος από τα τριχοειδή κενά του ιστού ενώ, συγχρόνως, συνεπάγεται και μια συστολή, τη χημική συστολή.

Χρησιμοποιείται ένα τέτοιο δοκίμιο σκυροδέματος, μέσα σ' ένα χώρο με σταθερή υγραμετρία, φορτιζόμενο με κάποιο φορτίο σε θλίψη. Οι τάσεις και οι παραμορφώσεις τις οποίες στιγμιαίως υφίσταται ο στερεός ιστός, αναγκάζουν το ασυμπίεστο νερό να κινηθεί. Αλλά μια τέτοια κίνηση δεν μπορεί να είναι ακαριαία γιατί οι μικρότεροι αγωγοί εξόδου προβάλλουν τεράστιες δυνάμεις τριβής. Έτσι η κίνηση αυτή επιβραδύνεται πολύ. Εν τω μεταξύ όμως το νερό αυτό, αφού δεν ενδίδει πλήρως στις πιέσεις που του ασκούνται, αναλαμβάνει ένα μέρος αυτών των πιέσεων, συμμετέχοντας έτσι στην ανάληψη του εξωτερικού φορτίου, σε συνεργασία με την «στερεά φάση» του σκυροδέματος.

Με την πάροδο όμως του χρόνου η «υγρή φάση» ενδίδει σταδιακά, το ποσοστό τάσεων που αναλαμβάνει μειώνεται, ο στερεός ιστός υποφέρει μεγαλύτερες τάσεις και η παραμόρφωσή του συνεχίζεται. Αυτές είναι οι χρόνιες παραμορφώσεις του σκυροδέματος. Η ταχύτητα αυτών εξαρτάται από τη ταχύτητα διαφυγής του νερού, που είναι συνάρτηση της διαμέτρου των ήδη γεμάτων κενών και των δυνάμεων συνάφειας ανάμεσα στο νερό και στα τοιχώματα αυτών των κενών.

Όσο όμως πρόχωράει η διαφυγή και η αντίστοιχη παραμόρφωση τόσο μειώνονται οι δυνάμεις που ασκούνται πάνω στο νερό και επιβραδύνεται η υπολειπόμενη διαφυγή και οι υπόλοιπες χρόνιες παραμορφώσεις. Το φαινόμενο λοιπόν βραίνει ασυμπτωτικό (συνάρτηση εκθετική) προς κάποια ισορροπία, οπότε όλες οι εξωτερικές τάσεις θα έχουν αναληφθεί από τη στερεά φάση του σκυροδέματος.

Η απλή εικόνα του μηχανισμού εκδηλώσεως του ερπυσμού θα μπορούσε να συμπληρωθεί με την παρατήρηση ότι καθώς το νερό διαφεύγει, παραδίδοντας ένα μέρος των τάσεων του στο στερεό σκελετό, αναγκάζει τον ιστό του τσιμεντοπολτού να συμπυκνωθεί. Αυτή η βαθμιαία συμπύκνωση ακολουθεί τους νόμους των ιξώδων σωμάτων. Τα κοκκώδη συστατικά του πηγματος του τσιμεντοπολτού, ακόμη και όταν βρεθούν σε απευθείας επαφή, δεν αντιδρούν αμέσως σαν απολύτως στερεά-ελαστικά σωματίδια. Έτσι, έχουμε βραδείες παραμορφώσεις του συνόλου οφειλόμενες, όχι πλέον στη διαφυγή της υγρής φάσεως αλλά, στη συμπύκνωση του πηγματος. Αυτό ακριβώς το τμήμα των χρόνιων παραμορφώσεων θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «δευτερογενή ερπυσμό».

Συμπερασματικά, αυτό που κάθε φορά αυξάνει ή μειώνει τον ερπυσμό είναι:

- Κάθε τι που μειώνει τα παντοειδή κενά του σκυροδέματος μειώνει και τον ερπυσμό, γιατί καθιστά πιο δευτερεύοντα το ρόλο της υγρής φάσεως, δίνοντας στο στερεό σκελετό πιο σημαντική ανάληψη τάσεων. Τέτοιες είναι οι περπιτώσεις:

1. Μικρός όγκος τσιμεντοπολτού (λίγο νερό, γερή συμπύκνωση).

2. Μεγάλη αντοχή.
3. Μεγάλη διάμετρος μέγιστου κόκκου σκύρων διότι συνήθως αυτό έχει πρωταρχική συνέπεια την μείωση του τσιμεντοποριού. Επίσης επειδή το σκυρόδεμα είναι σύνθετο υλικό αποτελούμενο από τσιμεντοπορότο (πήγμα), αδρανή και νερό κάθε παράγοντας που ελαττώνει τον ερπυσμό των αδρανών ελαττώνει και τον ερπυσμό του σκυροδέματος.
 - Κάθε τι που λιγαστεύει το νερό που έχει απομείνει μέσα στο μπετόν μειώνει και τον ερπυσμό. Τέτοια είναι η περίπτωση της συντήρησης σε όσο γίνεται ξηρότερο περιβάλλον πριν από τη φόρτιση.
 - Κάθε τι που αναβάλλει την ανάληψη τάσεων από το στερεό ιστό του σκυροδέματος συμβάλλει στη μείωση του ερπυσμού. Διότι όταν αργότερα αναληφθούν οι τάσεις η αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας θα είναι μεγαλύτερα. Τέτοιες είναι οι ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Εκτέλεση της προεντάσεως σε μεγαλύτερη ηλικία.
 2. Χρήση τσιμεντών ταχύτερης αναπτύξεως της αντοχής.

Επίσης κάθε τι που δυσκολεύει την απώλεια νερού από το σκυρόδεμα μειώνει τον ερπυσμό όπως:

1. Μεγαλύτερη επικρατούσα υγρασία στην ατμόσφαιρα.
2. Μεγαλύτερες διαστάσεις των κατασκευαστικών στοιχείων

Τέλος, γενικά οι υψηλές θερμοκρασίες, μειώνοντας το ιξώδες του νερού, επιταχύνουν την εκδήλωση του ερπυσμού και περισσότερο σε σχετικά μικρή ηλικία του σκυροδέματος.

5.2.3. Ερπυσμός και συστολή ξήρανσης


Το σκυρόδεμα, ακόμα και με απουσία εφαρμοζόμενης φόρτισης, υπόκειται σε παραμόρφωση λόγω αλλαγών του όγκου που οφείλονται σε αλλαγές στην περιεκτικότητα του νερού, σε μακροχρόνιες χημικές διαδικασίες που εμφανίζονται στο τσιμέντο και από θερμική διαστολή. Η πιο σημαντική από αυτές τις αλλαγές είναι η συστολή ξήρανσης, η οποία είναι μείωση του όγκου σκυροδέματος λόγω απώλειας νερού από εξάτμιση ή ενυδάτωση του τσιμέντου, ή ενανθράκωση. Τα αδρανή του σκυροδέματος, εκτός σπανίων εξαιρέσεων, δεν παρουσιάζουν σημαντικές μεταβολές όγκου με την αυξομείωση της περιεχόμενης υγρασίας. Για το λόγο αυτό οι μεταβολές όγκου οφείλονται κυρίως στον τσιμεντοπορότο. Τα αδρανή, αντιθέτως, λόγω της μεγάλης αναλογίας 85%-80% κ.α. με την οποία συμμετέχουν στην δημιουργία του σκυροδέματος, μετριάζουν τις συνέπειες της μεταβολής του όγκου του τσιμεντοποριού. Το αντίθετο αποτέλεσμα της συστολής είναι η διόγκωση του σκυροδέματος κατά την ενυδάτωση. Η διόγκωση είναι συνήθως μια τάξη μεγέθους μικρότερη από τη συστολή ξήρανσης, και δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη κατά το σχεδιασμό.

Ο ερπυσμός και η συστολή ξήρανσης είναι αλληλοσχετιζόμενα φαινόμενα. Αυτές οι καθυστερημένες παραμορφώσεις του φορτιζόμενου ή αφόρτιστου σκυροδέματος μπορούν να ληφθούν υπόψη σαν δύο όψεις ενός μόνο φυσικού φαινομένου (της μεταβολής των υγρομετρικών συνθηκών μέσα στην μάζα του σκυροδέματος).

Η συστολή ξήρανσης μπορεί να αποδοθεί στις αναπτυσσόμενες πιέσεις από την εξάτμιση του νερού των τριχοειδών για ξήρανση σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας μέχρι 40%-50%. Στα επίπεδα αυτών των σχετικών υγρασιών θεωρείται ότι το νερό έχει εξατμιστεί από όλα τα τριχοειδή, τα οποία είναι πλέον άδεια και δεν ασκείται καμία θλαπτική δύναμη στα στερεά του πηγματος. Απόδειξη του ότι η χρόνια

συστολοδιαστολή οφείλεται οπωσδήποτε στη δράση του νερού είναι το γεγονός ότι, εάν η εξάτμιση γίνει ύστερα από κατάψυξη (μετατροπή του νερού απευθείας από τη στερεά στην αέρια κατάσταση) η ξήρανση του υλικού πραγματοποιείται χωρίς την εμφάνιση της συστολής.

Η καμπύλη εξέλιξης της χρόνιας συστολής στον αέρα και της διαστολής μέσα στο νερό είναι εκθετικής μορφής, όπως η καμπύλη ΟΑΔ του σχήματος 5-4. Η καμπύλη ΟΑΔ παριστάνει την ιδεατή μορφή της σχέσεως $\varepsilon_0 = \varepsilon(t)$ με την προϋπόθεση σταθερών εξωτερικών συνθηκών.



Σχήμα 5-4, Σχηματική μεταβολή της συστολής ή διαστολής του σκυροδέματος με το χρόνο [5]

Στην πραγματικότητα όμως οι συνθήκες του περιβάλλοντος δεν παραμένουν σταθερές και επομένως η καμπύλη εξέλιξης της συστολής μεταβάλλεται συνεχώς.

Στην περίπτωση διαδοχικής συντηρήσεως στον αέρα και μέσα στο νερό, η αντίστοιχη καμπύλη θα είχε τη μορφή της καμπύλης ΟΑΒΓ. Στην τελευταία περίπτωση παρατηρούμε ότι η διαδοχή συστολών και διαστολών οδηγεί σε μικρότερες τελικές τιμές.

Η χρόνια συστολή είναι γενικά φαινόμενο βλαπτικό και ανεπιθύμητο. Όταν η συστολή παρεμποδίζεται, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ρηγματώσεων από τις εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται. Συνηθισμένη είναι η περίπτωση της ρηγματώσεως στοιχείων μεγάλου πάχους από την αναμοιόμορφη ξήρανση του εσωτερικού και της επιφάνειας του στοιχείου. Τα επιφανειακά στρώματα ξηραίνονται γρηγορότερα από το εσωτερικό, και επομένως ο διαφορετικός βαθμός συστολής έχει αποτέλεσμα τη ρηγματώση του στοιχείου. Η ρηγματώση βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος της διαφορετικής συστολής, αλλά και από τις ελαστικές ιδιότητες του υλικού (μέτρο ελαστικότητας και αντοχή σε εφελκυσμό).


Άλλο σημείο ανάπτυξης εφελκυστικών τάσεων είναι η μεταξύ αδρανών και τσιμεντοπολτού επιφάνεια, λόγω της συρρίκνωσης του τελευταίου ως προς τα ακίνητα αδρανή. Στην επιφάνεια αυτή δημιουργούνται εγγενείς μικρορηγματώσεις.

Το μέγεθος της συστολής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως αναλυτικά περιγράφονται πιο κάτω και γι' αυτό το λόγο και η πρόβλεψη, της συστολής έχει μόνο ποιοτικό χαρακτήρα. Η συνολική συστολή στο καινό σκυρόδεμα κυμαίνεται μεταξύ 0,1-1,0 mm/m [11]. Οι τιμές αυτές και οι τιμές που αναφέρονται στους κανονισμούς περιλαμβάνουν, γενικά, και τη συστολή της πήξεως, γιατί στις εφαρμογές ενδιαφέρει η συνολική μικτή τιμή. Τα μέγεθος, πάντως, της συστολής πήξεως είναι μικρό ποσοστό της συνολικής συστολής.

Οι πειραματικές πληροφορίες που έχουμε για το φαινόμενο της χρόνιας συστολής του σκυροδέματος συνοψίζονται στα ακόλουθα: [5]

1. Το μέγεθος της συστολής εξαρτάται από το είδος και την ποιότητα του τσιμέντου. Όσο πιο λεπτή είναι η άλεση τόσο περισσότερο αυξάνεται η συστολή. Τα τσιμέντα γρήγορης αναπτύξεως της αντοχής παρουσιάζουν μεγαλύτερη συστολή από τα κοινά τσιμέντα Πόρτλαντ, και τα αργίλικα ακόμη μεγαλύτερη.
2. Η συστολή αυξάνεται με την αύξηση της ποσότητας του τσιμέντου. Εφόσον έδρα των ογκομετρικών μεταβολών είναι ο τσιμεντοπολτός, είναι φυσικό να αυξάνεται όσο αυξάνεται η ποσοστιαία αναλογία του. Γι' αυτό το λόγο και η συστολή της τσιμεντοκονίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη συστολή του σκυροδέματος.
3. Ελαττώνεται όσο αυξάνεται η αντοχή. Επομένως αυξάνεται με την αύξηση του ύδατος αναμείξεως και με το πορώδες.
4. Εξαρτάται από την ποιότητα και τη φύση των αδρανών. Αδρανή πορώδη και υδαταπορροφητικά μεγαλώνουν τη συστολή, γιατί απορροφούν νερό επιταχύνοντας τη ξήρανση, αλλά και λόγω της παραμορφωσιμότητας αυτών, δηλαδή του μικρού μέτρου ελαστικότητας. Η συστολή αυξάνεται, επίσης όσο περισσότερο λεπτόκοκκα είναι τα αδρανή.
5. Η συστολή εξαρτάται από τη μορφή και τις διαστάσεις του στοιχείου. Αυξάνεται όσο οι διαστάσεις του στοιχείου ελαττώνονται. Τούτο εξηγείται από τη γρηγορότερη ξήρανση, λόγω της μεγαλύτερης ειδικής επιφάνειας.
6. Εξαρτάται από τις υγραμετρικές συνθήκες του περιβάλλοντος. Αυξάνεται με την ελάττωση της σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας, γιατί μ' αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η ξήρανση.

Τόσο η συστολή ξήρανσης όσο και ο ερπυσμός είναι φαινόμενα τα οποία συνδέονται άμεσα με μετακινήσεις γενικά του νερού που περιέχεται στη μάζα του τσιμεντοπολτού, είτε αυτές λαμβάνουν χώρα υπό την επίδραση εξωτερικού φορτίου (ερπυσμός), είτε υπό την επίδραση ξήρανσης ή διύγρωσης (συστολή-διόγκωση), πρόκειται δηλαδή για το ίδιο φαινόμενο το οποίο προκαλείται από διαφορετικές αιτίες. Είναι, επομένως, φυσικό να εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ερπυσμό και τη συστολή μαζί. Οι κυριότεροι από αυτούς αναφέρονται στο σχήμα που ακολουθεί:



Σχήμα 5-5, Παράγοντες που επηρεάζουν τον ερπυσμό και τη συστολή ξήρανσης.[11]

5.2.4. Ερπυσμός σκυροδέματος και κατασκευές

Η αντοχή και η παραμορφωσιμότητα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα εξαρτώνται σημαντικά από τη συνάφεια μεταξύ χάλυβα και σκυροδέματος. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού είναι και η χαλάρωση της συνάφειας υπό «σταθερή ολισθήση» και η αύξηση της ολισθήσεως υπό σταθερή τάση συνάφειας (ερπυσμός). Μερικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των κατασκευών στο χρόνο, όπως π.χ. εξέλιξη ανοίγματος ρωγμών και αντιστοιχών παραμορφώσεων, εξαρτώνται από τον ερπυσμό και την χαλάρωση της συνάφειας. Στις κατασκευές, ο ερπυσμός και η χαλάρωση της συνάφειας είναι δύο φαινόμενα στενά αλληλοσυνδεδεμένα. Κάθε ερπυστική αύξηση της τοπικής ολισθήσεως συμβάλλει στη μείωση της τοπικής τάσεως συνάφειας, και αντιστρόφως.

Οι θεωρίες του ερπυσμού και της συστολής ξήρανσης, όπως αναπτύχθηκαν για το οπλισμένο σκυρόδεμα, απαιτούν προσαρμογή προτού εφαρμοστούν σε σύμμικτες κατασκευές. Κατά τη διάρκεια της σκυροδέτησης το νωπό σκυρόδεμα σκληραίνει βαθμιαία με την διαδικασία της ενυδάτωσης. Αυτή η χημική αντίδραση απελευθερώνει θερμότητα προκαλώντας εξάτμιση υγρασίας πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση του υλικού. Όπως η πλάκα είναι συνδεδεμένη με την χαλύβδινη διατομή μέσω διατμητικών συνδέσμων, οι δυνάμεις συρρίκνωσης του σκυροδέματος μεταφέρονται μέσα στη χαλύβδινη διατομή. Αυτές οι δυνάμεις προκαλούν βέλος της σύμμικτης π.χ δοκού. Για μικρά ανοίγματα αυτό το βέλος μπορεί να αγνοηθεί, αλλά για πολύ μεγάλα ανοίγματα μπορεί να είναι σημαντικό και

πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ταυτόχρονα, υπό τάση το σκυρόδεμα τείνει να χαλαρώνει δηλαδή να παραμορφώνεται πλαστικά υπό φορτίο ακόμα και αν το φορτίο δεν είναι κοντά στο οριακό. Η παραμόρφωση προκαλεί πρόσθετα, χρονικά εξαρτώμενα, βέλη τα οποία πρέπει να συνυπολογισθούν γιατί είναι αρκετά σημαντικά στις σύμμεκτες δοκούς.

Οι ερπυστικές παραμορφώσεις του σκυροδέματος είναι σημαντικές και μπορεί να φθάσουν το τετραπλάσιο έως και πενταπλάσιο των ελαστικών. Στις σύμμεκτες κατασκευές ο χάλυβας συμπεριφέρεται ως ελαστικό, το δε σκυρόδεμα ως ιξωδοελαστικό υλικό, πράγμα το οποίο προκαλεί μια βαθμιαία ανακατανομή της έντασης. Για μακροχρόνια φόρπιση (ερπυσμός) μικραίνει το μέτρο ελαστικότητας του σκυροδέματος, μειώνεται η δυσκαμψία του και έτσι συμβαίνει εσωτερική ανακατανομή της έντασης από το σκυρόδεμα στο χάλυβα.

5.2.5. Ερπυσμός και προένταση

Η σημασία του ερπυσμού για το προεντεταμένο σκυρόδεμα είναι θεμελιώδης, αφού η ίδια η προένταση δημιουργεί τη μείωσή της, εξ' αιτίας του ερπυσμού του σκυροδέματος υπό τάση και της αντίστοιχης σύγκλισης των άκρων αγκυρώσεως του τένοντος. Η παρουσία κοινού οπλισμού μέσα στο μπετόν κατά την διεύθυνση της φορτίσεως δημιουργεί πρόσθετη μείωση του ερπυσμού, για καθαρά μηχανικούς λόγους επειδή το μπετόν βραχυνόμενο εμποδίζεται από τους οπλισμούς αυτούς, που έχουν δεκαπλάσιο περίπου μέτρο ελαστικότητας, και ανακουφίζεται. Έτσι οι τάσεις θλίψεως μεταφέρονται στον οπλισμό και το συνολικό αποτέλεσμα βραχύνσεως είναι πολύ μικρότερο κάτι που δεν ισχύει στο προεντεταμένο σκυρόδεμα.

Ταυτόχρονα εμφανίζεται και η συστολή ξηράνσεως, η οποία οδηγεί σε βαθμιαία μείωση της δύναμης προεντάσεως στους προεντεταμένους φορείς. Η παρουσία της συστολής είναι αρκετά ενοχλητική γιατί υφίσταται και μετά την προένταση, οδηγεί σε απώλεια προεντάσεως αφού η συστολή μιας δοκού σημαίνει σύγκλιση των άκρων της όπου αγκυρώνονται οι τένοντες. Εξ' άλλου η συστολή ξηράνσεως είναι η αιτία πολλών ρηγματώσεων της επιφάνειας των φορέων. Στις εφαρμογές, όπως στον υπολογισμό των τάσεων που αναπτύσσονται ή της απώλειας προεντάσεως, ενδιαφέρουν τα ακόλουθα μεγέθη: Η συνολική ή τελική συστολή (το μέγεθος της συστολής μετά την ολοκλήρωση του φαινομένου), η ταχύτητα αναπτύξεως της συστολής και η υπολειπόμενη συστολή από κάποια χρονική στιγμή και πέρα.

5.3. Ερπυσμός ασφάλτου και παραμένουσα παραμόρφωση


5.3.1. Εισαγωγή

Τα ασφαλτομίγματα όταν φορτίζονται παραμορφώνονται, όπως όλα τα δομικά υλικά. Πλην όμως η παραμόρφωση που επέρχεται δεν αποκαθίσταται πλήρως με την απομάκρυνση του φορτίου. Το μέρος που δεν αποκαθίσταται ή δεν αναιρείται ονομάζεται παραμένουσα παραμόρφωση. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη μη ελαστική συμπεριφορά της ασφάλτου, η οποία είναι γνωστή ως ιξωδοελαστική συμπεριφορά. Η ιξωδοελαστική συμπεριφορά της ασφάλτου και κατά επέκταση του ασφαλτομίγματος εμπεριέχει, συνεπώς, μία ενδογενή ιδιότητα, την παραμένουσα παραμόρφωση.

Μία από τις κύριες μορφές αστοχιών του οδοστρώματος είναι το φαινόμενο της «αυλάκωσης» των οδοστρωμάτων, που έχει σαν αιτία εμφάνισής του την παραμένουσα παραμόρφωση των ασφαλτικών μίγμάτων. Στην Ελλάδα πολλά

ασφαλτικά οδοστρώματα παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα επιφανειακής παραμόρφωσης, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στο ασφαλτόμιγμα.

Η παραμένουσα παραμόρφωση είναι το αποιέλεσμα της παραμορφωσιμότητας του ασφαλτομίγματος, δηλαδή της δυνατότητας του ασφαλτομίγματος να παραμορφωθεί κάτω από την επίδραση αξονικών φορτίων, λόγω της μη-ελαστικής συμπεριφοράς αυτού (ιξωδοελαστική), βλέπε σχήμα 5-6. Όπως φαίνεται στο σχήμα, με την εφαρμογή τάσης σ_0 , για κάποιο χρονικό διάστημα, επέρχεται μία παραμόρφωση που ορίζεται από την καμπύλη. Αμέσως μετά την απομάκρυνση της τάσης ένα μέρος της παραμόρφωσης αναιρείται, αυτή είναι η ελαστική παραμόρφωση. Με την πάροδο του χρόνου ένα μέρος της παραμόρφωσης αναιρείται σταδιακά, που είναι η ιξωδοελαστική παραμόρφωση. Η εναπομένουσα παραμόρφωση, ανεξαρτήτως χρόνου, ονομάζεται παραμένουσα παραμόρφωση η οποία αθροισζόμενη δίνει την αυλάκωση του τάπητα.



Σχήμα 5-6, Σχηματική παράσταση ιξωδοελαστικής συμπεριφοράς ασφαλτομίγματος [3]

5.3.2. Μέτρο δυσκαμψίας ασφαλτομίγματος

Η ιξωδοελαστική συμπεριφορά του ασφαλτομίγματος σε συνδυασμό με τη μεγάλη μεταβλητότητα των ιδιοτήτων των συστατικών του ασφαλτομίγματος καθώς και των αναλογιών αυτών στο ασφαλτόμιγμα, κάνουν την αποτίμηση της μηχανικής συμπεριφοράς του ασφαλτομίγματος αρκετά δύσκολη υπόθεση. Στους αναλυτικούς

υπολογισμούς καθορισμού της μηχανικής συμπεριφοράς του ασφαλτομίγματος καθιερώθηκε να χρησιμοποιούνται δύο μέτρα δυσκαμψίας. Το ελαστικό ή δυναμικό μέτρο δυσκαμψίας, που μετράται κάτω από συνθήκες όπου ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μικρός και η θερμοκρασία ελέγχου κανονική (20 °C) και το ιξώδες ή στατικό μέτρο δυσκαμψίας, όπου ο χρόνος φόρτισης είναι μεγάλος και η θερμοκρασία ελέγχου υψηλή (40-60 °C).

Το στατικό μέτρο δυσκαμψίας χρησιμοποιείται στην εκτίμηση της αντίστασης του ασφαλτομίγματος σε παραμένονσα παραμόρφωση και ο καθορισμός του γίνεται εργαστηριακά με συσκευές που επιβάλλουν μονοαξονικό στατικό φορτίο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δοκιμή αυτή είναι γνωστή ως δοκιμή ερπυσμού. Με τη δοκιμή αυτή καθορίζεται η συμπεριφορά του ασφαλτομίγματος σε παραμένονσα παραμόρφωση. Η γνώση του στατικού μέτρου δυσκαμψίας του ασφαλτομίγματος παρέχει επίσης τη δυνατότητα πρόβλεψης της παραμένουσας παραμόρφωσης των ασφαλτικών ταπτήτων.

5.3.3. Δοκιμή ερπυσμού με στατικό φορτίο

Κατά την δοκιμή ερπυσμού το δοκίμιο του ασφαλτομίγματος υποβάλλεται σε σταθερό μονοαξονικό φορτίο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε σταθερή θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι συνθήκες ελέγχου έχουν καθιερωθεί σε διεθνές συνέδριο, και είναι: επιβαλλόμενη σταθερή τάση 0,1 Mpa, θερμοκρασία ελέγχου 40 °C και χρόνος φόρτισης 1 ώρα. Πριν την εφαρμογή της επιβαλλόμενης τάσης στο δοκίμιο επιβάλλεται, για δύο λεπτά, μικρή τάση 0,01 Mpa (τάση προετοιμασίας δοκιμίου), για να διασφαλιστεί η καλή επαφή της φορτιζόμενης πλάκας με την επιφάνεια του δοκιμίου. Το δοκίμιο πρέπει να έχει παράλληλες και λείες επιφάνειες ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη τριβής μεταξύ των μεταλλικών πλακών και των επιφανειών του δοκιμίου. Η παραμόρφωση μετράται σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως μετά από 5, 10, 20, 40, 60, 120, 300, 600, 2400 και 3600sec.

Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται είναι διάφορες και προκαλούν από τροποποιημένες συσκευές άλλων δοκιμών, όπως το τροποποιημένο οκδήμετρο ή τροποποιημένη ιριαξονική συσκευή, έως συσκευές που σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν ειδικά για αυτόν τον έλεγχο. Οι συσκευές διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο επιβολής του φορτίου. Δηλαδή, το φορτίο επιβάλλεται είτε ολόκληρο, με την βοήθεια μεταλλικών δίσκων είτε χρησιμοποιώντας σύστημα μοχλού, οπότε χρησιμοποιείται υποπολλαπλάσιο φορτίο, είτε χρησιμοποιώντας συμπιεσμένο αέρα, όπου το φορτίο εξασκείται διαμέσου εμβόλου.

Η συμπεριφορά των ασφαλτομιγμάτων σε ερπυσμό ακολουθεί τη μορφή της καμπύλης του σχήματος 5-6. Με τη επιβολή σταθερής θλιπτικής τάσης (σ_0) για χρονικό διάστημα (t_0) η ανηγμένη παραμόρφωση αυξάνει αρχικά με ταχύ ρυθμό που ελαττώνεται αργότερα και σύντομα σταθεροποιείται. Μετά την απομάκρυνση της επιβαλλόμενης τάσης η ελαστική παραμόρφωση ανακτάται αμέσως και κατόπιν σταδιακά η ιξωδοελαστική παραμόρφωση. Στο τέλος παραμένει η ιξώδης ή πλαστική ή παραμένονσα παραμόρφωση. Το άθροισμα αυτών των απειροελάχιστων μη αναιρέσιμων παραμορφώσεων είναι η αιτία της παραμόρφωσης του οδοστρώματος που εμφανίζεται με την μορφή αυλάκωσης.

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι, η εκτέλεση της δοκιμής ερπυσμού δίνει τη δυνατότητα να είναι δυνατή η εκτίμηση-πρόβλεψη της παραμένουσας παραμόρφωσης που θα επέλθει στο οδόστρωμα μετά από n-χρόνια λειτουργίας. Έτσι είναι δυνατόν να διαπιστωθεί εάν το συγκεκριμένο οδόστρωμα θα παραμορφωθεί πρόωρα και γενικότερα να διαπιστωθεί εάν η παραμόρφωση των ασφαλτικών στρώσεων του οδοστρώματος θα είναι η κύρια αστοχία σε σύγκριση με άλλες αστοχίες, όπως ρηγμάτωση. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη ιδιαίτερα

σε χώρες όπου η παραμορφωσιμότητα των ταπιέτων είναι βασική και συχνή μορφή αστοχίας.

5.3.4. Δοκιμή ερπυσμού με επαναλαμβανόμενο φορτίο

Η δοκιμή ερπυσμού με επαναλαμβανόμενο φορτίο πιθανόν να ακούγεται σχήμα οξύμωρο δεδομένου ότι στη δοκιμή ερπυσμού επιβάλλεται πάντοτε σταθερό φορτίο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η δοκιμή αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια από ορισμένους ερευνητές δεδομένου ότι ο τρόπος φόρτισης προσομοιάζει καλύτερα την πραγματική φόρτιση των οδοστρωμάτων. Η διαφορά αυτής της δοκιμής είναι ότι το φορτίο που επιβάλλεται είναι περίπου τετραγωνικής μορφής και η διάρκεια φόρτισης μεγαλύτερη αυτής που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του ελαστικού μέτρου δυσκαμψίας.

Κατά τη δοκιμή χρησιμοποιούνται δοκίμια 100 ή 150mm, ο χρόνος φόρτισης είναι συνήθως 1sec και ο χρόνος αποφόρτισης 1sec. Η θερμοκρασία ελέγχου είναι 40 °C και ο συνολικός χρόνος φόρτισης δύο ώρες. Η δοκιμή σήμερα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ασφαλομιγμάτων, όσον αφορά την συμπεριφορά αυτών σε παραμένουσα παραμόρφωση. Το βασικό πλεονέκτημα της δοκιμής είναι ότι με αυτήν είναι δυνατό να εξετασθεί, με καλή πιστότητα, η θετική επίδραση της χρήσης τροποποιημένης ασφάλτου στην παραμένουσα παραμόρφωση. Και αυτό διότι ο τρόπος φόρτισης του μίγματος επιτρέπει την ελαστική παραμόρφωση να ανακλαστεί, κατά τη διάρκεια της περιόδου ηρεμίας. Αντιθέτως, στη δοκιμή ερπυσμού με σταθερό φορτίο ουσιαστικά προσμετράται όλη η παραμόρφωση η οποία και λαμβάνεται υπόψη στους υπολογισμούς. Έτσι στη περίπτωση σχεδιασμού ή αξιολόγησης ασφαλομιγμάτων με τροποποιημένη ασφαλτο είναι η μόνη ενδεδειγμένη δοκιμή για την εξακρίβωση της συμπεριφοράς αυτών σε παραμένουσα παραμόρφωση.

5.3.5. Παράγοντες που επιδρούν στην παραμένουσα παραμόρφωση

Οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της παραμένουσα παραμόρφωσης των ασφαλομιγμάτων για δεδομένη θερμοκρασία περιβάλλοντος και με δεδομένο το γεγονός ότι το ασφαλόμιγμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, είναι:

- ο τύπος της ασφάλτου (σκληρότητα και κοινή ή τροποποιημένη),
- η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών,
- ο μέγιστος κόκκος των αδρανών,
- και η αναλογία χονδρόκοκκων/λεπτόκοκκων αδρανών στο μίγμα.

Για τον τύπο ασφάλτου γνωρίζουμε ότι όσο πιο σκληρή είναι η ασφαλτος τόσο μικρότερη αναμένεται να είναι η παραμένουσα παραμόρφωση του ασφαλομιγματος, ενώ το ασφαλόμιγμα με μη συνεχή κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών συνήθως παραμορφώνεται περισσότερο από αυτά με συνεχή κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών (ασφαλικό σκυρόδεμα). Αντίθετα, όσο μεγαλύτερος είναι ο μέγιστος κόκκος του μίγματος των αδρανών τόσο καλύτερη αναμένεται να είναι η συμπεριφορά του μίγματος σε παραμένουσα παραμόρφωση. Τέλος η αύξηση του ποσοστού των χονδρόκοκκων αδρανών βελτώνει το αρχικό ασφαλόμιγμα.

6. Υλικά, παρασκευή και συντήρηση δοκιμίων

6.1. Σκοπός

Στόχος των πειραμάτων ήταν να μελετηθεί το φαινόμενο του ερπυσμού και οι συνέπειες του σ' ένα οδόστρωμα που περιλαμβάνει στρώση από μίγμα θραυστών και φρεζαρισμένων αδρανών σε διάφορα ποσοστά, με προσθήκη τσιμέντου σε ποσοστό 5% και νερού σε ποσοστό 5,2% επί του συνολικού μίγματος. Στις περιπτώσεις ανακύκλωσης το υλικό αποτελείται κατά ένα μέρος από φυσικά αδρανή και κατά το άλλο μέρος από φρεζαρισμένα αδρανή. Τα φρεζαρισμένα αδρανή αποτελούνται από :

- α) αδρανή τα οποία είναι επιλυμένα με ασφάλτο, β) από αδρανή τα οποία αποτελούνται από λεπτόκοκκα αδρανή υλικά συγκολλημένα με ασφάλτο (ασφαλτικό κονίαμα), γ) από συνδυασμό των δυο παραπάνω. Η ύπαρξη των αδρανών αυτών μέσα στα μίγματα δημιουργεί σημαντικές μεταβολές στα μηχανικά χαρακτηριστικά του υλικού και η επίδραση αυτή θα είναι μεγαλύτερη όσο αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής των φρεζαρισμένων αδρανών. Ειδικότερα επομένως ο σκοπός των πειραμάτων είναι να εξεταστεί το φαινόμενο του ερπυσμού σε μίγματα με διάφορα ποσοστά φρεζαρισμένου υλικού και σε δυο θερμοκρασίες (23-40 °C).

6.2. Υλικά

Για την παρασκευή των μισμάτων χρησιμοποιήθηκαν θραυστά αδρανή (άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι), φρεζαρισμένα ασφαλτικά υλικά προερχόμενο από εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων Αθηνών (άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι), τσιμέντο τύπου CEM IV/B 32,5 και νερό


6.3. Δειγματοληψία


- Σε πρώτη φάση τα υλικά ξηράθηκαν προκειμένου να γίνει σωστά η κοκκομετρική ανάλυση τους. Για το χαλίκι απαιτήθηκε κοσκίνισμα έτσι ώστε να απομακρυνθούν κόκκοι μεγαλύτεροι των 19 mm δεδομένου ότι τα δοκίμια που χρησιμοποιούνται στην εργασία αυτή έχουν μικρότερη διάσταση 100 mm. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου η σχέση μέγιστης διάστασης αδρανών και ελάχιστης διάστασης δοκιμίου να είναι 1:5 (το πολύ 1:4) για να υπάρχει ομοιομορφία τάσεων στη μάζα του δοκιμίου.
- Η άμμος, το γαρμπίλι και το χαλίκι θραυστά και φρεζαρισμένα τετραμερίστηκαν και στη συνέχεια υποβλήθηκαν στη διαδικασία της κοκκομετρικής ανάλυσης.


6.4. Κοκκομετρική διαβάθμιση υλικών

Τα δείγματα των υλικών (2-3 Kg) τοποθετούνται πάνω σε μια σειρά κοσκίνων και δονούνται. Στη συνέχεια ζυγίζονται τα κόσκινα με το υλικό που έχουν συγκρατήσει


κάθε φορά και προκύπτει η κακκομετρική διαβάθμιση κάθε δείγματος. Στη περίπτωση της θραυστής άμμου έγινε πλύση του δείγματος με χρήση ενός κόσκινου Νο 200 και ενός με μεγαλύτερες οπές και κατόπιν η τοποθέτηση της στο φούρνο στους 105 βαθμούς. Τα αποτελέσματα από τα δείγματα που είχαμε φαίνονται παρακάτω:








Σχήμα 6-3, Διάγραμμα κοκκομετρικής ανάλυσης μίγματος θραυστών αδρανών (μίγμα 1-100/0)



Σχήμα 6-4. Διάγραμμα κακκομετρικής ανάλυσης μίγματος φρεζαρισμένων αδρανών (μίγμα V-0/100)



Σχήμα 6-5, Διάγραμμα κακκομετρικής ανάλυσης μινμάτων II (75/25), III (50/50), IV (25/75)

6.5. Περιγραφή – παρασκευή μιγμάτων

Αρχικά χρησιμοποιούμε ένα μίγμα υλικών που αποτελείται από καθαρά θραυστά ασβεστολιθικά υλικά, τσιμέντο σε ποσοστό 5% και νερό σε ποσοστό 5,2% επί του συνολικού μίγματος και σταδιακά αντικαθιστούμε το θραυστό υλικό με φρεζαρισμένο υλικό της ίδιας διαβάθμισης. Έτσι προέκυψαν πέντε μίγματα με ποσοστά θραυστού / φρεζαρισμένου : 100/0, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100.

Ακολουθεί η διαδικασία του ζυγίσματος. Το ζύγισμα της άμμου, του γαρμπιλιού και του χαλίκιου έγινε σε ζυγαριά ανάγνωσης 20 gr ενώ το ζύγισμα του νερού και του τσιμέντου έγινε σε ζυγαριά μεγαλύτερης ακριβείας 0.1 gr.

Μετά το ζύγισμα ένα ένα τα θραυστά υλικά τοποθετήθηκαν στον αναμικτήρα ο οποίος προηγουμένως είχε αλειφθεί με νερό. Πραγματοποιείται η ανάμιξη με τη μισή από την συνολική ποσότητα του νερού για χρόνο τρία λεπτά και κατόπιν το μίγμα σκεπάζεται με πλαστικό φύλλο για χρόνο 15-20 λεπτών σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η εξάτμιση του νερού. Μετά την πάροδο του χρόνου ρίχνεται το τσιμέντο και το υπόλοιπο νερό και συνεχίζει η ανάμιξη για ακόμα δυο λεπτά.



Εικόνα 6-1, Τοποθέτηση και ανάμιξη των υλικών στον αναμικτήρα

Ακολουθούν τα μίγματα με την σειρά παρασκευής τους :

- **ΜΙΓΜΑ 100/0**

Το μίγμα αυτό αποτελείται από 100% θραυστά αδρανή (άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι), 0% φρεζαρισμένα αδρανή, 5% τσιμέντο και 5,2% νερό επί του συνολικού μίγματος.

- **ΜΙΓΜΑ 75/25**

Το μίγμα αυτό αποτελείται από 75% θραυστά αδρανή (άμμος, γαρμπίλι, χαλίκι), 25% φρεζαρισμένα αδρανή, 5% τσιμέντο και 5,2% νερό επί του συνολικού μίγματος.

- **ΜΙΓΜΑ 50/50**

Το μίγμα αυτό αποτελείται από 50% θραυστά αδρανή (άμμος, γραμπίλι, χαλίκι), 50% φρεζαρισμένα αδρανή, 5% τσιμέντο και 5,2% νερό επί του συνολικού μίγματος.

- **ΜΙΓΜΑ 25/75**

Το μίγμα αυτό αποτελείται από 25% θραυστά αδρανή (άμμος, γραμπίλι, χαλίκι), 75% φρεζαρισμένα αδρανή, 5% τσιμέντο και 5,2% νερό επί του συνολικού μίγματος.

- **ΜΙΓΜΑ 0/100**

Το μίγμα αυτό αποτελείται από 0% θραυστά αδρανή (άμμος, γραμπίλι, χαλίκι), 100% φρεζαρισμένα αδρανή, 5% τσιμέντο και 5,2% νερό επί του συνολικού μίγματος.

Ακολουθεί πίνακας στον οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των μιγμάτων και οι αναλογίες οι οποίες τηρήθηκαν για την παρασκευή των μιγμάτων αυτών.

Χαρακτηριστικά μιγμάτων						
μίγμα	ποσοστό θραυστού	ποσοστά φρεζαρισμένου	είδος θραυστού	ποσοστό θραυστού	είδος φρεζαρισμένου	ποσοστό φρεζαρισμένου
100/0	100%	0%	άμμος	55%	άμμος	0%
			ψηφίδα	5%	ψηφίδα	0%
			χονδρό	40%	χονδρό	0%
75/25	75%	25%	άμμος	41.25%	άμμος	13.75%
			ψηφίδα	3.75%	ψηφίδα	3.75%
			χονδρό	30%	χονδρό	7.50%
50/50	50%	50%	άμμος	27.50%	άμμος	27.50%
			ψηφίδα	2.50%	ψηφίδα	7.50%
			χονδρό	20%	χονδρό	15%
25/75	25%	75%	άμμος	13.75%	άμμος	41.25%
			ψηφίδα	1.25%	ψηφίδα	11.25%
			χονδρό	10%	χονδρό	22.50%
0/100	0%	100%	άμμος	0%	άμμος	55%
			ψηφίδα	0%	ψηφίδα	15%
			χονδρό	0%	χονδρό	30%

Πίνακας 6-1, Χαρακτηριστικά μιγμάτων

Η παρασκευή των παραπάνω μιγμάτων πραγματοποιήθηκε τρεις φορές με στόχο την διεκπεραίωση των εξής δοκιμών: ερπυσμός σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (23 °C) σε ηλικία 1 και 35 ημερών, ερπυσμός σε θερμοκρασία 40 °C σε ηλικία 35 ημερών και ερπυσμός με την χρήση της συσκευής M.T.S σε ηλικία 1 ημέρας.

6.6. Παρασκευή-συμπύκνωση δοκιμών

Για την παρασκευή των δοκιμών χρησιμοποιούνται καλούπια τα οποία έχουν καθαριστεί και επαλειφθεί με ορυκτέλαιο για εύκολο ξεκαλούπωμα. Το υλικό τοποθετείται μέσα στα καλούπια μέχρι την μέση του εσωτερικού τους ύψους και συμπυκνώνεται με την χρήση ηλεκτρόσφυρας. Στη συνέχεια χορδάζεται η επιφάνεια

με την βοήθεια ενός κατσαβιδιού προκειμένου η πρώτη στρώση με τη δεύτερη να ενωποιηθούν καταλλήλως. Κατόπιν προστίθεται η δεύτερη στρώση και τα υλικά συμπυκνώνεται ξανά. Η επιφάνεια του κάθε δοκιμίου επιπεδώνεται με την εφαρμογή μεταλλικής πλάκας πάνω στην επιφάνεια του καλουπιού με την χρήση της ηλεκτρόσφυρας.

6.7. Συντήρηση δοκιμίων

Αμέσως μετά την παρασκευή των δοκιμίων, τα δοκίμια τοποθετούνται στο θάλαμο συντηρήσεως σκεπασμένα με βρεγμένη λινάτσα και πλαστική μεμβράνη. Με το πέρας 24 ωρών ξεκαλουπώνουμε τα δοκίμια, τα τοποθετούμε σε νάιλον σακούλες, τις οποίες κλείνουμε καλά για να αποφύγουμε την απώλεια υγρασίας και ανάλογα την χρήση του κάθε δοκιμίου διαφοροποιείται η παραμονή του στο θάλαμο.



7. Δοκιμές

7.1. Δοκιμή μονοαξονικής θλίψης

Τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε δοκιμή μονοαξονικής θλίψης με ταχύτητα επιβολής φορτίου 2 kN/sec σε ηλικία 1 και 35 ημερών ανάλογα με την χρήση τους. Για την δοκιμή αυτή χρησιμοποιήθηκε πρέσα υψηλής και χαμηλής αντοχής ανάλογα με τα υπόψη δοκίμια. Τα φορτία θραύσης που προέκυψαν χρησιμοποιούνται στη δοκιμή του ερπυσμού.




Εικόνα 7-1. Πρέσες δοκιμής μονοαξονικής θλίψης

7.2. Δοκιμές ερπυσμού

Κατά την δοκιμή ερπυσμού χρησιμοποιήθηκε πλαίσιο το οποίο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει και να διατηρεί το απαιτούμενο φορτίο στο δοκίμιο που κάθε φορά τοποθετούμε σ' αυτό. Στην πιο απλή του μορφή το πλαίσιο αποτελείται από επίπεδες πλάκες οι οποίες βρίσκονται στα άκρα των ακραίων φορτιζόμενων δοκιμίων, στα οποία η στήριξη προσομοιάζεται με άρθρωση. Στο πλαίσιο μπορούμε να τοποθετούμε πολλά δοκίμια τα οποία θα υποβάλλονται σε ταυτόχρονη φόρτιση.


Ωστόσο το ύψος των επιπέδων πλακών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 118 cm. Η φόρτιση μπορεί να πραγματοποιηθεί επιβάλλοντας όλο το απαιτούμενο φορτίο στο δοκίμιο με την βοήθεια μεταλλικών δίσκων συγκεντρωμένου βάρους ή χρησιμοποιώντας σύστημα μοχλού. Τα δοκίμια πρέπει να έχουν παράλληλες και αρκετά λείες επιφάνειες ώστε να αποφεύγεται η ανάπτυξη τριβής μεταξύ των μεταλλικών πλακών και των επιφανειών των δοκιμίων. Ακολουθεί σχήμα με την διάταξη του πλαισίου.



Εικόνα 7-2, Πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμή ερπυσμού.[4]

Στη δική μας περίπτωση σε κάθε πλαίσιο τοποθετήθηκαν τρία κυλινδρικά δοκίμια και δυο δοκίμια από ακυρόδεμα στην άνω και κάτω βάση σ' επαφή με το πλαίσιο. Μεταξύ δοκιμίων και μεταξύ δοκιμίων και πλακών προστέθηκε φύλλο μολύβδου με σκοπό να διορθώσει τις τυχόν ανωμαλίες των επιφανειών των δοκιμίων. Σε κάθε δοκίμιο πριν την τοποθέτηση του στο πλαίσιο έχουν επικολληθεί ειδικά μεταλλικά τεμάχια (πουλίες) με την χρήση σιδηρόστοκου, σε απόσταση μεταξύ τους 100 mm (μήκος μέτρησης), με στόχο την μέτρηση της παραμόρφωσης με χρήση του ειδικού οργάνου DEMEC. Το όργανο αυτό αποτελείται από ένα ωρολογιακού τύπου μηχανικό παραμορφωσιμόμετρο, ένα σύστημα μοχλών και δυο ακίδες μια κινητή και μια ακίνητη. Τα μεταλλικά τεμάχια (πουλίες) επικολλούνται στο κυλινδρικό δοκίμιο

ανά δυάδες σε τρεις θέσεις ανά 120° όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 7-1. Η μέτρηση της παραμόρφωσης γίνεται στα τρία αυτά σημεία (πλευρές) με σκοπό να πάρουμε τον μέσο όρο και να ελαχιστοποιήσουμε το λάθος της μη παραλληλίας. Η παραμόρφωση που επέρχεται στο δοκίμιο μετράται πριν την εφαρμογή του φορτίου και σε τακτά χρονικά διαστήματα συνήθως, μετά από 10, 15, 20, 25, 30 και πάνω από μετό την εφαρμογή του φορτίου. Η συνολική διάρκεια του πειράματος είναι δυο ημέρες. Στα δοκίμια ασκείται στατικό φορτίο ίσο με ένα τρίτο του φορτίου θραύσης με στόχο να βρισκόμαστε στην ελαστική περιοχή. Αρχικά οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε δοκίμια ηλικίας 1 ημέρας και 35 ημερών σε θερμοκρασία 23°C και για τα 5 μίγματα και στη συνέχεια το πλαίσιο τοποθετήθηκε σε ειδικό θάλαμο ώστε να επαναληφθεί το πείραμα σε δοκίμια ηλικίας 35 ημερών και σε θερμοκρασία 40°C και των 5 μιγμάτων .



Σχήμα 7-1, Ώψη και κάτωψη κυλινδρικού δοκιμίου στο οποίο έχουν επικολληθεί τα απαιτούμενα μεταλλικά τεμάχια (πουλίες)

Η δοκιμή του ερπυσμού πραγματοποιήθηκε επίσης με τη χρήση μηχανής M.T.S (Material Test System), στην οποία τοποθετήθηκαν δυο δοκίμια. Οι μετρήσεις λαμβάνονται μέσω προσαρτημένων στο ένα δοκίμιο επαγωγικών ηλεκτρομηκυσιομέτρων, τύπου LVDT (Linear Variable Differential Transformer) τα οποία είναι τοποθετημένα αντισυμμετρικά των δοκιμίων καθώς το άλλο δοκίμιο φέρει ηλεκτρικής αντιστάσεως μηκυσιόμετρο (Extensometer). Η μηχανή M.T.S επιβάλλει φορτία ομοιά και με σταθερή ταχύτητα, ίση με 2 kN/sec , ενώ ταυτόχρονα γίνεται καταγραφή τόσο του επιβαλλόμενου φορτίου όσο και των αντίστοιχων ενδείξεων των δυο LVDT και του Extensometer. Η δοκιμή έγινε και για τα 5 μίγματα.



Εικόνα 7-3, Πλαίσιο δοκιμής ερπυσμού με τα υπό εξέταση δοκίμια



Εικόνα 7-4, Δοκίμιο κατά την προεργασία του για την συσκευή Μ.Τ.Σ.

7.3. Δοκιμή συστολής ξήρανσης

Όταν ένα δοκίμιο ξηραίνεται υπό την επίδραση φορτίου θεωρείται ότι ο ερπυσμός και η συστολή είναι συνδεδεμένα φαινόμενα. γι αυτό λοιπόν ο ερπυσμός υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της ολικής παραμόρφωσης ενός φορτισμένου δοκιμίου και της συστολής ενός παρόμοιου αφόρτιστου δοκιμίου το οποίο βρίσκεται υπό τις ίδιες συνθήκες και για την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό αποτελεί μια βολική απλοποίηση καθώς η συστολή και ο ερπυσμός δεν αποτελούν ανεξάρτητα φαινόμενα και στη πραγματικότητα η συστολή αυξάνει το εύρος των ερπυστικών παραμορφώσεων.

Γι' αυτό το λόγο ταυτόχρονα με τη κάθε δοκιμή ερπυσμού έγινε μέτρηση της συστολής ξηράνσεως από δοκίμιο το οποίο βρισκόταν υπό τις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Στο δοκίμιο είχαν κολληθεί παύλιες και η μέτρηση των παραμορφώσεων έγινε με την χρήση του οργάνου DEMEC τις ίδιες χρονικές περιόδους που λαμβάνονταν οι μετρήσεις στο πλοίσιο.



Εικόνα 7-5, Δοκίμιο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την δοκιμή συστολής ξήρανσης, όργανο DEMEC και όργανο μέτρησης θερμοκρασίας και υγρασίας

8. Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Κατά την διεξαγωγή των πειραματικών δοκιμών εξήλθαν αποτελέσματα για τις αντοχές των δοκιμών των μιγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε διάφορες ημέρες καθώς επίσης και τις παραμορφώσεις των δοκιμών αυτών σε συνάρτηση με το χρόνο εφαρμογής των εκάστοτε φορτίων. Οι αντοχές, τα δοκίμια και τα μίγματα που χρησιμοποιήθηκαν, ακολουθούν στους παρακάτω πίνακες Β.1-Β.5.

Οι παραμορφώσεις των δοκιμών των μιγμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο επιβολής του φορτίου θλίψεως παρουσιάζονται στο παράρτημα που συνάπτεται στο τέλος της παρούσας διπλωματικής. Οι πίνακες αυτοί αναφέρονται στις παραμορφώσεις 1 ημέρας και μέσης θερμοκρασίας 23 °C των μιγμάτων 100/0, 75/25, 50/50, 25/75 και 0/100, με την χρήση της συσκευής DEMEC, καθώς επίσης στις παραμορφώσεις 35 ημερών και μέσης θερμοκρασίας 23 °C των ανωτέρων μιγμάτων με την χρήση της ίδιας συσκευής. Ακολουθούν οι πίνακες που δείχνουν τις παραμορφώσεις 35 ημερών και μέσης θερμοκρασίας 40 °C για τα ίδια μίγματα και με την ίδια συσκευή και τέλος, παρουσιάζονται οι πίνακες των παραμορφώσεων 1 ημέρας και μέσης θερμοκρασίας 23 °C των ίδιων μιγμάτων με την χρήση της μηχανής M T S.

μίγμα	αριθμός δοκιμίου	βάρος(gr)	ηλικία θραύσης	φορτίο θραύσης(kN)	αντοχή (MPa)	Μ.Ο αντοχών	τυπική απόκλιση (MPa)	συντελ. μετα-βλητότητας%
100/0	A1	3567.00	θλίψη 1 ημέρας 23C	39,40	5,02	3,93	0,960	24,43
	A2	3529.90		25,10	3,20			
	A3	3562.50		28,10	3,58			
	A4	3911.32	θλίψη 7 ημερών 23C	68,00	8,85	8,57	0,812	9,48
	A5	3831.28		60,60	7,72			
	A6	3858.16		73,30	9,33			
	A7	3627.50	θλίψη 35 ημερών 23C	113,50	14,45	14,15	1,100	7,77
	A8	3841.50		101,60	12,94			
	A9	3579.90		118,40	15,08			
	A10	3884.16	θλίψη 37 ημερών 23C	115,00	14,84	14,85	0,764	5,21
	A11	4098.98		109,10	13,89			
	A12	3888.33		121,10	15,42			
	Z1	3667.00	θλίψη 38 ημερών 40C	148,10	18,60	19,24	1,028	5,34
	Z4	3756.00		162,80	20,73			
	Z5	3815.00		146,40	18,51			
	Z8	3756,10	θλίψη 35 ημερών 40C	150,10	19,11	14,34	—	—
	Z2	3567.50		111,50	14,20			
	Z3	3814.50		113,80	14,48			
	Z7	3792.10	θλίψη 7 ημερών 23C	69,10	8,80	8,77	—	—
	Z8	3788.60		68,60	8,73			

Πίνακας Β-1, Πίνακας αντοχών μιγμάτων 100/0

μύγμα	αριθμός δοκιμίου	βάρος(gr)	ηλικία θραύσης	φορτίο θραύσης(kN)	αντοχή (MPa)	Μ.Ο. αντοχών	τυπική απόκλιση (MPa)	συντελ. μεταβλητότητας%
75/25	B1	3622,80	θλίψη 1 ημέρας 23C	26,42	3,36	3,20	0,160	4,99
	B2	3788,00		25,18	3,21			
	B3	3732,40		23,91	3,04			
	B4	3816,50	θλίψη 7 ημερών 23C	63,70	8,11	7,79	0,245	3,16
	B5	3798,97		60,50	7,75			
	B6	3763,50		59,00	7,51			
	B7	3820,87	θλίψη 35 ημερών 23C	61,10	7,78	10,93	2,070	18,93
	B8	3807,60		56,00	12,10			
	B9	3788,90		95,50	12,16			
	B10	3829,40	θλίψη 38 ημερών 23C	67,10	8,54	14,70	0,317	2,16
	B11	3798,84		116,80	14,87			
	B12	3800,79		111,80	14,23			
	B13	3829,96	θλίψη 37 ημερών 40C	117,20	14,92	12,02	0,783	6,52
	B14	4011,28		116,10	14,78			
	H1	3546,10		94,50	12,03			
	H4	3567,20	θλίψη 35 ημερών 40C	102,80	13,09	10,40	-	-
	H5	3675,00		92,00	11,71			
	H6	3698,00		88,30	11,24			
	H2	3491,00	θλίψη 7 ημερών 23C	87,00	11,08	7,82	-	-
	H3	3524,50		78,40	9,73			
	H7	3698,00		60,70	7,73			
	H8	3706,60		62,10	7,91			

Πίνακας Β-2, Πίνακας αντοχών μυσμάτων 75/25

μύγμα	αριθμός δοκιμίου	βάρος(gr)	ηλικία θραύσης	φορτίο θραύσης(kN)	αντοχή (MPa)	Μ.Ο. αντοχών	τυπική απόκλιση (MPa)	συντελ. μεταβλητότητας%
60/50	F1	3682,10	θλίψη 1 ημέρας 23C	22,07	2,81	2,63	0,188	7,16
	F2	3710,80		19,12	2,43			
	F3	3667,60		20,75	2,64			
	F4	3682,43	θλίψη 7 ημερών 23C	41,10	5,23	5,47	0,353	6,47
	F5	3705,30		44,20	5,63			
	F6	3689,97		46,20	5,88			
	F7	3678,25	θλίψη 35 ημερών 23C	40,20	5,12	8,11	0,338	4,16
	F8	3657,10		61,40	7,82			
	F9	3647,70		66,60	8,48			
	F10	3612,30	θλίψη 37 ημερών 23C	63,10	8,03	9,68	0,072	0,74
	F11	3657,19		76,40	9,73			
	F12	3612,37		75,20	9,57			
	F13	3668,20	θλίψη 38 ημερών 40C	76,00	9,68	7,52	0,615	8,17
	F14	3630,96		76,40	9,73			
	Θ1	3425,00		88,30	8,44			
	Θ4	3667,00	θλίψη 35 ημερών 40C	57,10	7,27	8,13	-	-
	Θ5	3675,30		56,50	7,19			
	Θ6	3452,50		58,40	7,18			
	Θ2	3300,00	θλίψη 7 ημερών 23C	49,93	6,36	4,69	0,213	4,54
	Θ3	3394,00		46,43	5,91			
	Θ2	3527,80		35,00	4,46			
	Θ3	3543,30		37,10	4,72			
	Θ4	3696,40		38,30	4,88			

Πίνακας Β-3, Πίνακας αντοχών μυσμάτων 60/50

μίγμα	αριθμός δοκιμίου	βάρος(gr)	ηλικία θραύσης	φορτίο θραύσης(kN)	αντοχή (MPa)	Μ.Ο αντοχών	τυπική απόκλιση (MPa)	συντελ. μεταβλητότητας%
25/75	Δ1	3595,00	θλίψη 1 ημέρας 23C	14,68	1,87	1,81	0,049	2,72
	Δ2	3590,80		14,07	1,79			
	Δ3	3584,60		13,96	1,78			
	Δ4	3484,30		35,20	4,48			
	Δ5	3471,50	θλίψη 7 ημερών 23C	31,40	4,00	4,48	0,371	8,28
	Δ6	3672,30		38,50	4,90			
	Δ7	3527,90		35,50	4,52			
	Δ8	3644,18		59,00	7,51	7,43	0,234	3,14
	Δ9	3599,81	θλίψη 35 ημερών 23C	56,30	7,17			
	Δ10	3615,15		58,80	7,61			
	Δ11	3573,55		62,20	7,92			
	Δ12	3550,68	θλίψη 37 ημερών 23C	57,70	7,35	7,56	0,265	3,51
	Δ13	3541,89		57,90	7,37			
	Δ14	3588,48		59,60	7,59			
	Ι1	3234,00	θλίψη 37 ημερών 40C	38,50	4,90	4,98	0,115	2,33
	Ι4	3125,50		38,28	4,88			
	Ι5	3238,00		40,30	5,13			
	Ι6	3458,20		39,29	5,00			
	Ι2	3096,00	θλίψη 35 ημερών 40C	28,50	3,63	3,62	-	-
	Ι3	3058,50		28,32	3,61			
	Ι	3424,93		25,67	3,27			
	ΙΙ	3318,50	θλίψη 7 ημερών 23C	24,00	3,06	3,02	0,202	8,66
	ΙΙΙ	3377,90		21,58	2,75			
	ΙV	3376,29		9,40	1,20			
	V	3408,61	θλίψη 1 ημέρας 23C	10,70	1,35	1,28	-	-

Πίνακας 8-4, Πίνακας αντοχών μιγμάτων 25/75

μίγμα	αριθμός δοκιμίου	βάρος(gr)	ηλικία θραύσης	φορτίο θραύσης(kN)	αντοχή (MPa)	Μ.Ο αντοχών	τυπική απόκλιση (MPa)	συντελ. μεταβλητότητας%
0/100	Ε1	3477,50	θλίψη 1 ημέρας 23C	6,00	1,02	0,87	0,063	6,52
	Ε2	3424,60		7,81	0,99			
	Ε3	3550,60		7,05	0,90			
	Ε4	3288,60		16,10	2,05	2,48	0,526	21,32
	Ε5	3314,50	θλίψη 7 ημερών 23C	20,00	2,55			
	Ε6	3326,60		25,10	3,20			
	Ε7	3280,90		16,60	2,11			
	Ε8	3357,85	θλίψη 35 ημερών 23C	39,50	5,03	5,04	0,108	2,10
	Ε9	3338,30		38,86	4,89			
	Ε10	3384,24		40,51	5,16			
	Ε11	3409,04	θλίψη 38 ημερών 23C	42,04	5,35	5,12	-	-
	Ε12	3319,86		38,31	4,88			
	Κ1	2999,00	θλίψη 37 ημερών 40C	29,81	3,80	3,65	0,074	1,92
	Κ4	3289,00		30,83	3,90			
	Κ5	3342,20		εσπασε				
	Κ6	3168,40		εσπασε				
	Κ2	2998,00	θλίψη 35 ημερών 40C	24,88	3,17	3,16	-	-
	Κ3	2997,00		24,73	3,15			
	Ι	3200,80	θλίψη 7 ημερών 23C	16,41	1,96	1,99	0,028	1,43
	ΙΙ	3206,10		15,84	2,02			
	ΙΙΙ	3304,10		15,73	2,00			
	ΙV	3160,20	θλίψη 1 ημέρας 23C	4,40	0,56	0,52	-	-
	V	3185,1		3,70	0,47			

Πίνακας 8-5, Πίνακας αντοχών μιγμάτων 0/100


9. Σχόλια αποτελεσμάτων

Στα σχήματα 9.1 έως 9.5 παρουσιάζεται ο ερπυσμός, ηλικίας 1 ημέρας, υπό μορφή ανηγμένης παραμόρφωσης συνάρτηση του χρόνου για τα τρία δοκίμια του κάθε πειράματος με την συσκευή DEMEC και ο μέσος όρος των δοκιμών που συμβολίζεται με το (x). Το σχήμα 9.1 αναφέρεται στο μίγμα 100/0, το σχ.9.2 στο μίγμα 75/25, το σχ.9.3 στο μίγμα 50/50, το σχ.9.4 στο μίγμα 25/75 και το σχ.9.5 στο μίγμα 0/100. Κατόπιν στο σχήμα 9.6 συγκρίνονται οι μέσοι όροι των πέντε παραπάνω μιγμάτων. Στο κάθε σχήμα παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία και υγρασία και συνολικά για όλα τα πειράματα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20-22°C, ενώ η υγρασία από 50-66.


Παρατηρούμε ότι η μορφή των ανωτέρων διαγραμμάτων είναι όπως όλα τα γνωστά διαγράμματα ερπυσμού, δηλαδή στην αρχή οι παραμορφώσεις είναι μεγάλες, μετά έχουμε μια μείωση των παραμορφώσεων με το χρόνο και τέλος η καμπύλη τείνει ασυμπτωτικά ως προς το χρόνο. Κάθε μια γραμμή των διαγραμμάτων είναι ο μέσος όρος τριών μετρήσεων ανά δοκίμιο ανά 180° περίπου, στην περιφέρεια των δοκιμών. Παρατηρούμε ότι συγκρίνοντας τις μεμονωμένες τιμές κάθε τριάδας δοκιμών μπορεί να εκπηγεί η διασπορά των μετρήσεων, η οποία κυμαίνεται από $60 \cdot 10^{-6}$ στο μίγμα 100/0 έως $1500 \cdot 10^{-6}$ στο μίγμα 0/100.

Στο σχ.9.6 συγκρίνονται οι μέσοι όροι ανά τριάδα δοκιμών κάθε μίγματος. Τα μίγματα 100/0 και 75/25 έχουν μικρές διαφορές στις παραμορφώσεις. Στο μίγμα 50/50 υπάρχει αύξηση των παραμορφώσεων, όπως επίσης και στο 25/75. Το μίγμα 0/100 παρουσιάζει αρκετά αυξημένες παραμορφώσεις, μια αύξηση η οποία δεν είναι ανάλογη των αυξήσεων των προηγούμενων μιγμάτων. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι ενώ στην αρχή η σταδιακή αντικατάσταση των θραυστών αδρανών από φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα έχει ως επίπτωση την ομαλή αύξηση των ανηγμένων παραμορφώσεων, η πλήρης αντικατάσταση δηλαδή το μίγμα 0/100 έχει πολύ μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Στα μίγματα 0/100 και 25/75 εμφανίζεται μια συνεχή αύξηση της καμπύλης ενώ τα υπόλοιπα μίγματα παρουσιάζουν μια οριζοντιοποίηση. Οι απόλυτες θέσεις μεταξύ των παραμορφώσεων των δοκιμών δεν είναι απόλυτα σωστές γιατί υπάρχει διασπορά μεταξύ των δοκιμών. Αυτή οφείλεται στο ότι δεν είναι δυνατό να βάζουμε τον ίδιο τύπο αδρανών από φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα σε κάθε μίγμα. Η ποσότητα του τσιμέντου σ' όλα τα μίγματα είναι ίδια, άρα ο ερπυσμός του τσιμέντου είναι παντού ο ίδιος. Για αυτό οι διαφορές του ερπυσμού οφείλονται στην παραμόρφωση που υφίστανται τα αδρανή από φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα. Έτσι λοιπόν το ποσοστό των αδρανών από ασφαλτικό κονίαμα που έχει μεγαλύτερο ερπυσμό μπορεί στο ένα μίγμα να είναι μεγαλύτερο από ότι στο άλλο.


Η διαφορά της θερμοκρασίας κατά την οποία έγιναν τα πειράματα 20-22 °C εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικός τα αποτελέσματα.




Σχήμα 9-1, Εργυσμός 100/0-DEMEC-1 ημέρας-22 °C





Σχήμα 9-2, Εργυσμός 75/25-DEMEC-1 ημέρας-22 °C



Σχήμα 9-3, Ερπυσμός 50/50-DEMEC-1 ημέρας-21 °C



Σχήμα 9-4, Ερπυσμός 25/75-DEMEC-1 ημέρας-20 °C



Στα σχήματα 9.7 έως 9.13 παρουσιάζεται ο ερπυσμός 35 ημερών σε μέση θερμοκρασία 23 °C με την συσκευή DEMEC, υπό μορφή ανηγμένης παραμορφώσης συνάρτηση του χρόνου για τα ίδια δοκίμια του κάθε πειράματος και ο μέσος όρος των δοκιμίων που συμβολίζεται με το (x). Το σχήμα 9.7 αναφέρεται στο μίγμα 100/0, το σχ.9.8 στο μίγμα 75/25, το σχ.9.9 στο μίγμα 50/50, το σχ.9.10 στο μίγμα 25/75 και το σχ.9.11 και σχ.9.12 στο μίγμα 0/100. Κατόπιν στο σχήμα 9.13 συγκρίνονται οι μέσοι όροι των πέντε παραπάνω μιγμάτων. Επίσης στο κάθε σχήμα παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία και υγρασία και συνολικά για όλα τα πειράματα η θερμοκρασία είναι 23 °C, ενώ η υγρασία κυμαίνεται από 55-75.

Στο μίγμα 0/100 παρουσιάστηκε μη αναμενόμενη θραύση δοκιμίου, η οποία φαίνεται στο σχ.9.11 και συνέβη μετά τη δέλευση περίπου μισής ώρας. Το πείραμα συνεχίστηκε με τα υπόλοιπα δύο δοκίμια που λόγω του χρόνου που μεσολάβησε το υλικό των δοκιμίων υπέστη χαλάρωση, όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα. Έγινε προσπάθεια να εξαλειφθεί η χαλάρωση η οποία υπήρξε στο διάστημα που δεν ήταν φορτισμένα τα δοκίμια και αυτό φαίνεται στο σχ.9.12. Σημειώνεται όμως ότι και σε αυτήν την περίπτωση έσπασε ένα δοκίμιο επομένως οι μετρήσεις αυτές δεν έχουν κομιά αξιοπιστία και παρουσιάζονται για λόγους πληρότητας. Η αστοχία δύο δοκιμίων μέσα σε αυτήν την τριάδα αποτέλεσε ανηκείμενο ιδιαίτερης μελέτης. Από αυτήν προκύπτει ότι η πιθανότερη αιτία αστοχίας των δύο δοκιμίων δεν ήταν η λανθασμένη εκτίμηση της αντοχής σε θλίψη αλλά η ύπαρξη μεμονωμένων κενών μεγάλου μεγέθους (βλέπε εικόνα 9-1) μέσα στη μάζα των δοκιμίων, η οποία προήλθε από τυχαία απόμιξη του υλικού, λόγω έλλειψης λεπτόκοκκου υλικού στο μίγμα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι το υλικό αυτό είναι ευαίσθητο σε απόμιξη και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε είτε η κοκκομετρική καμπύλη του μίγματος να εμπλουπιστεί με λεπτό υλικό είτε να παρασκευαστεί μεγαλύτερος αριθμός δοκιμίων.

Οι διασπορές των δοκιμίων εξαιρουμένου του 0/100, κυμαίνονται από $100 \cdot 10^{-8}$ στο μίγμα 100/0 και 75/25 έως $1500 \cdot 10^{-6}$ στο μίγμα 25/75.


Ως προς την μορφή των διαγραμμάτων παρατηρείται η ίδια συμπεριφορά όπως και σε αυτά της ηλικίας 1 ημέρας. Στο σχ.9.13 σύγκρισης των μιγμάτων όπως και στο διάγραμμα του σχ.9.6 παρατηρείται η ίδια συμπεριφορά των μιγμάτων. Έτσι τα μίγματα 100/0 και 75/25 έχουν μικρές διαφορές στις παραμορφώσεις, ενώ στο μίγμα 50/50 υπάρχει αύξηση των παραμορφώσεων με μεγαλύτερη στο 25/75 και ακόμα μεγαλύτερη στο μίγμα 0/100. Η αύξηση των παραμορφώσεων του 25/75 και 0/100 δεν είναι ανάλογη των αυξήσεων των υπόλοιπων μιγμάτων. Τα μίγματα 0/100 και 25/75 εμφανίζουν μια συνεχή αύξηση της καμπύλης ενώ τα υπόλοιπα μίγματα παρουσιάζουν μια οριζοντιοποίηση. Οι απόλυτες θέσεις μεταξύ τους δεν είναι απόλυτα σωστές γιατί υπάρχει η διασπορά των δοκιμίων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα δύο διαγράμματα σύγκρισης των παραμορφώσεων 1 και 35 ημερών σε περίπου ίδια θερμοκρασία (23 °C) έχουν την ίδια μορφή γεγονός που αυξάνει την αξιοπιστία των διαγραμμάτων.




Εικόνα 9-1, Αστοχία δοκιμίου λόγω απόρριξης υλικού

ΕΡΠΥΣΜΟΣ 100/0 - DEMEC




Σχήμα 9-7, Ερπυσμός 100/0-DEMEC-35 ημερών-23 °C


ΕΡΠΥΣΜΟΣ 75/25 - DEMEC




Σχήμα 9-8, Ερπυσμός 75/25-DEMEC-35 ημερών-23 °C




Σχήμα 9-9, Ερπυσμός 50/50-DEMEC-35 ημερών-23 °C



Σχήμα 9-10, Ερπυσμός 25/75-DEMEC-36 ημερών-23 °C




Σχήμα 9-11, Ερπυσμός 0/100-DEMEC-35 ημερών-23 °C (1)



Σχήμα 9-12, Ερπυσμός 0/100-DEMEC-35 ημερών-23 °C (2)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ Μ.Ο. ΜΕΤΑΤΟΝ - DEMEC



Σχήμα 9-13, Σύγκριση Μ.Ο.-DEMEC-35 ημερών-23 °C

Στα σχήματα 9.14 έως 9.18 παρουσιάζεται ο ερπυσμός, 35 ημερών σε μέση θερμοκρασία 40°C με την συσκευή DEMEC, υπό μορφή ανηγμένης παραμόρφωσης συνάρτηση του χρόνου για τα τρία δοκίμια του κάθε πειράματος και ο μέσος όρος των δοκιμιών που συμβολίζεται με το (x). Το σχήμα 9.14 αναφέρεται στο μίγμα 100/0, το σχ.9.15 στο μίγμα 75/25, το σχ.9.16 στο μίγμα 50/50, το σχ.9.17 στο μίγμα 25/75 και το σχ.9.18 στο μίγμα 0/100. Κατόπιν στο σχήμα 9.19 συγκρίνονται οι μέσοι όροι των πέντε παραπάνω μιγμάτων. Επίσης στο κάθε σχήμα παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία που είναι 40 °C.


Στο μίγμα 0/100 παρουσιάστηκε μη αναμενόμενη θραύση δοκιμίου και για αυτό το πείραμα διακόπηκε σε λιγότερο από 2,5 ώρες όπως φαίνεται στο σχήμα 9.18. Το δοκίμιο όπως φαίνεται στην εικόνα 9-2 παρουσίασε διατμητική αστοχία.

Οι διασπορές των δοκιμιών εξαιρουμένου του 0/100, κυμαίνονται από $100 \cdot 10^{-6}$ στο μίγμα 100/0 έως $2400 \cdot 10^{-6}$ στο μίγμα 75/25.


Ως προς την μορφή των διαγραμμάτων παρατηρείται η ίδια συμπεριφορά όπως και σε αυτά της ηλικίας 1 ημέρας και σε αυτά της ηλικίας 35 ημερών. Στο σχ.9.19 σύγκρισης των μιγμάτων παρατηρείται ότι το μίγμα 75/25 παρουσιάζει πολύ αυξημένες παραμορφώσεις πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και γ'αυτό απαιτούνται περισσότερες μετρήσεις. Αν ωστόσο εξαιρέσουμε το μίγμα αυτό τα υπόλοιπα έχουν την ίδια μορφή με τα δύο διαγράμματα σύγκρισης των παραμορφώσεων 1 και 35 ημερών.




Εικόνα 9-2, Διατμητική αστοχία δοκιμίου




Σχήμα 9-14, Ερπυσμός 100/0-DEMEC-35 ημερών-40 °C




Σχήμα 9-15, Ερπυσμός 75/25-DEMEC-35 ημερών-40 °C




Σχήμα 9-16, Εργυσμός 50/50-DEMEC-35 ημερών-40 °C



Σχήμα 9-17, Εργυσμός 25/75-DEMEC-35 ημερών-40 °C



Σχήμα 9-18, Ερπυσμός Ø100-DEMEC-35 ημερών-40 °C




Σχήμα 9-19, Σύγκριση Μ.Ο.-DEMEC-35 ημερών-40 °C

Στα σχήματα 9.20 έως 9.24 παρουσιάζεται ο ερπυσμός 1 ημέρας σε μέση θερμοκρασία 23°C με την συσκευή M.T.S., υπό μορφή ανηγμένης παραμόρφωσης συνάρτηση του χρόνου για τα δυο δοκίμια του κάθε πειράματος. Στο ένα δοκίμιο οι παραμορφώσεις μετρούνται μέσω ηλεκτρομηκυνσιομέτρου τύπου LVDT και στο άλλο μετρούνται μέσω Extensiometer. Το σχήμα 9.20 αναφέρεται στο μίγμα 100/0, το σχ.9.21 στο μίγμα 75/25, το σχ.9.22 στο μίγμα 50/50, το σχ.9.23 στο μίγμα 25/75 και το σχ.9.24 στο μίγμα 0/100. Κατόπιν στο σχήμα 9.25 συγκρίνονται οι μέσοι όροι των πέντε παραπάνω μιγμάτων. Επίσης στο κάθε σχήμα παρουσιάζεται η μέση θερμοκρασία που είναι 23 °C.


Στο σχήμα 9.25 το μίγμα 100/0 με το μίγμα 75/25 δεν διαφέρουν πολύ μεταξύ τους ωστόσο το μίγμα 75/25 διαφέρει αρκετά από το μίγμα 50/50, και το μίγμα 0/100 δεν μπορεί να σχολιαστεί καθώς δεν είναι αξιόπιστο. Αυτό οφείλεται στο ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα με την συσκευή M.T.S η οποία σταμάτησε σε περίπου 6,5 ώρες και δεν ολοκληρώθηκε το πείραμα των 24 ωρών.

Εάν γίνει η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις μετρήσεις με την χρήση του DEMEC και αυτών της M.T.S. θα παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές και για τα ίδια μίγματα (πράγμα που οφείλεται στην χρησιμοποίηση διαφορετικού ασφαλτομίγματος). Οι διαφορές αυτές φαίνονται στο σχήμα 9.26. Δεδομένου λοιπόν ότι τα μίγματα, στα οποία χρησιμοποιήθηκε για την μέτρηση του ερπυσμού τους η συσκευή M.T.S., παρασκευάστηκαν με ασφαλτόμικμα διαφορετικής προέλευσης από τα μίγματα στα οποία χρησιμοποιήθηκε η συσκευή DEMEC και ότι εμπεριέχουν και την μεταξύ αναμιγμάτων διασπαρά η άμεση σύγκριση τους δεν είναι αξιόπιστη.


Το γενικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι όσο αυξάνει το ασφαλτόμικμα τόσο αυξάνει και ο ερπυσμός καθώς επίσης υπάρχουν και ενδείξεις ότι η αύξηση αυτή δεν είναι αναλογική.




Σχήμα 9-20, Ερπυσμός 100/0-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C




Σχήμα 9-21, Ερπυσμός 75/25-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C




Σχήμα 9-22, Ερπυσμός 50/50-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C



Σχήμα 9-23, Ερπυσμός 25/75-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C




Σχήμα 9-24, Ερπυσμός 0/100-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C



Σχήμα 9-25, Σύγκριση Μ.Ο.-M.T.S.-1 ημέρας-23 °C

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝ. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΔΕΜΕC - Μ.Τ.Σ.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΓΜΑΤΑ




Σχήμα 9-26, Σύγκριση Μ.Ο. ΔΕΜΕC-Μ.Τ.Σ.-1 ημέρας-23 °C


Στα σχήματα 9.27 έως 9.31 παρουσιάζονται για όλα τα μίγματα οι συγκρίσεις των μέσων όρων των ανηγμένων παραμορφώσεων σε ηλικία 1 ημέρας στους 23 °C, σε ηλικία 35 ημερών στους 23 °C και σε ηλικία 35 ημερών στους 40 °C.

Αρχικά μπορούμε να σχολιάσουμε την επίδραση της ηλικίας στις παραμορφώσεις για τα διάφορα μίγματα. Βλέπουμε ότι επειδή αυξάνει η ηλικία αυξάνεται και η αντοχή και άρα ο ερπυσμός θα πρέπει να είναι μικρότερος σε μεγαλύτερη ηλικία και πράγματι αυτό παρατηρείται στο μίγμα 100/0 σχήμα 9.27, στο μίγμα 75/25 σχήμα 9.28, και στο μίγμα 50/50 σχήμα 9.29. Αυτό δεν παρατηρείται στην περίπτωση του μίγματος 25/75, σχήμα 9.30. Για την περίπτωση του μίγματος 0/100 λόγω των προαναφερθέντων προβλημάτων θραύσης των δοκιμών δεν είναι δυνατή η σύγκριση σχήμα 9.31.


Όσον αφορά την επίδραση της θερμοκρασίας, ως ήταν αναμενόμενο, δεν επιδρά στο μίγμα 100/0 σχήμα 9.27, όπου οι εμφανιζόμενες διαφορές είναι μέσα στο σφάλμα μέτρησης. Για τα υπόλοιπα μίγματα όσο αυξάνει η θερμοκρασία ελαττώνεται το μέτρο ελαστικότητας των κόκκων του φρεζαρισμένου υλικού και επομένως αυξάνει ο ερπυσμός. Πράγματι αυτό παρατηρείται στο μίγμα 75/25 σχήμα 9.28 αλλά δεν παρατηρείται στην περίπτωση των μιγμάτων 50/50 σχήμα 9.29 και 25/75 σχήμα 9.30. Έγινε διερεύνηση των πιθανών σφαλμάτων μετρήσεως αλλά δεν κατέστη δυνατή η εύρεση της αιτίας αυτής της αντίστροφης από την αναμενόμενη συμπεριφορά. Έτσι καταλήγουμε στο ότι είναι απαραίτητες περισσότερες μετρήσεις για την διερεύνηση του θέματος.




Σχήμα 9-27, Σύγκριση Μ.Ο. μηγμάτων 100/0 ηλικίας 1-35 ημερών, 23-40 °C




Σχήμα 9-28, Σύγκριση Μ.Ο. μηγμάτων 75/25 ηλικίας 1-35 ημερών, 23-40 °C



Σχήμα 9-29, Σύγκριση Μ.Ο. μινιμάτων 50/50 ηλικίας 1-36 ημερών, 23-40 °C



Σχήμα 9-30, Σύγκριση Μ.Ο. μινιμάτων 25/75 ηλικίας 1-36 ημερών, 23-40 °C



Σχήμα 9-31, Σύγκριση Μ.Ο. μιγμάτων 0/100 ηλικίας 1-35 ημερών, 23-40 °C

Στα σχήματα 9.32 έως 9.45 παρουσιάζονται :

1. Ο ειδικός ερπυσμός (ερπυστική παραμόρφωση ανά μονάδα επιβαλλόμενης τάσης) για κάθε δοκίμιο όλων των μίγμάτων. Επίσης παρουσιάζονται οι μέσοι όροι ανά τριάδα δοκιμίων με έντονη γραμμική σχήμα (α). Οι παρατηρήσεις που προέκυψαν από τα διαγράμματα ερπυσμού ισχύουν και στην περίπτωση των διαγραμμάτων του ειδικού ερπυσμού.
2. Η συστολή ξήρανσης που μετρήθηκε σε ένα δοκίμιο που αντιστοιχούσε σε κάθε τριάδα δοκιμίων ερπυσμού. Για το λόγο αυτό οι μετρήσεις δεν έχουν την ίδια αξιοπιστία όπως οι μετρήσεις ερπυσμού σχήμα (β).
3. Η μεταβολή του βάρους του δοκιμίου συστολής ξήρανσης σχήμα (γ).


Σημειώνεται ότι στα δοκίμια του μίγματος 100/0 ηλικίας 1-35 ημερών 23 °C δεν πραγματοποιήθηκαν τέτοιου είδους μετρήσεις λόγω εσφαλμένου προγραμματισμού. Επίσης το μίγμα 0/100 35 ημερών 23 °C λόγω θραύσης του δοκιμίου δεν πραγματοποιήθηκε.

Στα διαγράμματα μέτρησης συστολής ξήρανσης παρατηρείται μια συνεχή αύξηση της συστολής η οποία στην αρχή είναι έντονη και μειώνεται σταδιακά σε συνάρτηση του χρόνου. Η γενικότερη μορφή των διαγραμμάτων συστολής ξήρανσης συμπίπτει με αυτή των διαγραμμάτων ερπυσμού.



Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ερπυστικές παραμορφώσεις που μετρήθηκαν συμπεριλαμβάνουν και τη συστολή ξήρανσης διότι τα δοκίμια του ερπυσμού μπορούσαν να ξηραθούν κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Σημειώνεται πάντως ότι όπως είναι γνωστό από την περίπτωση του σκυροδέματος ο ερπυσμός υπό ταυτόχρονη ξήρανση είναι μεγαλύτερος από το άθροισμα των παραμορφώσεων ερπυσμού χωρίς ξήρανση και συστολή ξήρανσης. [4]

Όσον αφορά την μεταβολή βάρους των δοκιμίων συστολής ξήρανσης παρατηρούμε μια συνεχή μείωση του βάρους του δοκιμίου η οποία είναι ενδεικτική της απώλειας υγρασίας στην οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο η συστολή ξήρανσης και εν μέρη ο ερπυσμός. Έχουμε την βαθμιαία μείωση του ρυθμού απώλειας βάρους με την πάροδο του χρόνου κατά αναλογία με την συστολή ξήρανσης και τον ερπυσμό




Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και στη περίπτωση των δοκιμίων ηλικίας 35 ημερών και στις δύο θερμοκρασίες.




Σχήμα 9-32, Ειδικός ερπυσμός 100%-DEMEC-1 ημέρας-23 °C






Σχήμα 9-33, Ειδικός ερπυσμός 75/25 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 2 ημέρας -23 °C




Σχήμα 9-34, Ειδικός ερπυσμός 50/50 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 1 ημέρας -23 °C






Σχήμα 9-36, Ειδικός ερπυσμός 25/75 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 1 ημέρας -23 °C






Σχήμα 9-36, Ειδικός ερπυσμός 0/100 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 1 ημέρας -23°C






Σχήμα 9-37, Ειδικός ερπυσμός 100%-DEMEC-35 ημερών-23 °C






Σχήμα 9-38, Ειδικός ερπυσμός 75/25 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών -23 °C






Σχήμα 9-39, Ειδικός ερπυσμός 50/50 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών -23 °C






Σχήμα 9-40, Ειδικός ερπυσμός 25/75 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών -23 °C






Σχήμα 9-41, Ειδικός ερπυσμός 100/0 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ). 35 ημερών - 40 °C






Σχήμα 9-42, Ειδικός ερπυσμός 75/25 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 36 ημερών - 40 °C



Σχήμα 9-43, Ειδικός ερπυσμός 50/50 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών - 40 °C



Σχήμα 9-44, Ειδικός ερπυσμός 25/75 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών - 40 °C




Σχήμα 9-45, Ειδικός ερπυσμός 0/100 σχήμα (α), συστολή ξήρανσης σχήμα (β), μεταβολή βάρους σχήμα (γ), 35 ημερών - 40 °C

Στο σχήμα 9.46 παρουσιάζεται το διάγραμμα θερμοκρασίας σε συνάρτηση με την αντοχή των μίγμάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε. Παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση της πτώσης της αντοχής όσο η θερμοκρασία αυξάνει (αύξηση κλίσης) με την συνεχή αντικατάσταση του θραυστού από το φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα. Όπως εμφανίζεται στο διάγραμμα η κλίση του μίγματος 0/100 είναι μικρότερη από ότι του μίγματος 25/75 πράγμα που δεν συμφωνεί με την αναμενόμενη συμπεριφορά του μίγματος.


Στο σχήμα 9.47 βλέπουμε ότι η μείωση της αντοχής σε συνάρτηση με την αύξηση του ποσοστού του φρεζαρισμένου υλικού για τα δοκίμια 1 ημέρας 23 °C είναι ομαλή, ενώ στο μίγμα 35 ημερών 23 °C και ακόμα εντονότερα στο μίγμα 35 ημερών 40 °C η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη.

Στο σχήμα 9.48 συγκρίνουμε τα μέτρα ελαστικότητας 1 ημέρας που προέκυψαν από τις μετρήσεις με την χρήση του οργάνου DEMEC και της μηχανής M.T.S. καθώς επίσης και των 35 ημερών σε 23 και 40 °C. Από τις συγκρίσεις αυτές μπορούμε να δούμε ότι λογικά τα μέτρα ελαστικότητας μειώνονται καθώς αυξάνει το ποσοστό του φρεζαρισμένου υλικού. Στο μίγμα 100/0 35 ημερών 40 °C η πρώτη τιμή η οποία ξεπερνά την τιμή του αντίστοιχου μίγματος στους 23 °C είναι λάθος. Συγκρίνοντας τα μίγματα μιας ημέρας στην M.T.S. και με την χρήση DEMEC ενώ οι τιμές θα έπρεπε να είναι σχεδόν ίσες εμφανίζουν αδικαιολόγητη διαφορά στα μίγματα 100/0 και 75/25. Αυτά δικαιολογείτε λόγω της αργής επιβολής του φορτίου στην περίπτωση των μετρήσεων με το DEMEC.


Παρατηρούμε στο σχήμα 9.49 ότι όσο αυξάνεται η αντικατάσταση του θραυστού υλικού από το φρεζαρισμένο ασφαλτόμιγμα τόσο αυξάνεται η επίδραση του χρόνου φόρτισης στις ερπυστικές παραμορφώσεις. Χαρακτηριστικά, φαίνεται για ποσοστό φρεζαρισμένου υλικού 100% οι αυξήσεις στις παραμορφώσεις για διάφορους χρόνους επιβολής της φόρτισης. Πρέπει να σημειωθεί ξανά ότι ο λόγος για τον οποίο οι παραμορφώσεις οφείλονται στην αντικατάσταση του θραυστού είναι το γεγονός ότι σε όλα τα μίγματα έχει χρησιμοποιηθεί το ίδιο ποσοστό τσιμέντου. Άρα ο τσιμεντοπολάτος είναι ίδιος σε όλα τα μίγματα όπως και η παραμόρφωση του.




Σχήμα 9-46, Σύγκριση αντοχής μιγμάτων σε συνάρτηση με την θερμοκρασία



Σχήμα 9-47, Σύγκριση αντοχών σε συνάρτηση με τα ποσοστά φρεζαρισμένου υλικού με βάση την ηλικία και την θερμοκρασία



Σχήμα 9-48, Μεταβολή του μέτρου ελαστικότητας σε συνάρτηση του ποσοστού φρεζαρισμένου υλικού στα διάφορα πειράματα



Σχήμα 9-49, Μεταβολή των ερπυστικών παραμορφώσεων σε συνάρτηση του ποσοστού του φρεζαρισμένου ασφαλτομίγματος και του χρόνου φόρτισης.

10. Συμπεράσματα

1. Ο ερπυσμός αυξάνει με την αύξηση του ποσοστού του φρεζαρισμένου υλικού, μίας και αυξάνεται το ποσοστό του παραμορφώσιμου υλικού μέσα στο μίγμα (ασφαλτόμικμα). Σ' όλα τα μίγματα χρησιμοποιήθηκε το ίδιο ποσοστό τσιμέντου (5%) και άρα οι παραμορφώσεις του τσιμεντοπολτού είναι για όλα τα μίγματα ίδιες. Επομένως οι συζητήσεις των παραμορφώσεων σταδιακά ανά μίγμα αφορούν στην αντικατάσταση των θραυστών από φρεζαρισμένα υλικά.
2. Η αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει τις ερπυστικές παραμορφώσεις σ' όλα τα μίγματα πλην του μίγματος 100/0 Όσο το ποσοστό του φρεζαρισμένου υλικού αυξάνει τόσο αυξάνει και ο ερπυσμός, με χαρακτηριστική ακραία περίπτωση το μίγμα 0/100. Αυτό οφείλεται στο ότι το φρεζαρισμένο ασφαλτόμικμα είναι ένα υλικό του οποίου οι παραμορφώσεις επηρεάζονται πάρα πολύ από τη θερμοκρασία.
3. Με την ηλικία αυξάνεται η αντοχή, επομένως ελαττώνεται ο ερπυσμός σ' όλα τα μίγματα που εξετάστηκαν. Σε ότι αφορά την επίδραση του ποσοστού του φρεζαρισμένου υλικού δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στη συμπεριφορά εξαιτίας της ηλικίας (οι καμπύλες των διαγραμμάτων είναι σχεδόν παράλληλες).
4. Η μορφή της εξέλιξης του ερπυσμού στα μίγματα που χρησιμοποιήσαμε είναι εκθετική, γρήγορη στην αρχή και ολοένα βραδύτερη, τείνει ασυμπτωτικά προς κάποια οριακή τιμή.
5. Συμπεράiname ότι η επιπεδότητα των δοκιμών είναι απαραίτητη για την σωστή διεξαγωγή των πειραμάτων. γι' αυτό και προτείνεται η σωστή και σχολαστική κατασκευή των δοκιμών.

11. Συστάσεις για περαιτέρω έρευνα

Στα πειράματά μας ο ερπυσμός των μιγμάτων 0/100 δεν μπορεί να δώσει σαφή και συγκρίσιμο αποτελέσματα. Σε ηλικία 35 ημερών στη θερμοκρασία 23 °C και στη θερμοκρασία 40 °C τα δοκίμια κατά την διεξαγωγή του πειράματος έσπασαν πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος της δοκιμής. Αυτό σημαίνει ότι το μίγμα αυτό (0/100) είναι αρκετά ευαίσθητο στις παραμορφώσεις και στην θερμοκρασία. Προτείνεται σ' αυτό το μίγμα όπως και στα υπόλοιπα, λόγω της ύπαρξης φρεζαρισμένου υλικού και της μεγάλης μεταβλητότητας να γίνουν περισσότερες δοκιμές.

Ο ερπυσμός δεν μελετήθηκε σε χαμηλές θερμοκρασίες γιατί δεν υπήρχαν οι κατάλληλες εργαστηριακές υποδομές. Παρ' όλα αυτά συμπεράναμε ότι ο ερπυσμός των μιγμάτων με τα οποία ασχοληθήκαμε είναι άμεσα εξαρτώμενος από τις κλιματολογικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Άρα θα ήταν σκόπιμη και απαραίτητη μια μελέτη του φαινομένου σε περισσότερες θερμοκρασίες.

Τέλος, προτείνεται να μελετηθούν οι ερπυστικές παραμορφώσεις λόγω εφελκυσμού στα υπό εξέταση μίγματα (0/100, 75/25, 50/50, 25/75, 0/100), μιας και κάτι τέτοιο δεν ήταν το αντικείμενο της παραύσας διπλωματικής.

12. Βιβλιογραφία

1. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο, "Ασφαλτοσκυροδέματος και Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων", από Εργαστήριο Οδοποιίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκης. Ιανουάριος 1992.
2. Αθ. Φ. Νικολαΐδης, " Οδοποιία Οδοστρωμάτων- Υλικά Έλεγχος Ποιότητας ". 2η Έκδοση 2002
3. Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Ανατ. Κρήτης, Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα " Ασφαλτικοί Τόπητες ", 12 Απριλίου 1995.
4. Adam Neville, " Creep of concrete and behavior of structures ", Concrete International, May 2002.
5. Χρ. Μ. Οικονόμου, " Τεχνολογία Του Σκυροδέματος ", Εκδόσεις Art of Text, 2η Έκδοση, 1993.
6. Neil Jackson and Ravindra k. Dhir, " Civil Engineering Materials ", Εκδόσεις Macmillan fifth edition, 1996
7. Peter S. Pell, "Developments in Highway Pavement Engineering 1", Εκδόσεις Applied Science Publishers LTD London. 1978.
8. Constantin Amarn, Ioan Facaoraru, Ovidiu Mirsu, Ion Filimon, Igor Tarteas, " Concrete Strength and Strains ", Εκδόσεις Elsevier Scientific publishing Company Amsterdam – Oxford – New York, 1981.
9. A.M Neville, Properties of Concrete, Εκδόσεις Longman Group Limited Fourth and Final Edition, 1995.
10. Ανακυκλωτής WR 2500 Τα Εξαιρετικά Χαρακτηριστικά και Ένας Πλούτος Εφαρμογών, Wirtgen, GR 06/97 Printed in Germany.
11. Σ.Κόλιας, Σημειώσεις Μεταπτυχιακού Μαθήματος " Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών".
12. Πρασιαννάκης – Μηλίδης, Πειραματική Αντοχή Υλικών. Εκδόσεις Συμμετρία.
13. Βάφιας, Ερμόπουλος. Ιωαννίδης. Κοραμάνος. Σκαρλάτος, Βολαρόντες. Γούλης και Ψυχογιός. Σύμμικτες Κατασκευές Διάλεξη 10.1. Αθήνα Σεπτ 1995.
14. 6ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, Τόμος Ι.
15. 1ο Ελληνικό Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, 1985.
16. Σ.Κόλιας, Ερευνητικό Πρόγραμμα «Μέτρηση Του Μήτρου Δυσκαμψίας Και Των Χαρακτηριστικών Μόνιμης Παραμόρφωσης Των Ελληνικών Οδοστρωμάτων», Αθήνα 30/07/93.
17. Διαλέξεις Προεντεταμένου Σκυροδέματος Μέρος Α, ΤΕΕ, Ιαν-Μαρτ. 1983.
18. Σ.Κόλιας-Α.Λαΐζος, «Σημειώσεις Οδοστρωμάτων», Ε.Μ.Π. Αθήνα 1999.
19. Ι.Κ.Βάγιας, «Σύμμικτες Κατασκευές», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2η Έκδοση. 2001.
20. Wirtgen Cold Recycling Manual, Wirtgen, Wirtgen GmbH, November 1998

21. The Various Uses Of Small Milling Machines Up To 1 Working Width, Wirtgen, Wirtgen GmbH 2001 Printed in Germany.

13. Παράρτημα

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την διεξαγωγή του πειράματος σε μορφή πινάκων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 100% ΧΑΛΚΙΑ 1 ΗΜΕΡΑΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 10.3 MN

ημερο- μηνία	από- κλί- ση	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΜΕΣ																				3η παρακολούθηση				Μ.Ο. πα- ρακολ. φασμα	
		Εργασία 1										Εργασία 2										4η παρακολούθηση					
		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική		Συνολική			
		α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β	α	β		
101	102	795	825	964	795	919	799	900	789	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27/02/08	14.00	790	700	995	791	723	674	745	668	794	15	105	1	27	107	110	51	101	0	30.87	50.58	52.00	0.38	0.38	0.10	763.33	785.67
27/02/08	15.00	775	662	864	767	776	810	795	860	792	20	123	0	35	170	14	65	116	6	47.67	69.00	62.33	0.10	0.10	0.12	903.33	980.00
27/02/08	16.00	774	679	684	762	700	812	734	670	790	21	128	0	38	130	14	68	118	6	59.70	57.67	63.67	0.10	0.10	0.13	950.00	1073.33
27/02/08	16.00	773	675	683	762	696	810	732	677	792	22	130	1	36	130	12	66	122	6	61.00	52.33	66.33	0.10	0.10	0.13	1020.00	1046.67
27/02/08	17.00	772	672	683	762	694	812	730	675	790	23	123	1	36	135	14	70	124	6	62.30	52.67	66.67	0.10	0.11	0.12	1046.67	1053.33
27/02/08	18.00	771	671	683	761	692	812	729	672	792	24	134	1	37	138	16	71	127	6	65.30	53.67	65.00	0.11	0.11	0.14	1046.67	1070.00
27/02/08	19.00	770	669	681	760	692	812	728	671	790	25	136	3	40	138	18	72	126	6	64.00	54.67	70.00	0.11	0.11	0.14	1053.33	1080.00
28/02/08	9.00	769	664	687	760	696	811	728	696	798	26	137	1	39	144	12	75	133	9	69.00	56.67	72.67	0.12	0.11	0.15	1160.00	1133.33
28/02/08	11.00	768	663	687	760	695	811	728	696	798	26	142	2	40	145	13	76	136	9	68.33	57.33	72.67	0.12	0.11	0.15	1160.00	1146.67
28/02/08	12.00	769	661	687	760	694	811	729	695	798	26	144	2	40	145	13	77	134	9	69.00	57.67	73.33	0.12	0.12	0.15	1160.00	1150.00
28/02/08	14.00	768	659	687	760	693	811	722	695	798	27	144	2	40	147	13	78	134	9	68.33	56.00	73.67	0.12	0.12	0.15	1160.00	1160.00
28/02/08	20.00	769	662	687	760	691	811	722	692	795	26	140	2	41	144	13	78	137	8	69.30	50.00	74.67	0.12	0.12	0.15	1160.00	1160.00
28/02/08	11.00	769	658	685	761	679	810	720	681	796	27	147	3	41	151	12	80	138	9	64.00	60.00	75.67	0.13	0.12	0.16	1200.00	1200.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΡΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 50:50 ΗΛ ΚΙΑΣ - ΗΜΕΡΑΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 8.88 MN																									
Ουλοποίηση	Χρόνος (h:min)	ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΔΕΜΕΣ																		Ανταρρακτικές			Ανταρρακτικές		
		Διεύθυνση 1						Διεύθυνση 2						Διεύθυνση 3						Ανταρρακτικές			Ανταρρακτικές		
		a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	γ1	γ2	γ3	γ4	γ5	γ6
	0	702	701	753	756	790	787	767	740	760	740	760	740	767	740	760	740	760	740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14470	45.30	752	711	721	744	666	748	767	747	756	740	760	740	767	740	760	740	760	740	0.10	0.11	0.06	0.06	0.06	0.06
14480	15.30	756	680	708	701	678	722	740	724	706	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.15	0.16	0.10	0.10	0.10	0.10
14490	45.00	717	603	600	695	804	716	772	721	726	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.16	0.17	0.10	0.10	0.10	0.10
14493	14.30	716	652	646	762	800	711	777	721	726	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.17	0.18	0.11	0.11	0.11	0.11
14493	16.00	716	649	652	752	806	704	779	718	726	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.17	0.18	0.11	0.11	0.11	0.11
14493	19.30	716	645	600	732	804	709	779	716	726	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.18	0.19	0.12	0.12	0.12	0.12
14493	16.30	715	641	654	747	806	707	772	715	722	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.18	0.19	0.12	0.12	0.12	0.12
14493	18.00	713	635	695	780	809	694	771	711	722	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.19	0.20	0.12	0.12	0.12	0.12
14493	16.30	719	630	683	750	800	702	774	709	720	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.21	0.21	0.14	0.14	0.14	0.14
14493	10.30	706	634	675	727	810	806	768	702	712	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.21	0.22	0.14	0.14	0.14	0.14
14493	12.00	706	610	674	736	808	692	765	701	711	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.21	0.22	0.14	0.14	0.14	0.14
14493	14.00	706	619	670	706	800	692	765	701	711	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.21	0.22	0.14	0.14	0.14	0.14
14493	18.30	707	614	671	706	800	692	764	698	710	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.22	0.22	0.14	0.14	0.14	0.14
14493	10.30	705	611	662	720	804	692	761	696	709	740	724	706	767	740	760	740	760	740	0.22	0.23	0.14	0.14	0.14	0.14

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΜΙ-ΜΑ (1100) ΙΑ ΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 25°C - ΦΟΡΤΙΟ 2,6 KN

Παρο- δότης	Είδος μυός	Είδος μυός	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΩΜΕΩΣ																		Αντιστοιχισμός				Μ.Σ. το- ποθέ- ση	
			ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΩΜΕΩΣ										Αντιστοιχισμός										14	15	16	
			Σωμείο					Σωμείο					Σωμείο					Σωμείο								
			u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
			u	v	w	x	y	z	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
			750	764	776	787	798	808	818	828	837	847	856	865	874	883	892	901	910	919	928	937	946	955	964	973
54003	11-02	0.00	895	791	712	676	724	780	875	820	750	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0
54003	11-02	0.02	825	781	702	630	715	778	871	875	743	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0
54003	11-04	0.07	803	774	690	620	706	772	832	866	738	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0
54003	11-05	0.17	849	771	674	540	886	777	810	835	731	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0
54003	12-00	0.34	508	774	678	482	808	771	840	800	738	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0
54003	12-10	0.49	471	774	858	429	878	773	813	808	731	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0
54008	13-08	0.70	454	774	846	463	877	783	869	826	775	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0
54003	13-28	1.00	385	768	640	310	868	790	818	583	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	13-00	1.04	364	768	638	325	873	783	795	590	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	13-10	1.08	345	791	673	382	867	794	875	575	700	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	13-10	1.84	358	782	813	293	866	788	858	568	704	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	13-00	2.08	313	783	628	289	865	800	845	565	702	610	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	14-00	2.34	290	766	625	258	868	801	827	567	699	605	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	14-15	2.55	291	797	633	230	865	802	830	566	697	605	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	15-00	3.04	275	800	610	232	883	804	870	561	694	605	510	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	16-00	3.34	232	803	608	177	881	813	871	550	686	522	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	17-00	3.84	185	807	568	128	868	804	871	528	681	522	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54003	18-00	4.34	148	813	501	127	823	830	871	528	681	522	410	310	210	110	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΥΣΙΜΟΥ ΜΠΜΑ 10010 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ • ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 25°C • ΦΩΤΙΣΜΟ 37.05 ΜW

ημερομηνία	χρόνος επ'αφής	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΜΕΤ																αλ παραμπαράσεις			αλ παραμπαράσεις		ΜΟ ποσοστό																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Δοκίμηση 1				Δοκίμηση 2				Δοκίμηση 3				Δοκίμηση 4				σ10	σ11	σ12	σ13	σ14		σ15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ								σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ	σ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΜΟΥ ΜΕΓΜΑ 2575 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - ΕΡΡΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23°C - ΘΥΠΤΙΟ 13,45 KN

ηλικία μηνών		χρόνος κλ. 200%	ΕΡΩΤΗΣΗ ΝΕΜΕΩΣ																								σε υπολογισμούς				Μ.Ο.-α. επίδο- ση
			Συνολικό Σ12												Συνολικό Σ12												σε υπολογισμούς				
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q11	q12	q13	q14									
	(h)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q11	q12	q13	q14										
74503 0 00	0,30	706	768	794	800	791	797	796	798	802	c	7	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30									
74503 12 35	0,10	752	789	788	799	771	781	781	787	771	44	18	26	41	20	30	35	28,87	20,32	33,67	3,08	0,05									
74503 12 45	0,33	734	752	758	738	761	769	769	773	761	62	26	36	62	33	44	53	41,33	46,32	43,00	3,08	0,09									
74503 13 00	0,86	707	759	742	707	753	730	724	695	729	59	30	42	85	46	50	72	57,30	69,30	83,33	0,11	0,13									
74503 13 15	3,43	699	755	738	696	746	732	719	672	718	87	33	58	135	49	69	77	82,00	73,00	94,00	0,12	0,19									
74503 13 30	1,08	867	753	735	862	743	727	711	660	710	136	35	56	118	81	70	88	87,67	79,67	103,33	0,11	0,18									
74503 13 45	1,40	878	751	738	871	738	725	706	660	707	112	37	54	128	80	74	96	88,33	83,67	111,33	0,15	0,17									
74503 14 00	1,01	888	746	729	889	716	711	703	637	691	126	36	59	142	88	80	96	98,67	93,67	121,00	0,16	0,19									
74503 14 30	2,47	680	748	727	648	730	712	698	627	682	140	40	72	154	64	85	100	101,00	101,00	128,00	0,17	0,20									
74503 14 50	2,82	648	747	716	635	726	711	697	616	678	148	41	79	169	68	80	109	107,00	107,00	135,00	0,19	0,22									
74503 15 00	3,58	687	745	712	632	721	703	683	602	667	160	43	82	178	73	84	113	113,00	113,00	146,33	0,19	0,22									
74503 15 40	7,26	547	742	697	614	726	648	667	586	642	169	46	97	206	86	109	134	114,30	114,30	173,67	0,23	0,25									
74503 15 50	21,08	561	735	672	617	688	672	630	525	612	246	63	112	257	126	163	270	126,67	126,67	207,00	0,27	0,35									
74503 16 00	23,18	590	723	675	489	688	669	626	510	646	256	58	117	336	111	130	171	178,00	178,00	273,00	0,28	0,36									
74503 16 15	25,68	532	731	677	407	684	667	622	512	603	264	57	117	336	111	130	171	182,00	182,00	282,00	0,29	0,37									
74503 17 00	25,68	522	731	672	475	681	666	617	507	670	274	57	127	327	113	132	173	188,00	188,00	292,00	0,30	0,38									
74503 17 45	46,33	480	728	648	441	669	658	600	484	586	307	62	133	369	126	138	185	196,33	207,67	343,33	0,33	0,47									

[illegible]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝΣΕΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 75/25 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40°C - ΦΟΡΤΙΟΥ 27.23 ΚΝ																														
ημερομηνία	χρόνος επί κοπής	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΜΕC																				εν παρασκευάσει				σε παρασκευασμένη				μ. σ. με- τα- φύλλων
		συντεταγμένη			συντεταγμένη			συντεταγμένη			συντεταγμένη			συντεταγμένη			m	n	p	mm				m	μ. σ. με- τα- φύλλων					
		a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c	a	b	c				14	15	16	17							
14/5/03	0	301	802	804	912	830	805	803	805	800	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14/5/03	10.25	799	77	791	932	748	962	030	787	975	2	31	79	-20	52	1-4	0.07	0.10	0.11	7.06	9.7	879.39	1046.26	920.32	920.32					
14/5/03	10.50	805	792	719	852	714	692	817	547	947	-4	43	58	-40	88	144	0.08	0.13	0.27	8.36	8.67	1368.67	2746.67	1613.35	1613.35					
14/5/03	11.05	804	791	719	854	705	862	816	530	934	-7	41	35	-42	95	-134	0.06	0.14	0.28	202.02	1383.00	2072.33	1734.48	1734.48						
14/5/03	11.30	811	799	704	850	557	640	215	515	826	-10	43	100	-48	109	181	0.36	0-4	0.30	588.67	1440.00	32.26	37	1794.44	1794.44					
14/5/03	12.00	811	797	848	866	683	895	819	504	630	-10	45	-36	-64	137	171	0.09	0.15	0.31	942.00	-489.32	3133.33	1603.68	1603.68						
14/5/03	12.30	810	797	882	885	560	832	8-5	450	620	-9	45	106	-54	110	171	0.08	0.16	0.30	346.87	1603.33	3160.35	1481.11	1481.11						
14/5/03	13.00	809	796	828	881	928	896	8-3	425	620	-7	46	105	-45	113	173	0.10	0.16	0.32	980.00	1646.57	3233.33	1920.00	1920.00						
14/5/03	13.30	809	796	887	908	650	830	010	491	621	-8	44	107	-46	119	179	0-0	0.18	0.33	268.67	1573.33	3263.33	1281.11	1281.11						
14/5/03	14.00	808	794	824	861	808	631	812	480	619	-8	48	112	-46	107	175	0-0	0.16	0.33	1018.33	1533.33	3346.87	1971.11	1971.11						
14/5/03	14.25	809	742	676	960	684	8-3	810	491	619	-8	54	125	-48	116	188	0-1	0.17	0.35	1146.67	1706.57	3546.57	2133.33	2133.33						
14/5/03	14.50	809	740	671	958	811	615	808	486	618	-8	54	121	-47	120	181	0-2	0.18	0.36	1163.33	1761.33	3593.33	2171.11	2171.11						
14/5/03	15.00	808	740	676	958	817	8-4	907	498	627	-7	55	128	-46	123	182	0.10	0.18	0.36	1173.33	1788.67	3618.67	2188.88	2188.88						
14/5/03	15.25	807	740	676	959	876	203	906	490	623	-5	56	134	-47	124	201	0.13	0.19	0.37	1253.33	-953.33	3683.33	2286.67	2286.67						

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΥΝΩΜΟΥ ΜΙΝΤΑ 50/50 ΗΛΙΚ. ΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ. ΑΣ 40°C - ΦΟΡΤΙΟΥ 16.06 KN																														
Χρόνος εργ.	Χρόνος εργ.	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΜΕ																		ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ			Μ. Ο. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ							
		ΔΕΜΕ 04					ΔΕΜΕ 05					ΔΕΜΕ 06					64	92	98											
		ΔΕΜΕ 04			ΔΕΜΕ 05		ΔΕΜΕ 06			ΔΕΜΕ 05			ΔΕΜΕ 06		ΔΕΜΕ 06															
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o				p	q	r		s						
(t)	(t)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	1' 04.67									
16/5/03	0	629	930	600	900	799	800	773	770	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.06	0.30	0.10	0.30	0.10	0.30	0.00	0.00	
16/5/03	12.06	185	648	490	490	498	481	490	485	488	20	11	20	27	18	20	26	25	17	18	25.00	25.00	22.67	0.04	0.25	0.05	380.00	500.00	653.33	437.75
16/5/03	23.16	779	788	771	768	775	756	737	732	778	33	15	26	37	23	35	35	38	27	24	24.67	31.87	32.67	0.16	0.25	0.07	463.33	632.31	853.33	593.23
16/5/03	32.36	775	780	770	782	773	756	730	726	775	33	17	30	43	27	41	40	44	32	28	28.87	35.07	34.00	0.05	0.37	0.09	293.33	723.33	789.00	675.68
16/5/03	43.46	773	783	767	790	772	757	728	724	772	35	17	33	46	27	43	42	46	33	28	28.33	39.33	40.33	0.08	0.39	0.09	569.87	798.87	888.67	713.33
16/5/03	54.56	772	780	768	786	771	755	728	725	771	38	18	34	47	25	45	44	47	38	24	24.00	40.00	41.67	0.06	0.39	0.09	348.67	800.00	933.32	740.00
16/5/03	65.66	787	781	781	791	787	747	727	718	768	41	18	38	46	32	50	46	48	39	33	33.00	46.67	48.30	0.07	0.39	0.10	563.00	935.33	980.00	851.11
16/5/03	76.76	764	790	761	746	769	741	716	711	764	44	20	39	50	36	50	57	50	41	34	34.33	51.32	52.33	0.07	0.10	0.10	689.87	1076.87	1096.87	905.67
16/5/03	87.86	767	773	733	732	761	729	708	695	764	57	27	47	73	48	77	62	75	61	41	41.67	64.00	62.87	0.08	0.13	0.13	503.00	1290.00	1253.32	1122.22
16/5/03	98.96	766	773	732	730	760	726	707	691	761	52	27	46	75	49	72	57	75	54	47	47.33	60.32	60.70	0.08	0.13	0.13	346.67	1306.67	1305.00	1157.75
16/5/03	110.06	746	792	746	730	746	720	696	688	746	62	37	54	86	54	80	74	84	66	42	42.00	73.00	72.10	0.10	0.15	0.14	383.00	1490.00	1449.67	1296.98

Π.ΝΑΚΑΣ ΕΡΓΗΣΙΜΟΥ ΜΙΓΜΑ ΟΠΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40°C - ΦΩΤΙΟΥ 8,27 Ν

Εύρος μm/φ	Μέγεθος αφίτ	ΕΡΓΗΣΙΜΟΙ ΔΕΜΕΣ																				Συνολική αφίτ				Συνολική αφίτ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Δεμέ α				Δεμέ β				Δεμέ γ				Δεμέ δ				αφίτ	αφίτ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
21520	0	751	306	806	705	857	901	810	502	771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΗΤΑΤΟΣ 75/25-ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ												
ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξαρχής	βάρος	ενδείξεις DEMEC								αν. παρ- μορφώσεις
				δοκίμιο β7								
	(h)	(h)	(gr)	α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.	(mm)	(10 ⁻⁴ -δ)
29/03/03	11:25	0,00	3817,84	796	798	798	0	0	0	0,000	0,000	0,000
29/03/03	11:40	0,25	3813,81	795	798	798	1	0	0	0,333	0,001	6,667
29/03/03	12:00	0,58	3811,62	795	798	798	1	0	0	0,333	0,001	6,667
29/03/03	12:30	1,33	3809,68	794	797	797	2	1	1	1,333	0,003	26,667
29/03/03	13:00	1,83	3807,41	793	796	797	3	2	1	2,000	0,004	40,000
29/03/03	13:30	2,33	3805,59	793	796	796	3	2	2	2,333	0,005	46,667
29/03/03	14:00	2,83	3803,55	792	796	796	4	2	2	2,667	0,005	53,333
29/03/03	15:00	3,83	3800,13	792	796	796	4	2	2	2,667	0,005	53,333
29/03/03	16:00	4,83	3796,30	792	796	796	4	2	2	2,667	0,005	53,333
29/03/03	20:00	8,83	3784,44	791	795	795	5	3	3	3,667	0,007	73,333
30/03/03	10:00	22,33	3753,36	791	794	795	5	4	3	4,000	0,008	80,000
30/03/03	16:00	28,33	3747,36	789	794	794	7	4	4	5,000	0,010	100,000
31/03/03	10:30	46,83	3737,19	788	793	794	8	5	4	5,667	0,011	113,333

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 50/50-ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ

ημερο- μηνία	ώρα (h)	ώρα εξ'αρχής	βάρος	ενδείξεις DEMEC						αν. παρα- μορφώσεις	
				δοκίμιο γ7						(mm)	(10 ⁻⁶)
(h)	(h)	(gr)		α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.	
01/04/03	13:20	0,00	3677,76	796	797	812	0	0	0	0,000	0,000
01/04/03	13:35	0,25	3676,80	795	796	811	1	1	1	1,000	20,000
01/04/03	14:00	0,67	3675,81	795	796	811	1	1	1	1,000	20,000
01/04/03	14:30	1,17	3673,79	795	795	811	1	2	1	1,333	26,667
01/04/03	15:00	1,67	3672,51	795	795	811	1	2	1	1,333	26,667
01/04/03	15:30	2,17	3670,98	795	795	811	1	2	1	1,333	26,667
01/04/03	16:30	3,17	3668,40	794	795	811	2	2	1	1,667	33,333
01/04/03	18:00	4,67	3663,54	793	794	811	3	3	1	2,333	46,667
01/04/03	19:30	5,67	3659,82	792	793	811	4	4	1	3,000	60,000
02/04/03	10:00	20,17	3626,89	792	793	810	4	4	2	3,333	66,667
02/04/03	12:00	22,17	3624,10	791	792	809	5	5	3	4,333	86,667
02/04/03	14:00	24,17	3621,37	791	792	809	5	5	3	4,333	86,667
02/04/03	19:30	29,67	3618,80	791	792	809	5	5	3	4,333	86,667
03/04/33	10:00	44,17	3609,42	791	792	809	5	5	3	4,333	86,667

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 25/75-ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ

ημερο- μηνία	ώρο (h)	ώρα εξ'αρχής (h)	βάρος (gr)	ενδείξεις DEMEC								αν. παρα- μορφώσεις	
				δοκίμιο δ7								(mm)	(10 ⁻⁶)
				α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ		
03/04/03	11:45	0,00	3613,87	801	798	793	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
03/04/03	12:00	0,25	3613,29	801	798	793	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
03/04/03	12:15	0,50	3612,12	801	798	793	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000
03/04/03	12:30	0,75	3611,33	801	797	792	0	1	1	1	0,667	0,001	13,333
03/04/03	12:45	1,00	3610,35	801	797	792	0	1	1	1	0,667	0,001	13,333
03/04/03	13:00	1,25	3609,32	800	797	792	1	1	1	1	1,000	0,002	20,000
03/04/03	13:15	1,50	3608,30	800	797	792	1	1	1	1	1,000	0,002	20,000
03/04/03	13:30	1,75	3607,53	800	797	791	1	1	1	2	1,333	0,003	26,667
03/04/03	13:45	2,00	3606,96	800	797	791	1	1	1	2	1,333	0,003	26,667
03/04/03	14:00	2,25	3606,08	800	797	791	1	1	1	2	1,333	0,003	26,667
03/04/03	16:00	4,25	3600,47	800	797	791	1	1	1	2	1,333	0,003	26,667
03/04/03	18:00	6,25	3593,99	799	797	790	2	1	1	3	2,000	0,004	40,000
03/04/03	20:45	9	3586,72	798	796	789	3	2	2	4	3,000	0,006	60,000
04/04/03	10:00	17,25	3555,77	797	795	789	4	3	3	4	3,667	0,007	73,333
04/04/03	12:00	19,25	3553,24	796	794	788	5	4	4	5	4,667	0,009	93,333
04/04/03	14:00	21,25	3550,56	797	794	789	4	4	4	4	4,000	0,008	80,000
04/04/03	18:00	25,25	3546,98	796	794	788	5	4	4	5	4,66667	0,00933	93,3333
05/04/03	11:00	42,25	3528,21	795	792	786	6	6	6	7	6,33333	0,01267	126,667

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙ100-ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ

ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξ'αρχής	βάρος	ενδείξεις DEMEC							αν. παρα- μορφώσεις	
				δοκίμιο Ε7							(mm)	(10 ⁻⁶)
(h)	(h)	(gr)		α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.		
05/04/03	11:40	0,00	3386,71	784	758	800	0	0	0	0,000	0,000	0,000
05/04/03	11:50	0,17	3385,68	784	756	797	0	0	3	1,000	0,002	20,000
05/04/03	12:00	0,34	3384,69	783	755	796	1	3	4	2,667	0,005	53,333
05/04/03	12:10	0,51	3383,65	780	751	796	4	7	4	5,000	0,010	100,000
05/04/03	12:25	0,76	3382,96	779	750	794	5	8	6	6,333	0,013	126,667
05/04/03	12:45	1,09	3381,82	779	750	794	5	8	6	6,333	0,013	126,667
05/04/03	13:00	1,34	3380,81	779	749	792	5	9	8	7,333	0,015	146,667
05/04/03	13:15	1,59	3379,46	782	755	793	2	3	7	4,000	0,008	80,000
05/04/03	13:30	1,84	3378,56	782	756	795	2	2	5	3,000	0,006	60,000
05/04/03	13:45	2,09	3377,75	782	756	794	2	2	6	3,333	0,007	66,667
05/04/03	14:00	2,34	3376,72	782	756	794	2	2	6	3,333	0,007	66,667
05/04/03	14:15	2,59	3375,92	782	756	794	2	2	6	3,333	0,007	66,667
05/04/03	0,625	3,34	3373,67	782	756	794	2	2	6	3,333	0,007	66,667
05/04/03	18:00	6,34	3364,53	782	756	793	2	2	7	3,667	0,007	73,333
06/04/03	12:00	24,34	3320,37	777	750	788	7	8	12	9,000	0,018	180,000
06/04/03	17:00	29,34	3310,42	775	748	787	9	10	13	10,667	0,021	213,333
07/04/03	11:30	47,84	3304,00	776	747	787	9	11	13	11,000	0,022	220,000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 75/25-ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 23°C												
ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξ'αρχής	βάρος	ενδείξεις DEMEC						αν. παρα- μορφώσεις		
				δοκίμιο β7						(mm)	(10 ⁻⁶ -δ)	
	(h)	(h)	(gr)	α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.		
02/05/03	11:20	0,00	4014,33	801	801	814	0	0	0	0,000	0,000	0,000
02/05/03	11:30	0,17	4013,71	801	801	814	0	0	0	0,000	0,000	0,000
02/05/03	11:45	0,42	4012,78	801	801	814	0	0	0	0,000	0,000	0,000
02/05/03	12:00	0,67	4012,10	801	800	814	0	1	0	0,333	0,001	6,667
02/05/03	12:15	0,92	4010,96	800	800	813	1	1	1	1,000	0,002	20,000
02/05/03	12:30	1,17	4010,37	799	798	811	2	2	3	2,333	0,005	46,667
02/05/03	13:00	1,67	4009,06	799	799	811	2	2	3	2,333	0,005	46,667
02/05/03	13:30	2,17	4007,79	799	799	811	2	2	3	2,333	0,005	46,667
02/05/03	14:10	2,83	4006,61	799	799	811	2	2	3	2,333	0,005	46,667
02/05/03	14:40	3,33	4005,79	799	799	811	2	2	3	2,333	0,005	46,667
02/05/03	15:10	3,83	4004,78	799	799	811	2	2	3	2,333	0,005	46,667
02/05/03	16:10	4,83	4003,48	799	799	811	2	2	3	2,333	0,005	46,667
02/05/03	19:00	7,66667	3999,58	799	799	810	2	2	4	2,667	0,005	53,333
03/05/03	12:00	24,6667	3988,52	799	799	809	2	2	5	3,000	0,006	60,000
03/05/03	14:30	27,1667	3987,4	798	798	810	3	3	4	3,333	0,007	66,667
03/05/03	18:45	31,42	3985,70	798	798	810	3	3	4	3,333	0,007	66,667
05/05/03	10:00	70,6667	3974,52	797	796	809	4	5	5	4,66667	0,00933	93,3333

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΗΜΑΤΟΣ 50/50-ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 23°C												
ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξ'αρχής	βάρος (gr)	ενδείξεις DEMEC							αν. παρα- μορφώσεις	
				δοκίμιο γ7							(mm)	(10 ⁻⁶)
				α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.		
05/05/03	11:55	0,00	3634,24	798	800	797	0	0	0	0,000	0,000	0,000
05/05/03	12:05	0,17	3633,35	798	800	797	0	0	0	0,000	0,000	0,000
05/05/03	12:20	0,42	3632,38	797	800	797	1	0	0	0,333	0,001	6,667
05/05/03	12:35	0,67	3631,74	797	800	797	1	0	0	0,333	0,001	6,667
05/05/03	13:00	1,08	3630,60	796	800	796	2	0	1	1,000	0,002	20,000
05/05/03	13:30	1,58	3629,17	795	799	795	3	1	2	2,000	0,004	40,000
05/05/03	14:00	2,08	3627,98	795	799	795	3	1	2	2,000	0,004	40,000
05/05/03	14:30	2,58	3626,90	795	799	795	3	1	2	2,000	0,004	40,000
05/05/03	15:00	3,08	3625,84	795	799	795	3	1	2	2,000	0,004	40,000
05/05/03	16:00	4,08	3624,17	795	799	795	3	1	2	2,000	0,004	40,000
05/05/03	19:00	7,08	3619,89	794	798	795	4	2	2	2,667	0,005	53,333
06/05/03	10:00	22,08	3608,15	794	798	795	4	2	2	2,667	0,005	53,333
06/05/03	12:00	24,08	3607,00	794	798	796	4	2	1	2,333	0,005	46,667
06/05/03	14:00	26,08	3606,03	795	798	795	3	2	2	2,333	0,005	46,667
06/05/03	15:45	27,83	3605,16	795	799	795	3	1	2	2,000	0,004	40,000
06/05/03	19:30	31,58	3603,39	794	799	795	4	1	2	2,333	0,005	46,667
07/05/03	10:45	46,83	3597,93	794	798	795	4	2	2	2,667	0,005	53,333

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΗΓΜΑΤΟΣ 25/75-ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 23°C														
ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξ'αρχής	βάρος	ενδείξεις DEMEC									αν. παρα- μορφώσεις	
				δοκίμιο δ7									(mm)	(10 ⁻⁶)
	(h)	(h)	(gr)	α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.	(mm)	(10 ⁻⁶)		
07/05/03	12:35	0,00	3591,19	800	788	792	0	0	0	0,000	0,000	0,000		
07/05/03	12:45	0,17	3590,48	799	788	792	1	0	0	0,333	0,001	6,667		
07/05/03	13:00	0,42	3589,30	798	788	792	2	0	0	0,667	0,001	13,333		
07/05/03	13:15	0,67	3588,44	798	788	792	2	0	0	0,667	0,001	13,333		
07/05/03	13:30	1,08	3587,57	798	788	792	2	0	0	0,667	0,001	13,333		
07/05/03	13:50	1,58	3586,65	798	788	792	2	0	0	0,667	0,001	13,333		
07/05/03	14:20	2,08	3585,35	798	788	792	2	0	0	0,667	0,001	13,333		
07/05/03	14:50	2,58	3584,05	798	788	792	2	0	0	0,667	0,001	13,333		
07/05/03	15:20	3,08	3583,08	797	788	791	3	0	1	1,333	0,003	26,667		
07/05/03	16:00	4,08	3581,91	797	787	791	3	1	1	1,667	0,003	33,333		
07/05/03	19:40	7,08	3577,23	795	785	791	5	3	1	3,000	0,006	60,000		
08/05/03	10:00	22,08	3567,69	795	785	791	5	3	1	3,000	0,006	60,000		
08/05/03	12:00	24,0833	3566,66	795	785	790	5	3	2	3,333	0,007	66,667		
08/05/03	14:00	26,0833	3565,71	795	785	790	5	3	2	3,333	0,007	66,667		
08/05/03	17:00	29,0833	3564,3	795	784	789	5	4	3	4,000	0,008	80,000		
09/05/03	12:45	48,83	3557,26	795	784	789	5	4	3	4,000	0,008	80,000		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 0/100-ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 23°C												
ημερο- μηνία	ώρα (h)	ώρα εξ'αρχής (h)	βάρος (gr)	ενδείξεις DEMEC						αν. παρα- μορφώσεις		
				δοκίμιο ε7						(mm)	(10 ⁻⁶ δ)	
				α	β	γ	α	β	γ			
09/05/03	14:45	0,00	3319,00	800	688	798	0	0	0	0,000	0,000	0,000
09/05/03	14:55	0,17	3318,10	800	688	798	0	0	0	0,000	0,000	0,000
09/05/03	15:05	0,33	3317,90	799	686	798	1	2	0	1,000	0,002	20,000
09/05/03	15:25	0,67	3316,51	799	686	798	1	2	0	1,000	0,002	20,000
09/05/03	15:35	0,83	3316,12	799	686	798	1	2	0	1,000	0,002	20,000
09/05/03	15:45	1,00	3315,78	799	686	798	1	2	0	1,000	0,002	20,000
09/05/03	16:00	1,25	3315,12	799	686	798	1	2	0	1,000	0,002	20,000
09/05/03	16:15	1,50	3314,65	799	686	798	1	2	0	1,000	0,002	20,000
09/05/03	16:30	1,75	3314,14	798	686	798	2	2	0	1,333	0,003	26,667
09/05/03	17:10	2,42	3313,05	798	686	798	2	2	0	1,333	0,003	26,667

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 100/0-ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 40°C												
ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξάρχης	βάρος	ενδείξεις DEMEC						αν. παρα- μορφώσεις		
				δοκίμιο ζ1						(mm)	(10 ⁻⁶)	
				α	β	γ	α	β	γ			
	(h)	(h)	(gr)									
12/5/03	0:00	0	3883,50	802	798	802	0	0	0	0,000	0,000	0,000
12/5/03	13:15	0,00	3882,30	801	797	801	1	1	1	1,000	0,002	20,000
12/5/03	13:25	0,17	3881,70	801	796	801	1	2	1	1,333	0,003	26,667
12/5/03	13:40	0,42	3880,70	800	794	800	2	4	2	2,667	0,005	53,333
12/5/03	14:10	0,92	3879,00	800	794	800	2	4	2	2,667	0,005	53,333
12/5/03	14:45	1,50	3876,90	800	794	800	2	4	2	2,667	0,005	53,333
12/5/03	15:30	2,75	3874,90	800	794	800	2	4	2	2,667	0,005	53,333
12/5/03	18:50	6,08	3867,70	799	793	802	3	5	0	2,667	0,005	53,333
13/5/03	11:00	22,25	3849,00	798	793	801	4	5	1	3,333	0,007	66,667
13/5/03	13:00	24,25	3847,60	798	793	801	4	5	1	3,333	0,007	66,667
13/5/03	14:00	25,25	3846,80	797	792	801	5	6	1	4,000	0,008	80,000
13/5/03	20:00	31,25	3843,10	797	792	801	5	6	1	4,000	0,008	80,000
14/5/03	9:30	44,75	3835,70	796	791	800	6	7	2	5,000	0,010	100,000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 75/25-ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 40°C

ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξ'αρχής	βάρος (gr)	ενδείξεις DEMEC								αν. παρα- μορφώσεις	
				δοκίμιο η1								(mm)	(10 ⁻⁶)
				α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ		
14/5/03	0:00	0	3781,60	802	805	808	0	0	0	0	0	0,000	0,000
14/5/03	10:35	0,00	3778,40	800	804	806	2	1	2	1	2	0,003	33,333
14/5/03	10:50	0,25	3776,30	799	804	806	3	1	2	2	2	0,004	40,000
14/5/03	11:05	0,50	3775,10	798	804	805	4	1	3	3	3	0,005	53,333
14/5/03	11:30	0,92	3773,70	798	805	806	4	0	2	2	2	0,004	40,000
14/5/03	12:00	1,42	3771,00	798	803	808	4	2	2	2	2	0,005	53,333
14/5/03	12:30	1,92	3770,50	798	803	806	4	2	2	2	2	0,005	53,333
14/5/03	13:00	2,42	3769,30	798	802	805	4	3	3	3	3	0,007	66,667
14/5/03	13:30	2,92	3768,10	798	801	805	4	4	4	4	4	0,007	73,333
14/5/03	17:40	7,08	3761,50	798	802	805	4	3	3	3	3	0,007	66,667
15/5/03	10:25	23,17	3746,00	798	802	805	4	3	3	3	3	0,007	66,667
15/5/03	12:15	25,00	3744,80	798	802	804	4	3	4	4	4	0,007	73,333
15/5/03	14:45	27,50	3743,50	797	801	803	5	4	5	5	5	0,009	93,333
16/05/03	10:25	46,67	3734,00	795	800	803	7	5	5	5	5	0,011	113,333

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΗΓΜΑΤΟΣ 50/50-ΗΑΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 40°C													
ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξάραχής	βάρος	ενδείξεις DEMEC								αν. παρο- μαρφώσεις	
				δοκίμιο θ1								(mm)	(10 ⁻⁶)
				α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.			
	(h)	(h)	(gr)	α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.	(mm)	(10 ⁻⁶)	
16/5/03	0:00	0	3825,00	805	809	808	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000
16/5/03	13:05	0,00	3821,70	804	808	807	1	1	1	1,000	0,002	20,000	20,000
16/5/03	13:15	0,17	3820,70	803	808	807	2	1	1	1,333	0,003	26,667	26,667
16/5/03	13:30	0,42	3819,40	803	807	807	2	2	1	1,667	0,003	33,333	33,333
16/5/03	13:45	0,67	3818,70	803	806	807	2	3	1	2,000	0,004	40,000	40,000
16/5/03	14:00	0,92	3818,40	803	806	807	2	3	1	2,000	0,004	40,000	40,000
16/5/03	16:10	3,08	3813,70	803	806	807	2	3	1	2,000	0,004	40,000	40,000
16/5/03	18:00	4,92	3811,40	803	805	807	2	4	1	2,333	0,005	46,667	46,667
17/5/03	11:10	22,08	3794,40	802	804	807	3	5	1	3,000	0,006	60,000	60,000
17/5/03	13:45	24,67	3793,70	802	804	807	3	5	1	3,000	0,006	60,000	60,000
18/5/03	14:50	49,25	3784,50	800	804	807	5	5	1	3,667	0,007	73,333	73,333

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 25/75-ΗΑΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 40°C

ημερο- μηνία	ώρα	ώρα εξ'αρχής	βάρος	ενδείξεις DEMEC										αν. παρα- μορφώσεις	
				δοκίμιο 11											
				(h)	(h)	(gr)	α	β	γ	α	β	γ	μ.σ.	(mm)	(10 ⁻⁶)
19/5/03	0:00	0	3393,00	840	796	815	0	0	0	0,000	0,000	0,000			
19/5/03	11:40	0,00	3391,60	839	795	814	1	1	1	1,000	0,002	20,000			
19/5/03	11:50	0,17	3389,70	838	794	811	2	2	4	2,667	0,005	53,333			
19/5/03	12:00	0,33	3388,20	837	795	810	3	1	5	3,000	0,006	60,000			
19/5/03	12:20	0,67	3387,10	836	795	810	4	1	5	3,333	0,007	66,667			
19/5/03	12:35	0,92	3386,20	836	795	810	4	1	5	3,333	0,007	66,667			
19/5/03	13:00	1,33	3385,10	836	795	810	4	1	5	3,333	0,007	66,667			
19/5/03	13:30	1,83	3383,70	836	795	810	4	1	5	3,333	0,007	66,667			
19/5/03	14:00	2,33	3382,50	836	794	812	4	2	3	3,000	0,006	60,000			
19/5/03	18:45	7,08	3375,30	835	794	811	5	2	4	3,667	0,007	73,333			
20/5/03	10:45	23,08	3369,40	835	793	811	5	3	4	4,000	0,008	80,000			
20/5/03	12:05	24,42	3368,50	835	793	810	5	3	5	4,333	0,009	86,667			

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΤΟΛΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ 0100-ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - 40°C													
ημερο- μηνία	ώρα (h)	ώρα εξάρχης (h)	βάρος (gr)	ενδείξεις DEMEC									
				δοκίμιο κ1									
				α	β	γ	α	β	γ	μ.ο.	(mm)	(10 ⁻⁶)	
21/5/03	0:00	0	3282,50	806	807	793	0	0	0	0,000	0,000	0,000	
21/5/03	12:00	0,00	3280,60	805	807	792	1	0	1	0,667	0,001	13,333	
21/5/03	12:10	0,17	3279,50	805	807	792	1	0	1	0,667	0,001	13,333	
21/5/03	12:20	0,33	3279,00	804	806	792	2	1	1	1,333	0,003	26,667	
21/5/03	12:30	0,50	3274,90	802	804	790	4	3	3	3,333	0,007	66,667	
21/5/03	12:45	0,75	3274,50	802	804	790	4	3	3	3,333	0,007	66,667	
21/5/03	13:00	1,00	3273,90	802	804	790	4	3	3	3,333	0,007	66,667	
21/5/03	13:15	1,25	3272,90	802	804	790	4	3	3	3,333	0,007	66,667	
21/5/03	13:30	1,50	3272,50	802	804	790	4	3	3	3,333	0,007	66,667	
21/5/03	13:45	1,75	3272,00	802	804	790	4	3	3	3,333	0,007	66,667	
21/5/03	14:05	2,08	3271,30	802	804	790	4	3	3	3,333	0,007	66,667	
21/5/03	14:15	2,42	3271,00	802	804	790	4	3	3	3,333	0,007	66,667	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 100% ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ -

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 10,33kN

χρόνος εξ'αρχής	αν. παραμορφώσεις				εμπυστ. παραμορφώσεις			
	α4	α5	α6	M.O.	α4	α5	α6	M.O.
	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /Mpa)			
(h)								
0,00	793,33	786,67	1040,00	873,33	602,87	597,81	790,32	663,67
0,33	953,33	980,00	1246,67	1060,00	724,46	744,72	947,37	805,52
0,63	980,00	1013,33	1273,33	1088,89	744,72	770,05	967,63	827,47
1,33	1020,00	1046,67	1306,67	1124,44	775,12	795,39	992,97	854,49
2,33	1046,67	1053,33	1333,33	1144,44	795,39	800,45	1013,23	869,69
3,33	1060,00	1073,33	1360,00	1164,44	805,52	815,65	1033,49	884,89
4,33	1093,33	1093,33	1400,00	1195,56	830,85	830,85	1063,89	908,53
18,33	1160,00	1133,33	1453,33	1248,89	881,51	861,25	1104,42	949,06
20,33	1166,67	1146,67	1453,33	1255,56	886,58	871,38	1104,42	954,12
22,33	1180,00	1153,33	1466,67	1266,67	896,71	876,44	1114,55	962,57
24,33	1186,67	1160,00	1473,33	1273,33	901,77	881,51	1119,62	967,63
29,33	1186,67	1180,00	1493,33	1286,67	901,77	896,71	1134,82	977,77
44,33	1220,00	1200,00	1513,33	1311,11	927,11	911,91	1150,02	996,34

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 75/25 ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 9,39kN												
χρόνος εξ' αρχής (h)	αν. παραμορφώσεις					ερπυστ. παραμορφώσεις					M.O.	
	β4	β5	β6	M.O.	(10 ⁻⁶)	β4	β5	β6	(10 ⁻⁶ /Mpa)			
	(10 ⁻⁶)					(10 ⁻⁶ /Mpa)						
0,00	700,00	593,33	1046,67	780,00		585,20	496,02	875,01		652,08		
0,25	900,00	766,67	1386,67	1017,78		752,40	640,93	1159,25		850,86		
0,58	980,00	820,00	1453,33	1084,44		819,28	685,52	1214,98		906,59		
1,33	1040,00	860,00	1513,33	1137,78		869,44	718,96	1265,14		951,18		
1,83	1060,00	866,67	1540,00	1155,56		886,16	724,53	1287,43		966,04		
2,33	1086,67	893,33	1580,00	1186,67		908,45	746,82	1320,87		992,05		
2,83	1106,67	913,33	1600,00	1206,67		925,17	763,54	1337,59		1008,77		
3,83	1133,33	946,67	1640,00	1240,00		947,46	791,41	1371,03		1036,63		
4,83	1153,33	960,00	1660,00	1257,78		964,18	802,56	1387,75		1051,50		
8,83	1213,33	1006,67	1720,00	1313,33		1014,34	841,57	1437,91		1097,94		
22,33	1300,00	1086,67	1826,67	1404,44		1086,79	908,45	1527,09		1174,11		
28,33	1346,67	1106,67	1846,67	1433,33		1125,81	925,17	1543,81		1198,26		
46,83	1400,00	1153,33	1920,00	1491,11		1170,39	964,18	1605,11		1246,56		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΠΥΓΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 50/50 ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 6,88kN												
χρόνος εξ' αρχής	αν. παραμορφώσεις						ερπυστ. παραμορφώσεις					
	γ4	γ5	γ6	M.O.	γ4	γ5	γ6	M.O.				
	(10 ⁻⁶)						(10 ⁻⁵ /Mpa)					
(h)	1473,33	1593,33	953,33	1340,00	1681,06	1817,97	1087,74	1528,92				
0,25	1593,33	1700,00	1033,33	1442,22	1817,97	1939,68	1179,02	1645,56				
0,67	1686,67	1793,33	1080,00	1520,00	1924,47	2046,17	1232,27	1734,30				
1,17	1726,67	1840,00	1120,00	1562,22	1970,11	2099,42	1277,91	1782,48				
1,67	1766,67	1873,33	1153,33	1597,78	2015,75	2137,45	1315,94	1823,05				
2,17	1813,33	1920,00	1186,67	1640,00	2068,99	2190,70	1353,97	1871,22				
3,17	1886,67	1966,67	1213,33	1688,89	2152,66	2243,94	1384,40	1927,00				
4,67	1920,00	2000,00	1246,67	1722,22	2190,70	2281,98	1422,43	1965,04				
5,67	2053,33	2126,67	1366,67	1848,89	2342,83	2426,50	1559,35	2109,56				
20,17	2100,00	2173,33	1386,67	1886,67	2396,08	2479,75	1582,17	2152,66				
22,17	2106,667	2173,333	1393,333	1891,11	2403,68	2479,75	1589,78	2157,74				
24,17	2160,00	2206,67	1433,33	1933,33	2464,53	2517,78	1635,42	2205,91				
29,67	2200,00	2266,667	1473,333	1980,00	2510,17	2586,24	1681,06	2259,16				

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΠΥΓΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 25/75 ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ -

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 4,8kN

Χρόνος εξ' αρχής (h)	αν. παραμορφώσεις				ερπυστ. παραμορφώσεις			
	δ4	δ5	δ6	M.O.	δ4	δ5	δ6	M.O.
	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /ΜΡα)			
0,25	1226,67	1720,00	1400,00	1448,89	2006,11	2812,92	2289,58	2369,54
0,50	1386,67	1980,00	1613,33	1660,00	2267,78	3238,13	2638,47	2714,79
0,75	1513,33	2140,00	1733,33	1795,56	2474,93	3499,79	2834,72	2936,48
1,00	1586,67	2253,33	1826,67	1888,89	2594,86	3685,14	2987,36	3089,12
1,25	1660,00	2340,00	1880,00	1960,00	2714,79	3826,88	3074,58	3205,42
1,50	1726,67	2440,00	1940,00	2035,56	2823,82	3990,42	3172,71	3328,98
1,75	1773,33	2480,00	1980,00	2071,11	2900,14	4055,83	3205,42	3387,13
2,00	1800,00	2513,33	1986,67	2100,00	2943,75	4110,35	3249,03	3434,38
2,25	1826,67	2546,67	2020,00	2131,11	2987,36	4164,86	3303,54	3485,25
4,25	1960,00	2720,00	2133,33	2271,11	3205,42	4448,33	3488,89	3714,21
6,25	2020,00	2786,67	2186,67	2331,11	3303,54	4557,36	3576,11	3812,34
9,00	2100,00	2906,67	2273,33	2426,67	3434,38	4753,61	3717,85	3968,61
17,25	2240,00	3006,67	2386,67	2544,44	3683,33	4917,15	3903,19	4161,23
19,25	2266,67	3080,00	2446,67	2597,78	3706,94	5037,08	4001,32	4248,45
21,25	2293,33	3080,00	2453,33	2608,89	3750,56	5037,08	4012,22	4266,62
25,25	2333,33	3160,00	2500,00	2664,44	3815,97	5167,92	4088,54	4357,48
42,25	2433,33	3286,67	2586,67	2768,89	3979,51	5375,07	4230,28	4528,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 0/100 ΗΛΙΚΙΑΣ 1 ΗΜΕΡΑΣ -
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 2,6kN

χρόνος εξ' αρχής	αν. παραμορφώσεις				έρπουσι. παραμορφώσεις			
	ε4	ε5	ε6	M.O.	ε4	ε5	ε6	M.O.
	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /Mpa)			
0,03	1446,67	1366,67	1926,67	1580,00	4367,82	4126,28	5817,05	4770,38
0,07	1720,00	1606,67	2266,67	1864,44	5193,08	4850,90	6843,59	5629,19
0,17	2180,00	2106,67	2946,67	2411,11	6581,92	6360,51	8896,67	7279,70
0,34	2480,00	2473,33	3400,00	2784,44	7487,69	7467,56	10265,38	8406,86
0,51	2833,33	2826,67	3833,33	3184,44	8554,49	8534,36	11573,72	9554,19
0,76	3120,00	3100,00	4233,33	3484,44	9420,00	9359,62	12781,41	10520,34
1,09	3460,00	3466,67	4706,67	3877,78	10446,54	10466,67	14210,51	11707,91
1,34	3566,67	3600,00	4913,33	4026,67	10768,59	10869,23	14834,49	12157,44
1,59	3706,67	3760,00	5080,00	4182,22	11191,28	11352,31	15337,69	12627,09
1,84	3840,00	3873,33	5240,00	4317,78	11593,85	11694,49	15820,77	13036,37
2,09	3933,33	3960,00	5353,33	4415,56	11875,64	11956,15	16162,95	13331,58
2,34	4026,67	4020,00	5433,33	4493,33	12157,44	12137,31	16404,49	13566,41
2,59	4080,00	4073,33	5513,33	4555,56	12318,46	12298,33	16646,03	13754,27
3,34	4206,67	4193,33	5653,33	4684,44	12700,90	12660,64	17068,72	14143,42
6,34	4546,67	4533,33	6073,33	5051,11	13727,44	13687,18	18336,79	15250,47
24,34	4873,33	4840,00	6486,67	5400,00	14713,72	14613,08	19584,74	16303,85
29,34	5006,67	4946,67	6640,00	5531,11	15116,28	14935,13	20047,69	16699,70
47,84	5173,33	5120,00	6860,00	5717,78	15619,49	15458,46	20711,92	17263,29

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΠΥΓΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 100% ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ -

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 37,06kN

Χρόνος εξ'αρχής	αν. παραμορφώσεις				ερπυστ. παραμορφώσεις			
	α4	α5	α6	M.O.	α4	α5	α6	M.O.
(h)	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /Mpa)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	240,00	253,33	340,00	277,78	50,84	53,66	72,02	58,84
0,33	286,67	293,33	406,67	328,89	60,72	62,13	86,14	69,66
0,67	320,00	320,00	420,00	353,33	67,78	67,78	88,96	74,84
0,92	340,00	320,00	420,00	360,00	72,02	67,78	88,96	76,25
1,17	346,67	333,33	433,33	371,11	73,43	70,61	91,79	78,61
2,42	373,33	420,00	466,67	420,00	79,08	88,96	98,85	88,96
3,33	386,67	440,00	493,33	440,00	81,90	93,20	104,50	93,20
4,33	393,33	440,00	493,33	442,22	83,32	93,20	104,50	93,67
16,33	460,00	520,00	580,00	520,00	97,44	110,15	122,85	110,15
17,33	460,00	520,00	580,00	520,00	97,44	110,15	122,85	110,15
25,67	486,67	540,00	593,33	540,00	103,09	114,38	125,68	114,38
39,92	540,00	586,67	640,00	588,89	114,38	124,27	135,56	124,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΙΤΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 75/25 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ -
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 28,62kN

Χρόνος εξ'αρχής (h)	αν. παραμορφώσεις				ερπυστ. παραμορφώσεις			
	β4	β5	β6	M.O.	β4	β5	β6	M.O.
	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁸ /Mpa)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	273,33	266,67	246,67	262,22	74,97	73,14	67,66	71,92
0,25	353,33	366,67	346,67	355,56	96,91	100,57	95,09	97,52
0,50	360,00	360,00	380,00	366,67	98,74	98,74	104,23	100,57
0,75	426,67	446,67	440,00	437,78	117,03	122,51	120,68	120,08
1,00	440,00	460,00	446,67	448,89	120,68	126,17	122,51	123,12
1,50	420,00	460,00	460,00	446,67	115,20	126,17	126,17	122,51
2,00	440,00	480,00	480,00	466,67	120,68	131,66	131,66	128,00
2,67	480,00	506,67	506,67	497,78	131,66	138,97	138,97	136,53
3,17	480,00	520,00	520,00	506,67	131,66	142,63	142,63	138,97
3,67	486,67	526,67	533,33	515,56	133,48	144,46	146,28	141,41
4,67	500,00	540,00	546,67	528,89	137,14	148,11	149,94	145,07
7,50	540,00	600,00	606,67	582,22	148,11	164,57	166,40	159,69
24,50	653,33	740,00	746,67	713,33	179,20	202,97	204,80	195,66
27,00	700,00	780,00	766,67	748,89	192,00	213,94	210,28	205,41
31,25	733,33	800,00	826,67	786,67	201,14	219,43	226,74	215,77
70,50	900,00	993,33	993,33	962,22	246,86	272,46	272,46	263,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΙΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 50/50 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ -
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 21,23kN

Χρόνος εξ'αρχής (h)	αν. παραμορφώσεις				ερπυστ. παραμορφώσεις			
	γ4	γ5	γ6	M.O.	γ4	γ5	γ6	M.O.
	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /Mpa)			
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	533,33	506,67	373,33	471,11	197,21	187,34	138,04	174,20
0,17	640,00	666,67	600,00	635,56	236,65	246,51	221,86	235,00
0,42	680,00	733,33	633,33	682,22	251,44	271,16	234,18	252,26
0,67	686,67	780,00	666,67	711,11	253,90	288,41	246,51	262,94
1,08	753,33	853,33	733,33	780,00	278,55	315,53	271,16	288,41
1,58	813,33	940,00	813,33	855,56	300,74	347,57	300,74	316,35
2,08	826,67	933,33	853,33	871,11	305,67	345,11	315,53	322,10
2,58	846,67	966,67	880,00	897,78	313,06	357,43	325,39	331,96
3,08	873,33	1006,67	933,33	937,78	322,92	372,22	345,11	346,75
4,08	900,00	1053,33	960,00	971,11	332,78	389,48	354,97	359,08
7,08	960,00	1153,33	1060,00	1057,78	354,97	426,46	391,95	391,12
22,25	1146,67	1393,33	1280,00	1273,33	423,99	515,20	473,29	470,83
24,08	1173,33	1426,67	1300,00	1300,00	433,85	527,52	480,69	480,69
26,08	1200,00	1460,00	1326,67	1328,89	443,71	539,85	490,55	491,37
27,83	1226,67	1480,00	1353,33	1353,33	453,57	547,24	500,41	500,41
31,58	1260,00	1526,67	1406,67	1397,78	465,90	564,50	520,13	516,84
46,83	1380,00	1673,33	1520,00	1524,44	510,27	618,73	562,03	563,68

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΥΣΜΟΥ ΜΠΜΑ 25/75 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ -
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C - ΦΟΡΤΙΟ 19,45kN

χρόνος εξ'αρχής (h)	αν. παραμορφώσεις				ερπυστ. παραμορφώσεις			
	δ4	δ5	δ6	M.O.	δ4	δ5	δ6	M.O.
	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /Mpa)			
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	593,33	606,67	613,33	604,44	239,47	244,85	247,54	243,95
0,33	826,67	926,67	1180,00	977,78	333,64	374,00	476,25	394,63
0,58	1140,00	1300,00	1666,67	1368,89	460,10	524,68	672,66	552,48
0,83	1240,00	1460,00	1880,00	1526,67	500,46	589,25	758,77	616,16
1,08	1353,33	1593,33	2066,67	1671,11	546,20	643,07	834,10	674,46
1,42	1486,67	1726,67	2226,67	1813,33	600,02	696,88	898,68	731,86
1,92	1573,33	1873,33	2420,00	1955,56	635,00	756,08	976,71	789,26
2,42	1680,00	2020,00	2573,33	2091,11	678,05	815,27	1038,59	843,97
2,92	1780,00	2153,33	2760,00	2231,11	718,41	869,08	1113,93	900,47
3,58	1893,33	2300,00	2926,67	2373,33	764,15	928,28	1181,20	957,87
7,25	2280,00	2806,67	3473,33	2853,33	920,21	1132,77	1401,83	1151,60
21,58	2733,33	3453,33	4140,00	3442,22	1103,17	1393,76	1670,90	1389,28
23,58	2840,00	3580,00	4260,00	3560,00	1146,22	1444,88	1719,33	1436,81
25,58	2920,00	3666,67	4360,00	3648,89	1178,51	1479,86	1759,69	1472,69
28,58	3020,00	3780,00	4446,67	3748,89	1218,87	1525,60	1794,67	1513,05
48,33	3326,67	4153,33	4806,67	4095,56	1342,64	1676,28	1939,97	1652,96

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 100/0 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40 ⁰ C - ΦΟΡΤΙΟ 37,55 kN											
χρόνος εξ' αρχής	αν. παραμορφώσεις					ερπυστ. παραμορφώσεις					
	ζ4	ζ5	ζ6	M.O.		ζ4	ζ5	ζ6	M.O.		
(h)	(10 ⁻⁶)					(10 ⁻⁶ /MPa)					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	166,67	233,33	233,33	211,11		34,84	48,78	48,78		44,13	
0,17	220,00	293,33	280,00	264,44		45,99	61,32	58,54		55,28	
0,42	240,00	300,00	280,00	273,33		50,17	62,72	58,54		57,14	
0,92	246,67	313,33	293,33	284,44		51,57	65,50	61,32		59,46	
1,50	260,00	333,33	313,33	302,22		54,35	69,68	65,50		63,18	
2,75	273,33	353,33	313,33	313,33		57,14	73,87	65,50		65,50	
6,08	320,00	400,00	333,33	351,11		66,90	83,62	69,68		73,40	
22,25	453,33	526,67	453,33	477,78		94,77	110,10	94,77		99,88	
24,25	460,00	540,00	460,00	486,67		96,17	112,89	96,17		101,74	
25,25	486,67	546,67	473,33	502,22		101,74	114,28	98,95		104,99	
31,25	506,67	586,67	493,33	528,89		105,92	122,65	103,13		110,57	
44,75	526,67	620,00	520,00	555,56		110,10	129,61	108,71		116,14	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΠΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 75/25 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ -

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40°C - ΦΟΡΤΙΟ 27,23 kN

χρόνος εξ' αρχής	αν. παραμορφώσεις			ερπυστ. παραμορφώσεις				
	η4	η5	η6	M.O. A	η4	η5	η6	M.O.
	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /MPa)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	706,67	973,33	1080,00	920,00	203,72	280,60	311,35	265,22
0,25	826,67	1266,67	2746,67	1613,33	238,32	365,16	791,82	465,10
0,50	860,00	1380,00	2873,33	1704,44	247,93	397,83	828,34	491,36
0,92	886,67	1440,00	3026,67	1784,44	255,61	415,13	872,54	514,43
1,42	940,00	1493,33	3133,33	1855,56	270,99	430,50	903,29	534,93
1,92	946,67	1533,33	3193,33	1891,11	272,91	442,04	920,59	545,18
2,42	980,00	1546,67	3233,33	1920,00	282,52	445,88	932,12	553,51
2,92	986,67	1573,33	3253,33	1931,11	278,68	453,57	937,89	556,71
7,08	1013,33	1553,33	3346,67	1971,11	292,13	447,80	964,79	568,24
23,17	1146,67	1706,67	3546,67	2133,33	330,57	492,01	1022,45	615,01
25,00	1153,33	1780,00	3580,00	2171,11	332,49	513,15	1032,06	625,90
27,50	1173,33	1786,67	3606,67	2188,89	338,25	515,07	1039,75	631,02
46,67	1253,33	1853,33	3693,33	2266,67	361,32	534,29	1064,73	653,45

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΠΥΓΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 50/50 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ -

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40°C - ΦΟΡΤΙΟ 16 06 kN

χρόνος εξ' αρχής	αν. παραμορφώσεις				ερπυστ. παραμορφώσεις			
	θ4	θ5	θ6	M.O. A	θ4	θ5	θ6	M.O.
(h)	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /MPa)			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	360,00	500,00	453,33	437,78	175,97	244,40	221,58	213,98
0,17	493,33	633,33	653,33	593,33	241,14	309,57	319,34	290,01
0,42	533,33	733,33	760,00	675,56	260,69	358,45	371,48	330,21
0,67	566,67	766,67	806,67	713,33	276,98	374,74	394,29	348,67
0,92	586,67	800,00	833,33	740,00	286,76	391,03	407,33	361,71
3,08	660,00	933,33	960,00	851,11	322,60	456,20	469,24	416,02
4,92	686,67	1026,67	1006,67	906,67	335,64	501,83	492,05	443,17
22,08	833,33	1280,00	1253,33	1122,22	407,33	625,65	612,62	548,53
24,67	846,67	1306,67	1320,00	1157,78	413,85	638,69	645,21	565,91
49,25	980,00	1460,00	1446,67	1295,56	479,02	713,64	707,12	633,26

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΠΥΓΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 25/75 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ -

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40°C - ΦΟΡΤΙΟ 9,47 kN

χρόνος εξέ- αρχής	αν. παραμορφώσεις				εμπυστ. παραμορφώσεις			
	14	15	16	M.O.	14	15	16	M.O.
(h)	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ MPa)			
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	653,33	493,33	440,00	528,89	541,57	408,94	364,73	438,41
0,17	993,33	793,33	813,33	866,67	823,40	657,62	674,20	718,41
0,33	1160,00	873,33	953,33	995,56	961,56	723,93	790,25	825,25
0,67	1280,00	986,67	1040,00	1102,22	1061,03	817,88	862,09	913,67
0,92	1346,67	1066,67	1140,00	1184,44	1116,30	884,20	944,98	981,82
1,33	1446,67	1160,00	1146,67	1251,11	1199,19	961,56	950,51	1037,09
1,83	1513,33	1253,33	1233,33	1333,33	1254,45	1038,93	1022,35	1105,24
2,33	1573,33	1300,00	1273,33	1382,22	1304,19	1077,61	1055,51	1145,77
7,08	1853,33	1460,00	1493,33	1602,22	1536,29	1210,24	1237,87	1328,13
23,08	2140,00	1680,00	1686,67	1835,56	1773,92	1392,61	1398,14	1521,56
24,42	2180,00	1713,33	1733,33	1875,56	1807,07	1420,24	1436,82	1554,71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΥΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑ 0/100 ΗΛΙΚΙΑΣ 35 ΗΜΕΡΩΝ -

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40°C - ΦΟΡΤΙΟ 8,27 kN

χρόνος εξ' αρχής	αν. παραμορφώσεις				εμπυστ. παραμορφώσεις			
	κ4	κ5	κ6	M.O.	κ4	κ5	κ6	M.O.
	(10 ⁻⁶)				(10 ⁻⁶ /MPa)			
(h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	986,67	973,33	966,67	975,56	936,56	923,90	917,58	926,02
0,17	1820,00	2346,67	2880,00	2348,89	1727,57	2227,49	2733,74	2229,60
0,33	2146,67	2873,33	3673,33	2897,78	2037,65	2727,41	3486,78	2750,61
0,50	2393,33	3460,00	4373,33	3408,89	2271,78	3284,28	4151,23	3235,77
0,75	2586,67	3906,67	4953,33	3815,56	2455,30	3708,27	4701,77	3621,78
1,00	2660,00	4193,33	5320,00	4057,78	2524,91	3980,37	5049,82	3851,70
1,25	2740,00	4546,67	5793,33	4360,00	2600,85	4315,76	5499,11	4138,57
1,50	2813,33	4793,33	6160,00	4588,89	2670,45	4549,90	5847,16	4355,84
1,75	2966,67	5413,33	6866,67	5082,22	2816,00	5138,41	6517,94	4824,11
2,08	3013,33	5993,33	7360,00	5455,56	2860,30	5688,95	6986,22	5178,49
2,42	3040,00	6660,00	7840,00	5846,67	2885,61	6321,77	7441,84	5549,74

Πίνακας του γαμπίλιού του φρεζαρισμένου υλικού			
Βάρος ολικού δείγματος 2500gr			
Αρ. Κόσκινου	Συγκρατούμε- νο βάρος σε (gr)	Διερχόμενο βάρος	
		(gr)	%
3/8	359,31	2140,69	85,63
1/4	1346,58	794,13	31,77
No 4	658,75	137,38	5,50
No 8	97,93	39,45	1,58
No 16	14,90	24,55	0,98
No 30	7,87	16,68	0,67
No 50	4,01	12,67	0,51
No 100	3,10	9,57	0,38
No 200	2,26	7,31	0,29
Παπάλη	7,31		
Ολικό Βάρος	2500,00		

Πίνακας της άμμου του φρεζαρισμένου υλικού			
Βάρος ολικού δείγματος 2000gr			
Αρ. Κόσκινου	Συγκρατούμε- νο βάρος σε (gr)	Διερχόμενο βάρος	
		(gr)	%
No 4	144,62	1855,38	92,77
No 8	696,56	1158,82	57,94
No 16	510,10	648,72	32,44
No 30	358,66	292,08	14,60
No 50	136,24	155,82	7,79
No 100	79,20	78,62	3,83
No 200	39,31	37,31	1,87
Παπάλη	37,31		
Ολικό Βάρος	2000,00		

Πίνακας Ιου χαλίκιού του φρεζαρισμένου υλικού			
Βάρος ολικού δείγματος 2000gr			
Αρ. Κόσκινου	Συγκρατούμε- νο βάρος σε (gr) *	Διερχόμενο βάρος (gr)	%
3/4	56,89	1943,11	97,16
5/8	216,26	1726,85	86,34
1/2	576,88	1149,97	57,50
3/8	820,04	229,93	11,50
1/4	180,55	39,38	1,97
No 4	32,25	7,13	0,36
No 8	6,62	0,31	0,02
Παπύλη			
Ολικό Βάρος	2000,00		

*Έχει γίνει καταμερισμός της παπύλης

Πίνακας Ιου χαλίκιού του θρυπαστού υλικού			
Βάρος ολικού δείγματος 2000gr			
Αρ. Κόσκινου	Συγκρατούμε- νο βάρος σε (gr) *	Διερχόμενο βάρος (gr)	%
3/4	96,23	1903,77	95,19
5/8	972,99	930,78	46,54
1/2	855,82	74,96	3,75
3/8	72,74	2,22	0,11
1/4	1,73	0,49	0,02
No 4	0,30	0,19	0,01
No 8	0,13	0,06	0,00
Παπύλη			
Ολικό Βάρος	2000,00		

*Έχει γίνει καταμερισμός της παπύλης

Πίνακας του γαρμπιλιού του θραυστού υλικού			
Βάρος ολικού δείγματος 2000gr			
Αρ. Κόσκινου	Συγκρατούμε- νο βάρος σε (gr)	Διερχόμενο βάρος	
		(gr)	%
3/8	19,96	1980,04	99,00
1/4	1104,55	875,49	43,77
No 4	734,68	140,81	7,04
No 8	130,23	10,58	0,53
No 16	1,45	9,13	0,46
No 30	0,08	9,05	0,45
No 50	0,08	8,97	0,45
No 100	0,03	8,94	0,45
No 200	8,94		
Παπύλη			
Ολικό Βάρος	2000,00		

Πίνακας της άμμου του θραυστού υλικού			
Βάρος ολικού δείγματος 2000gr			
Αρ. Κόσκινου	Συγκρατούμε- νο βάρος σε (gr)	Διερχόμενο βάρος	
		(gr)	%
No 4	0,48	1999,52	99,98
No 8	397,13	1602,39	80,12
No 16	462,30	1140,09	57,00
No 30	403,29	736,80	36,84
No 50	194,13	542,67	27,13
No 100	138,67	406,00	20,30
No 200	85,78	320,22	16,01
Παπύλη	320,22		
Ολικό Βάρος	2000,00		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΗΣΙΜΟΥ ΜΙΝΕΡΑΛΟΣ 1000 - M.T.S - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 25°C

Χρόνος	Αν Παράμορφοι										Διάταση	Τάση	Ε=σ/ε LVDT (MPa)	Ε=σ/ε EXTEN (MPa)
	Μετρήσεις M.T.S					Επεξεργασίες Μετρήσεων								
	LVDΤ#1 (mm)	LVDΤ#2 (mm)	Extensom (mm)	LVDΤ#1 (mm)	LVDΤ#2 (mm)	Extensom (mm)	LVDΤ#1 (10 ⁻⁶)	LVDΤ#2 (10 ⁻⁶)	MO LVDT (10 ⁻⁶)	Extensom (10 ⁻⁶)				
0.00	0.00	-0.166748	-0.135376	-0.0503508	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.439	0.056	
6.00	0.00	-0.165649	-0.1333	-0.0517579	0.001	0.002	0.001	10.960	20.760	15.876	13.871	-2.149	0.274	
12.00	0.00	-0.16394	-0.130249	-0.0544923	0.003	0.005	0.004	28.080	51.270	36.675	41.015	-4.150	0.528	
18.00	0.01	-0.161488	-0.126709	-0.0572267	0.005	0.008	0.007	52.490	86.670	66.580	68.369	-6.201	0.790	
24.00	0.01	-0.158813	-0.123189	-0.0597658	0.008	0.012	0.009	79.350	122.070	100.710	93.750	-8.301	1.057	
30.00	0.01	-0.156494	-0.119529	-0.0628908	0.010	0.016	0.013	102.540	157.470	130.005	125.000	-10.254	1.306	10.445
36.00	0.01	-0.156372	-0.118018	-0.063672	0.010	0.016	0.013	103.760	163.580	133.670	132.812	-10.254	1.306	
42.00	0.01	-0.155863	-0.116774	-0.0628002	0.011	0.017	0.012	108.650	166.020	137.335	121.094	-10.254	1.306	
48.00	0.01	-0.155761	-0.116953	-0.0626805	0.011	0.017	0.012	109.870	168.460	138.166	123.047	-10.203	1.288	
54.00	0.02	-0.155883	-0.116408	-0.0632614	0.011	0.017	0.013	108.650	169.680	139.165	128.908	-10.254	1.306	
60.00	0.02	-0.155639	-0.116286	-0.0634787	0.011	0.017	0.013	111.090	170.900	140.995	130.959	-10.205	1.299	
660.18	0.18	-0.154419	-0.116577	-0.0646486	0.012	0.019	0.014	123.290	187.980	155.640	142.576	-10.010	1.274	
1258.76	0.35	-0.153564	-0.115844	-0.0658206	0.013	0.020	0.015	131.840	195.320	163.580	154.297	-10.010	1.274	
1859.34	0.52	-0.153584	-0.115479	-0.0658206	0.013	0.020	0.015	131.840	198.980	165.410	154.297	-10.010	1.274	
2459.92	0.68	-0.153564	-0.11489	-0.0664064	0.013	0.020	0.016	131.840	203.660	167.950	160.156	-10.010	1.274	
3059.50	0.95	-0.153188	-0.11438	-0.0664064	0.014	0.021	0.016	135.500	209.960	172.730	160.156	-10.010	1.274	
3658.07	1.02	-0.15332	-0.114013	-0.066797	0.013	0.021	0.016	134.280	213.630	173.955	164.062	-10.010	1.274	
4257.65	1.18	-0.152832	-0.113891	-0.0671877	0.014	0.021	0.017	139.180	214.850	177.005	167.969	-9.961	1.268	
4857.23	1.35	-0.152554	-0.113525	-0.0689524	0.014	0.022	0.017	137.940	218.510	178.225	168.016	-9.961	1.268	
5456.81	1.52	-0.153075	-0.113159	-0.0689524	0.014	0.022	0.017	136.720	222.170	179.445	168.016	-10.010	1.274	
6056.39	1.68	-0.152632	-0.112815	-0.0677736	0.014	0.022	0.017	139.160	224.810	181.885	173.828	-9.961	1.268	
6655.97	1.85	-0.152588	-0.112671	-0.0689455	0.014	0.023	0.019	141.820	227.050	184.325	185.647	-10.010	1.274	
7255.55	2.02	-0.152221	-0.112304	-0.0677736	0.015	0.023	0.017	145.270	230.720	187.966	173.828	-10.059	1.261	
7855.13	2.18	-0.151977	-0.11206	-0.0679689	0.015	0.023	0.018	147.710	233.160	190.435	175.781	-10.059	1.261	
8454.71	2.35	-0.151611	-0.111818	-0.0675783	0.015	0.024	0.017	151.370	235.600	193.486	171.875	-10.059	1.261	
9054.29	2.52	-0.152099	-0.111572	-0.0679689	0.015	0.024	0.018	146.490	238.040	192.265	175.781	-10.010	1.274	
9653.86	2.68	-0.152089	-0.11146	-0.0679689	0.015	0.024	0.018	146.490	239.260	192.875	175.781	-10.107	1.287	
10253.44	2.85	-0.151733	-0.111572	-0.0683595	0.015	0.024	0.018	150.150	238.040	194.096	179.687	-10.107	1.287	
10853.02	3.01	-0.151733	-0.11145	-0.0675783	0.015	0.024	0.017	150.150	239.260	194.705	171.875	-10.107	1.287	
11452.60	3.18	-0.151855	-0.111064	-0.0679689	0.015	0.024	0.018	148.530	242.920	195.925	175.781	-10.059	1.281	

Χαίρετος	Αν Παρομοιοποιήσεις												Ε=ολκ LVDt	Ε=ολκ EXTEN.
	Μεταφράσεις M T 5						Ενρίεφραδομ-ν-ε Μεταφράσεις							
	LVDt#1	LVDt#2	Extension	LVDt#1	LVDt#2	Extension	LVDt#1	LVDt#2	Extension	LVDt#1	LVDt#2	Extension		
22552 18	3.35	-0.151855	-0.110717	-0.0679889	0.015	0.028	0.018	148.930	246.990	197.760	175.761	-10.156	1.283	
22551 76	3.51	-0.151123	-0.110695	-0.0681449	0.016	0.025	0.018	156.250	247.810	202.030	181.641	-10.107	1.287	
32361 34	3.68	-0.151489	-0.110351	-0.0685549	0.015	0.025	0.018	152.590	250.250	201.420	181.641	-10.107	1.287	
3850 92	3.85	-0.151367	-0.110229	-0.0685549	0.015	0.025	0.018	153.810	251.470	202.640	181.641	-10.158	1.293	
44450 50	4.01	-0.151001	-0.110351	-0.0681642	0.016	0.025	0.018	157.470	250.250	203.680	177.734	-10.153	1.293	
5060 08	4.18	-0.150756	-0.109863	-0.0679669	0.016	0.025	0.018	159.920	255.130	207.525	175.761	-10.107	1.287	
5649 69	4.35	-0.151123	-0.109965	-0.0677736	0.016	0.025	0.017	156.250	253.910	205.080	173.828	-10.156	1.293	
6249 23	4.51	-0.150879	-0.109819	-0.0679889	0.016	0.028	0.018	158.690	257.570	208.130	175.761	-10.205	1.299	
6848 81	4.68	-0.150756	-0.109619	-0.0683585	0.016	0.026	0.018	159.920	257.570	208.745	178.687	-10.156	1.283	
7448 39	4.85	-0.15039	-0.109497	-0.0687502	0.016	0.026	0.018	163.590	258.790	211.185	183.594	-10.254	1.306	
8047 97	5.01	-0.15039	-0.109497	-0.0686314	0.016	0.026	0.018	163.590	258.790	211.185	181.406	-10.254	1.306	
8647 55	5.18	-0.15039	-0.108497	-0.0691408	0.016	0.028	0.019	163.590	258.790	211.185	187.500	-10.205	1.288	
9247 13	5.35	-0.150512	-0.108375	-0.0689455	0.016	0.028	0.019	162.380	260.010	211.185	185.547	-10.107	1.287	
9846 71	5.51	-0.150534	-0.109253	-0.070508	0.016	0.028	0.020	161.140	261.230	211.185	201.172	-10.107	1.287	
10445 29	5.68	-0.150324	-0.108253	-0.0688221	0.017	0.026	0.020	167.240	261.230	214.235	186.313	-10.156	1.283	
11045 87	5.85	-0.150024	-0.108311	-0.070508	0.017	0.028	0.020	167.240	262.450	214.845	201.172	-10.107	1.287	
121645 44	6.01	-0.15039	-0.109996	-0.0699221	0.016	0.028	0.020	163.590	264.900	214.240	195.313	-10.156	1.293	
2224245 02	6.18	-0.14978	-0.109009	-0.070996	0.017	0.026	0.021	169.690	263.670	216.675	205.078	-10.107	1.287	
22844 60	6.35	-0.150146	-0.108686	-0.0695314	0.017	0.026	0.019	166.020	264.900	215.460	191.406	-10.107	1.287	
232444 18	6.51	-0.149602	-0.108642	-0.0703127	0.017	0.027	0.020	168.450	267.340	217.930	199.219	-10.156	1.293	
24043 78	6.68	-0.150146	-0.108642	-0.0707033	0.017	0.027	0.020	166.020	267.340	216.630	203.125	-10.156	1.293	
24643 34	6.85	-0.150024	-0.10852	-0.0701174	0.017	0.027	0.020	167.240	268.560	217.930	197.268	-10.156	1.293	
25242 92	7.01	-0.149414	-0.108366	-0.070508	0.017	0.027	0.020	173.340	269.780	221.560	201.172	-10.107	1.287	
25842 50	7.18	-0.149658	-0.108278	-0.0701174	0.017	0.027	0.020	170.900	271.000	220.950	187.266	-10.158	1.293	
26442 08	7.35	-0.149658	-0.108154	-0.0707033	0.017	0.027	0.020	170.900	272.220	221.560	203.125	-10.156	1.293	
27041 65	7.51	-0.149658	-0.108276	-0.0706966	0.017	0.027	0.021	170.900	271.000	220.950	205.078	-10.156	1.293	
27641 23	7.68	-0.149638	-0.108154	-0.070508	0.017	0.027	0.020	172.120	272.220	222.170	201.172	-10.107	1.287	
28240 81	7.84	-0.149292	-0.107991	-0.0707033	0.017	0.027	0.020	174.560	274.660	224.610	203.125	-10.157	1.287	
28840 39	8.01	-0.149658	-0.107991	-0.0707033	0.017	0.027	0.022	170.900	274.660	222.780	216.787	-10.158	1.293	
29439 97	8.18	-0.149536	-0.107788	-0.070508	0.017	0.028	0.020	172.120	275.880	224.000	201.172	-10.107	1.287	
30039 55	8.34	-0.149292	-0.107544	-0.0703127	0.017	0.028	0.020	174.560	278.320	226.440	199.219	-10.157	1.287	
30639 13	8.51	-0.149292	-0.107544	-0.0706838	0.017	0.028	0.021	174.560	278.320	226.440	207.031	-10.158	1.293	
31238 71	8.68	-0.149292	-0.107422	-0.070508	0.017	0.028	0.020	174.560	279.540	227.050	201.172	-10.157	1.287	

Χαράκις	Αν Παράλληλότητα										Ανάλυση LVD	Τόση	Επίπεδο EXTEN.
	Μερίσματα M.T.S					Εκτετασιμότητα Μερίσματα							
	LVD1#1	LVD1#2	Extension	LVD1#1	LVD1#2	MO LVD1	Extension	LVD1#1	LVD1#2	MO LVD1			
31538,29	8,84	-0.149536	-0.107422	-0.0726517	0.017	0.028	172.120	279.540	225.832	224.609	-10.107	1.287	
32437,87	9,01	-0.149414	-0.107177	-0.0712892	0.017	0.028	173.340	281.990	227.865	208.384	-10.107	1.287	
33037,45	9,18	-0.148925	-0.107065	-0.0706965	0.018	0.028	178.230	283.210	230.720	205.078	-10.107	1.287	
33637,02	9,34	-0.148925	-0.107065	-0.0706964	0.018	0.028	178.230	283.210	230.720	222.856	-10.107	1.287	
34236,60	9,51	-0.148292	-0.106903	-0.0714846	0.017	0.028	174.560	294.430	229.495	210.938	-10.156	1.289	
34836,18	9,68	-0.148925	-0.106911	-0.0714846	0.018	0.029	178.230	285.650	231.940	210.938	-10.156	1.289	
35435,76	9,84	-0.14817	-0.106811	-0.0710839	0.018	0.028	175.780	285.650	230.715	207.031	-10.059	1.281	
36035,34	10,01	-0.148047	-0.106503	-0.0732424	0.018	0.028	177.010	284.430	230.720	228.516	-10.107	1.287	
36634,92	10,18	-0.148825	-0.106909	-0.0718752	0.018	0.029	178.230	286.870	232.550	214.844	-10.158	1.293	
37234,50	10,34	-0.148559	-0.106567	-0.0714846	0.018	0.029	181.890	288.090	234.990	210.938	-10.158	1.293	
37834,08	10,51	-0.148559	-0.106445	-0.0720705	0.018	0.028	181.890	288.090	235.600	216.797	-10.107	1.287	
38433,66	10,68	-0.148903	-0.106445	-0.0718752	0.018	0.029	179.450	289.310	234.380	214.844	-10.107	1.287	
39033,24	10,84	-0.148803	-0.106329	-0.0720705	0.018	0.029	179.450	289.310	234.990	216.797	-10.158	1.293	
39632,81	11,01	-0.148315	-0.106201	-0.0722658	0.018	0.028	184.330	291.750	238.040	218.750	-10.205	1.299	
40232,39	11,18	-0.148559	-0.106079	-0.0714846	0.018	0.029	181.890	292.970	237.430	210.938	-10.156	1.293	
40831,97	11,34	-0.148559	-0.106057	-0.0724811	0.018	0.029	181.890	294.190	238.040	220.703	-10.205	1.299	
41431,55	11,51	-0.148559	-0.106079	-0.0718752	0.018	0.029	181.890	292.970	237.430	214.844	-10.205	1.299	
42031,13	11,68	-0.148315	-0.105835	-0.0722658	0.018	0.030	184.330	295.410	239.870	218.750	-10.254	1.306	
42630,71	11,84	-0.148071	-0.105713	-0.0722658	0.019	0.030	186.770	296.630	241.700	218.750	-10.254	1.306	
43230,29	12,01	-0.147949	-0.105713	-0.0726584	0.019	0.030	187.990	296.630	242.310	222.656	-10.205	1.289	
43829,87	12,17	-0.148071	-0.105713	-0.0730471	0.019	0.030	186.770	296.630	241.700	226.583	-10.158	1.293	
44429,45	12,34	-0.148193	-0.105591	-0.0726584	0.019	0.030	185.550	297.850	241.700	222.656	-10.156	1.293	
45028,03	12,51	-0.147949	-0.105591	-0.0726584	0.019	0.030	187.990	297.850	242.920	222.656	-10.205	1.299	
45628,60	12,67	-0.147583	-0.105468	-0.0730471	0.019	0.030	191.890	299.080	245.365	226.583	-10.205	1.299	
46228,18	12,84	-0.147705	-0.105468	-0.0726584	0.019	0.030	190.430	299.080	244.755	222.656	-10.205	1.299	
46827,76	13,01	-0.147705	-0.105346	-0.0730471	0.019	0.030	190.430	300.300	245.365	226.583	-10.205	1.299	
47427,34	13,17	-0.147216	-0.105102	-0.0728517	0.020	0.030	186.320	302.740	248.030	224.609	-10.205	1.299	
48026,92	13,34	-0.147461	-0.105224	-0.0734377	0.019	0.030	192.870	301.520	247.195	230.469	-10.205	1.299	
48626,50	13,51	-0.147583	-0.10498	-0.0728517	0.019	0.030	191.890	303.960	247.805	224.609	-10.254	1.306	
49226,08	13,67	-0.147216	-0.104858	-0.0732424	0.020	0.031	186.320	305.180	250.250	228.516	-10.107	1.287	
49825,68	13,84	-0.147338	-0.104858	-0.0734377	0.019	0.031	194.100	305.180	249.640	230.469	-10.205	1.299	
50425,24	14,01	-0.147216	-0.104736	-0.0738283	0.020	0.031	196.320	306.400	250.860	234.375	-10.205	1.289	
51024,82	14,17	-0.146728	-0.104736	-0.0734377	0.020	0.031	200.200	306.400	253.300	230.469	-10.254	1.306	

Χαράκι	Αν Παράλληλες											Ε=0% LVD	Ε=0% EXTEN.
	Μετρήσεις M T S				Επιδρομασμένες Μετρήσεις								
	LVD#1	LVD#2	Extensom	LVD#1	LVD#2	Extensom	LVD#1	LVD#2	MO	LVD	Extensom		
51524.39	14.34	-0.147054	-0.104452	0.020	0.031	0.023	196.940	308.840	252.692	232.422	-10.254	1.306	
52223.97	14.51	-0.14685	-0.104482	0.020	0.031	0.023	198.980	308.840	253.910	228.516	-10.205	1.299	
52623.55	14.67	-0.14655	-0.104482	0.020	0.031	0.024	198.980	308.840	253.910	235.328	-10.205	1.299	
53423.13	14.84	-0.146484	-0.10437	0.020	0.031	0.023	202.640	310.060	256.350	232.422	-10.205	1.299	
54022.71	15.01	-0.14665	-0.10437	0.020	0.031	0.023	198.980	310.060	254.526	232.422	-10.156	1.293	
54622.29	15.17	-0.14684	-0.104248	0.020	0.031	0.024	202.640	311.280	256.862	236.328	-10.156	1.293	
55221.87	15.34	-0.146805	-0.104126	0.020	0.031	0.023	201.420	312.500	255.960	234.375	-10.156	1.293	
55821.45	15.51	-0.14624	-0.104126	0.021	0.031	0.024	205.080	312.500	258.790	236.328	-10.205	1.299	
56421.03	15.67	-0.14624	-0.103882	0.021	0.031	0.023	205.080	314.940	260.010	228.516	-10.205	1.299	
57020.61	15.84	-0.146484	-0.10379	0.020	0.032	0.024	202.640	316.160	259.400	242.188	-10.254	1.306	
57620.18	16.01	-0.145996	-0.103637	0.021	0.032	0.024	207.520	317.380	262.455	244.141	-10.156	1.293	
58219.76	16.17	-0.14624	-0.103515	0.021	0.032	0.024	205.080	318.610	261.846	240.236	-10.156	1.293	
58819.34	16.34	-0.145507	-0.103393	0.021	0.032	0.025	212.410	319.830	266.120	246.094	-10.254	1.306	
59418.92	16.51	-0.14563	-0.103271	0.021	0.032	0.024	211.180	321.050	266.115	244.141	-10.205	1.299	
60018.50	16.67	-0.146305	-0.103027	0.021	0.032	0.024	213.630	323.490	268.560	242.188	-10.205	1.299	
60618.08	16.84	-0.14563	-0.102905	0.021	0.032	0.025	211.190	324.710	267.945	246.094	-10.205	1.299	
61217.68	17.00	-0.145385	-0.102905	0.021	0.032	0.024	213.630	324.710	269.170	244.141	-10.205	1.299	
61817.24	17.17	-0.145507	-0.102783	0.021	0.033	0.025	212.410	325.930	269.170	248.047	-10.254	1.306	
62416.82	17.34	-0.144897	-0.102661	0.022	0.033	0.025	218.510	327.150	272.830	250.000	-10.156	1.293	
63016.40	17.50	-0.144897	-0.102417	0.022	0.033	0.025	218.510	329.590	274.060	253.908	-10.156	1.293	
63615.97	17.67	-0.144653	-0.102417	0.022	0.033	0.025	220.960	329.590	275.270	248.047	-10.107	1.287	
64215.55	17.84	-0.145019	-0.102285	0.022	0.033	0.027	217.280	330.810	274.050	271.485	-10.156	1.293	
64815.13	18.00	-0.144531	-0.102173	0.022	0.033	0.026	222.170	332.030	277.100	266.060	-10.107	1.287	
65414.71	18.17	-0.144531	-0.102031	0.022	0.033	0.026	222.170	333.250	277.710	266.060	-10.059	1.281	
66014.29	18.34	-0.144267	-0.101805	0.022	0.034	0.026	224.610	335.700	280.155	263.672	-10.059	1.281	
66613.87	18.50	-0.144267	-0.101928	0.022	0.033	0.026	224.610	334.480	279.545	266.736	-10.059	1.281	
67213.45	18.67	-0.144039	-0.101805	0.022	0.034	0.027	223.390	335.700	279.545	266.531	-10.059	1.281	
67813.03	18.84	-0.144267	-0.101562	0.022	0.034	0.027	224.610	338.140	281.375	265.626	-10.010	1.274	
68412.61	19.00	-0.143554	-0.101318	0.023	0.034	0.027	231.940	340.580	285.260	271.485	-10.059	1.281	
69012.19	19.17	-0.143676	-0.101318	0.023	0.034	0.027	230.720	340.580	285.650	273.438	-10.010	1.274	
69611.76	19.34	-0.143432	-0.101074	0.023	0.034	0.027	233.160	343.020	298.090	273.438	-10.010	1.274	
70211.34	19.50	-0.143676	-0.101195	0.023	0.034	0.028	230.720	341.800	286.260	279.297	-10.010	1.274	
70810.92	19.67	-0.143432	-0.100952	0.023	0.034	0.028	233.160	344.240	288.700	277.344	-10.010	1.274	

Χρόνος	Αν Παρομοιωτικές												Ε=git LVDt	Ε=git EXTEN.	
	Μετρήσεις M.T.S				Επεξεργασμένες Μετρήσεις										
	LVDt#1	LVDt#2	Extensom	LVDt#1	LVDt#2	Extensom	LVDt#1	LVDt#2	MO LVDt	Extensom	Δύναμη	Τάση			
71410.50	19.84	0.143188	-0.100708	-0.0783206	0.024	0.035	0.028	235.800	346.680	291.140	279.257	-10.010	1.274		
72010.06	20.00	-0.143066	-0.100708	-0.0783206	0.024	0.035	0.028	236.820	346.680	291.750	279.287	-10.058	1.261		
72605.66	20.17	-0.143432	-0.100886	-0.0789086	0.023	0.035	0.029	233.160	347.900	290.530	285.157	-10.010	1.274		
73209.24	20.34	-0.143554	-0.100708	-0.0787111	0.023	0.035	0.028	231.940	346.680	289.310	283.203	-9.961	1.268		
73808.82	20.50	-0.14331	-0.100586	-0.0781252	0.023	0.035	0.028	234.380	347.900	291.140	277.344	-9.951	1.268		
74408.40	20.67	-0.142814	-0.100454	-0.0781252	0.024	0.035	0.028	236.040	349.120	293.580	277.344	-10.010	1.274		
75007.98	20.84	-0.14331	-0.100586	-0.0789086	0.023	0.035	0.029	234.380	347.900	291.140	285.157	-9.912	1.262		
75607.55	21.00	-0.142822	-0.100342	-0.0785158	0.024	0.035	0.028	236.260	350.340	294.800	291.250	-9.961	1.268		
76207.13	21.17	-0.143056	-0.100342	-0.0781252	0.024	0.035	0.028	236.820	350.340	293.580	277.344	-9.961	1.268		
76805.71	21.34	-0.143056	-0.100342	-0.0789086	0.024	0.035	0.029	236.820	350.340	293.580	285.157	-10.010	1.274		
77405.29	21.50	-0.143056	-0.100342	-0.0783205	0.024	0.035	0.028	236.820	350.340	293.580	279.287	-9.961	1.268		
78005.87	21.67	-0.1427	-0.100397	-0.0789086	0.024	0.035	0.029	240.480	352.790	296.635	285.157	-9.912	1.262		
78605.45	21.83	-0.143056	-0.100219	-0.0785158	0.024	0.035	0.028	238.820	351.570	294.195	291.250	-9.961	1.268		
79205.03	22.00	-0.142344	-0.100219	-0.0785158	0.024	0.035	0.028	238.340	351.570	294.805	291.250	-9.961	1.268		

Χρόνος	Μεταβλητός Μ.Τ.Σ					Επένδυση/Μεταβλητός					Δύναμη	Τόση	Ε=0/ε LWOT	Ε=0/ε EX.TEN.	
	LVD1#1		LVD1#2		Extension	LVD1#1		LVD1#2		MC LVD1					Extension
	LVD1#1	LVD1#2	Extension	LVD1#1		LVD1#2	Extension								
12052,18	3,35	-0,10425	-0,17456	0,007	0,020	0,068	200,190	679,930	440,060	679,686	-8,203	1,044			
12651,76	3,51	-0,10413	-0,17407	0,008	0,020	0,069	201,410	684,810	443,110	671,877	-8,252	1,051			
13251,34	3,68	-0,10364	-0,17371	0,006	0,021	0,069	206,300	688,470	447,365	663,361	-8,252	1,051			
13650,92	3,85	-0,10332	-0,17366	0,007	0,021	0,069	207,520	686,030	448,775	677,736	-8,252	1,051			
14450,50	4,01	-0,10315	-0,17334	0,007	0,021	0,069	211,180	692,140	451,660	681,642	-8,252	1,051			
15050,08	4,18	-0,10315	-0,17297	0,007	0,021	0,070	211,180	688,800	453,490	683,586	-8,203	1,044			
15649,65	4,35	-0,10303	-0,17273	0,007	0,021	0,070	212,400	688,240	455,320	685,549	-8,203	1,044			
16249,23	4,51	-0,10278	-0,17248	0,007	0,021	0,070	214,840	700,680	457,760	685,549	-8,252	1,051			
16848,81	4,68	-0,10278	-0,17212	0,007	0,021	0,070	214,840	704,340	459,590	685,549	-8,203	1,044			
17448,38	4,85	-0,10254	-0,17188	0,006	0,022	0,071	217,280	706,780	462,030	689,455	-8,203	1,044			
18047,97	5,01	-0,10217	-0,17168	0,006	0,022	0,071	220,840	706,780	463,860	689,455	-8,203	1,044			
18647,55	5,18	-0,1023	-0,17126	0,006	0,022	0,071	219,720	712,890	465,305	687,502	-8,154	1,038			
19247,13	5,35	-0,10206	-0,17129	0,007	0,022	0,071	222,160	711,670	466,915	685,549	-8,154	1,038			
19846,71	5,51	-0,10181	-0,17126	0,006	0,022	0,071	224,610	712,890	468,750	683,361	-8,154	1,038			
20446,29	5,68	-0,10156	-0,1708	0,006	0,023	0,072	227,050	716,550	471,800	689,455	-8,203	1,044			
21045,87	5,85	-0,10168	-0,17053	0,006	0,023	0,072	225,930	720,210	473,020	691,406	-8,203	1,044			
21645,44	6,01	-0,10156	-0,17041	0,006	0,023	0,072	227,050	721,430	474,240	689,361	-8,203	1,044			
22245,02	6,18	-0,10132	-0,17029	0,006	0,023	0,072	229,490	722,650	476,070	689,455	-8,203	1,044			
22844,60	6,35	-0,10095	-0,17017	0,005	0,023	0,072	233,150	723,870	478,510	703,127	-8,203	1,044			
23444,18	6,51	-0,1012	-0,17004	0,005	0,023	0,073	230,710	725,090	477,900	701,174	-8,154	1,038			
24043,76	6,68	-0,10071	-0,1698	0,004	0,024	0,073	235,580	727,540	481,565	707,033	-8,154	1,038			
24643,34	6,85	-0,10059	-0,16968	0,005	0,024	0,073	236,910	728,760	482,785	703,127	-8,203	1,044			
25242,92	7,01	-0,10071	-0,16931	0,004	0,024	0,073	236,580	732,420	484,005	712,892	-8,252	1,051			
25842,50	7,18	-0,10034	-0,16931	0,005	0,024	0,073	238,250	732,420	485,835	705,080	-8,252	1,051			
26442,08	7,35	-0,10022	-0,16885	0,004	0,024	0,074	240,480	736,080	488,280	710,939	-8,203	1,044			
27041,66	7,51	-0,10022	-0,16885	0,004	0,024	0,074	240,480	736,080	488,280	716,789	-8,252	1,051			
27641,23	7,68	-0,09985	-0,16882	0,004	0,024	0,074	244,137	737,300	490,719	710,939	-8,252	1,051			
28240,81	7,84	-0,09973	-0,16858	0,004	0,025	0,074	245,358	738,740	492,549	714,846	-8,252	1,051			
28840,38	8,01	-0,09948	-0,16834	0,003	0,025	0,074	247,789	742,180	494,990	718,752	-8,252	1,051			
29439,97	8,18	-0,09961	-0,16809	0,004	0,025	0,074	246,579	744,630	496,606	714,846	-8,301	1,057			
30039,55	8,34	-0,09924	-0,16821	0,004	0,025	0,074	250,241	743,410	498,826	718,739	-8,301	1,057			
30639,13	8,51	-0,09948	-0,16797	0,003	0,025	0,075	247,799	745,860	498,826	722,658	-8,252	1,051			
31238,71	8,68	-0,09948	-0,16772	0,004	0,025	0,075	247,799	746,290	498,045	714,846	-8,252	1,051			

Χρόνος	Μετρήσεις M.T.S.						Επιβεβαιωτικές Μετρήσεις						Δωρεάν	Ταμν	E=αtk LVDT	E=αtk EXTEN						
	Extensom			LVDT#1			LVDT#2			Extensom							LVDT#1			LVDT#2		
	LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	Extensom					LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	Extensom
31838.29	0.04	-0.09888	0.003	0.028	0.075	0.072	253.803	749.510	501.757	720.705	-8.252	1.057										
32437.87	9.01	-0.08824	0.003	0.025	0.075	0.072	250.241	750.730	500.486	720.705	-8.203	1.044										
33037.45	9.18	-0.0993	0.003	0.026	0.075	0.072	252.882	753.170	502.928	724.611	-8.301	1.057										
33637.02	9.34	-0.088	0.003	0.026	0.075	0.072	252.682	754.390	503.536	720.705	-8.252	1.051										
34236.60	9.51	-0.08839	0.003	0.026	0.076	0.073	253.786	756.610	507.188	725.564	-8.301	1.057										
34836.18	9.66	-0.08875	0.002	0.026	0.076	0.073	255.124	756.830	505.977	730.471	-8.301	1.057										
35435.76	9.84	-0.09814	0.003	0.026	0.076	0.072	261.227	758.050	509.638	724.611	-8.252	1.051										
36035.34	10.01	-0.09802	0.002	0.026	0.076	0.074	252.448	758.050	510.249	725.392	-8.252	1.051										
36634.92	10.18	-0.08827	0.002	0.026	0.076	0.074	260.026	762.940	510.253	725.392	-8.301	1.057										
37234.50	10.34	-0.09839	0.002	0.026	0.076	0.073	258.766	762.940	510.863	730.471	-8.252	1.051										
37834.08	10.51	-0.09766	0.002	0.027	0.076	0.073	268.110	764.160	515.135	730.471	-8.301	1.057										
38433.66	10.68	-0.09778	0.002	0.026	0.077	0.074	264.889	762.380	515.135	735.330	-8.321	1.057										
39033.24	10.84	-0.0979	0.001	0.028	0.077	0.074	263.888	766.600	515.135	735.282	-8.321	1.057										
39632.81	11.01	-0.09753	0.000	0.027	0.077	0.075	267.331	766.600	515.968	750.002	-8.301	1.057										
40232.39	11.18	-0.09741	0.002	0.027	0.077	0.073	268.551	769.040	518.796	734.377	-8.350	1.063										
40831.97	11.34	-0.09729	0.001	0.027	0.077	0.074	269.772	769.040	519.406	738.283	-8.350	1.063										
41431.55	11.51	-0.09753	0.002	0.027	0.077	0.074	267.331	770.200	518.796	738.330	-8.350	1.063										
42031.13	11.68	-0.09717	0.001	0.027	0.077	0.074	270.993	771.460	521.237	738.283	-8.350	1.063										
42630.71	11.84	-0.09688	0.001	0.028	0.077	0.074	275.876	772.700	524.268	744.142	-8.350	1.063										
43230.29	12.01	-0.09692	0.000	0.027	0.078	0.075	273.434	775.140	524.267	748.049	-8.350	1.063										
43829.87	12.17	-0.0968	0.001	0.027	0.078	0.075	274.655	775.140	524.698	748.096	-8.301	1.057										
44429.45	12.34	-0.0968	0.001	0.027	0.078	0.074	274.655	775.140	524.698	742.189	-8.301	1.057										
45029.03	12.51	-0.09688	0.001	0.028	0.078	0.074	275.876	776.380	526.118	744.142	-8.350	1.063										
45628.60	12.67	-0.09644	0.001	0.028	0.078	0.074	278.317	777.580	527.849	744.142	-8.350	1.063										
46228.18	12.84	-0.09619	0.001	0.028	0.078	0.074	280.758	778.810	529.784	742.189	-8.350	1.063										
46827.76	13.01	-0.09583	0.001	0.028	0.078	0.076	284.420	778.810	531.615	761.721	-8.301	1.057										
47427.34	13.17	-0.09507	0.000	0.028	0.078	0.075	281.979	780.030	531.005	751.955	-8.350	1.063										
48026.92	13.34	-0.09507	0.000	0.028	0.079	0.075	281.979	781.250	531.615	753.008	-8.308	1.059										
48626.50	13.51	-0.0957	0.001	0.029	0.078	0.075	285.541	781.250	533.446	745.098	-8.398	1.059										
49226.08	13.67	-0.09558	0.000	0.029	0.079	0.075	288.982	782.470	534.688	753.908	-8.398	1.059										
49825.66	13.84	-0.09546	0.000	0.029	0.078	0.076	288.983	783.690	535.897	745.098	-8.350	1.063										
50425.24	14.01	-0.0957	0.000	0.029	0.079	0.076	285.541	783.690	534.688	755.051	-8.350	1.063										
51024.82	14.17	-0.09546	0.001	0.029	0.079	0.076	288.983	783.690	535.897	757.814	-8.398	1.060										

Χρόνος	Αν Παράλληλότητα										Δύναμη	Τάση	E=πik LVDI	E=πik EXTEN.
	Μετρήσεις M.T.S					Ενδοελαστικές Μετρήσεις								
	LVDI#1	LVDI#2	Extensom	LVDI#1	LVDI#2	Extensom	LVDI#1	LVDI#2	MO LVDI	Extensom				
51624.39	14.34	-0.09487	-0.16406	0.029	0.078	0.075	292.965	784.910	538.339	759.768	-8.398	1.069		
52223.97	14.51	-0.09521	-0.16406	0.029	0.078	0.075	290.524	784.910	537.717	753.906	-8.350	1.063		
52822.65	14.87	-0.09487	-0.16357	0.029	0.079	0.075	292.965	788.570	540.768	763.674	-8.350	1.063		
53423.13	14.94	-0.09487	-0.16357	0.029	0.079	0.075	292.965	788.790	541.378	761.721	-8.350	1.063		
54022.71	15.01	-0.09485	-0.16357	0.029	0.079	0.075	294.186	789.790	541.988	759.768	-8.350	1.063		
54622.29	15.17	-0.09485	-0.16357	0.029	0.079	0.077	294.186	789.790	541.988	765.627	-8.350	1.063		
55221.87	15.34	-0.0946	-0.16345	0.030	0.079	0.077	296.627	791.010	543.819	766.627	-8.350	1.063		
55821.45	15.51	-0.0946	-0.16333	0.030	0.079	0.077	296.627	792.290	544.429	767.580	-8.350	1.063		
56421.03	15.67	-0.09436	-0.16321	0.030	0.079	0.078	299.069	793.480	545.260	779.299	-8.350	1.063		
57020.61	15.84	-0.09448	-0.16308	0.030	0.079	0.078	297.848	794.670	546.259	769.768	-8.398	1.069		
57620.18	16.01	-0.09436	-0.16309	0.030	0.079	0.076	299.069	794.670	546.870	763.674	-8.350	1.063		
58219.76	16.17	-0.0946	-0.16309	0.030	0.079	0.077	296.627	794.670	545.648	773.439	-8.398	1.069		
58819.34	16.34	-0.09448	-0.16284	0.030	0.080	0.077	297.848	797.120	547.484	769.533	-8.350	1.063		
59418.92	16.51	-0.09424	-0.16284	0.030	0.080	0.077	300.290	797.120	548.705	769.533	-8.398	1.069		
60018.50	16.67	-0.09424	-0.16284	0.030	0.080	0.077	300.290	797.120	548.705	771.486	-8.398	1.069		
60618.08	16.84	-0.09399	-0.1628	0.030	0.080	0.078	302.731	799.560	551.146	775.363	-8.447	1.076		
61217.66	17.00	-0.09387	-0.16248	0.030	0.080	0.078	303.952	800.780	552.968	775.363	-8.398	1.069		
61817.24	17.17	-0.09387	-0.16248	0.030	0.080	0.078	303.952	800.780	552.968	775.363	-8.398	1.069		
62416.82	17.34	-0.09387	-0.16211	0.030	0.080	0.078	303.952	804.440	554.186	779.299	-8.447	1.076		
63016.40	17.50	-0.09363	-0.16199	0.031	0.081	0.079	305.393	805.680	556.027	769.065	-8.350	1.063		
63615.97	17.67	-0.09363	-0.16187	0.031	0.081	0.079	305.393	805.680	556.027	769.065	-8.350	1.063		
64215.55	17.84	-0.09351	-0.16187	0.031	0.081	0.079	307.614	806.900	557.247	769.065	-8.350	1.063		
64815.13	18.00	-0.0929	-0.16174	0.031	0.081	0.080	313.717	808.100	560.909	796.877	-8.350	1.063		
65414.71	18.17	-0.09277	-0.16138	0.031	0.081	0.081	314.938	811.780	563.349	808.596	-8.350	1.063		
66014.29	18.34	-0.0928	-0.16125	0.031	0.081	0.081	313.717	812.990	563.354	806.643	-8.350	1.063		
66613.87	18.50	-0.09265	-0.16125	0.032	0.081	0.080	316.159	812.990	564.575	802.736	-8.398	1.069		
67213.45	18.67	-0.09265	-0.16138	0.032	0.081	0.080	316.159	811.780	563.950	802.736	-8.350	1.063		
67813.03	18.84	-0.09253	-0.16113	0.032	0.081	0.081	317.379	814.210	565.795	810.549	-8.350	1.063		
68412.61	19.00	-0.09265	-0.16089	0.032	0.082	0.081	316.159	816.850	566.405	812.502	-8.350	1.063		
69012.19	19.17	-0.09241	-0.16089	0.032	0.082	0.081	316.500	816.850	567.625	814.455	-8.398	1.069		
69611.76	19.34	-0.09228	-0.16077	0.032	0.082	0.081	319.621	817.670	569.846	814.455	-8.301	1.057		
70211.34	19.50	-0.09241	-0.16077	0.032	0.082	0.081	316.800	817.670	568.235	810.549	-8.301	1.057		
70810.92	19.67	-0.09228	-0.16064	0.032	0.082	0.082	319.621	819.090	569.456	814.455	-8.301	1.057		

Χρονός	Αν. Παράλληλος										Δύναμη	Τάση	Ε-στίς LVDT	Ε-στίς EXTEN
	Μερίσματα M.T.S					Επεξηγήσεις Μερίσματος								
	LVD1#1	LVD1#2	Extensom	LVD1#1	LVD1#2	Extensom	LVD1#1	LVD1#2	MO LVDT	Extensom				
71410,50	19,84	-0,09182	-0,15052	-0,007	0,032	0,082	323,483	820,310	571,897	820,315	-8,301	1,057		
72010,08	20,00	-0,09204	-0,15052	-0,007	0,032	0,082	322,262	820,310	571,208	824,221	-8,301	1,057		
72608,66	20,17	-0,09186	-0,15028	-0,007	0,032	0,082	324,704	822,750	573,727	826,174	-8,301	1,057		
73208,24	20,34	-0,09167	-0,15028	-0,008	0,033	0,083	325,924	822,750	574,337	832,033	-8,301	1,057		
73808,82	20,50	-0,09156	-0,15016	-0,006	0,033	0,082	327,145	823,970	575,558	816,408	-8,252	1,051		
74408,40	20,67	-0,09155	-0,15016	-0,007	0,033	0,082	327,145	823,970	575,558	822,268	-8,252	1,051		
75007,98	20,84	-0,09143	-0,15091	-0,007	0,033	0,083	328,366	826,410	577,388	822,268	-8,301	1,057		
75607,55	21,00	-0,09143	-0,15079	-0,007	0,033	0,083	328,366	827,630	577,998	822,268	-8,252	1,051		
76207,13	21,17	-0,09131	-0,15091	-0,007	0,033	0,083	329,586	826,410	577,388	822,268	-8,252	1,051		
76806,71	21,34	-0,09143	-0,15091	-0,007	0,033	0,083	328,366	826,410	577,388	822,268	-8,252	1,051		
77406,29	21,50	-0,09131	-0,15091	-0,006	0,033	0,083	329,586	826,410	577,388	816,408	-8,252	1,051		
78005,87	21,67	-0,09143	-0,15067	-0,007	0,033	0,083	328,366	828,850	579,809	820,315	-8,301	1,057		
78605,45	21,83	-0,09131	-0,15067	-0,007	0,033	0,083	329,586	828,850	579,218	816,361	-8,252	1,051		
79205,03	22,00	-0,09143	-0,15067	-0,007	0,033	0,083	328,366	828,850	579,809	826,174	-8,252	1,051		
79804,61	22,17	-0,09143	-0,15067	-0,007	0,033	0,083	328,366	828,850	579,809	824,221	-8,252	1,051		
80404,19	22,33	-0,09094	-0,15042	-0,008	0,033	0,083	333,248	831,300	582,274	835,940	-8,252	1,051		
81003,77	22,50	-0,09204	-0,15065	-0,008	0,033	0,083	333,248	830,580	581,554	833,887	-8,252	1,051		
81603,34	22,67	-0,09106	-0,15093	-0,007	0,033	0,083	332,028	832,520	582,274	824,221	-8,203	1,044		
82202,92	22,83	-0,09106	-0,15093	-0,007	0,033	0,083	332,028	832,520	582,274	824,221	-8,203	1,044		
82802,50	23,00	-0,09119	-0,15093	-0,007	0,033	0,083	330,807	833,740	582,274	826,174	-8,203	1,044		
83402,08	23,17	-0,09106	-0,15093	-0,007	0,033	0,083	332,028	833,740	582,274	826,174	-8,252	1,051		
84001,66	23,33	-0,09106	-0,15093	-0,007	0,033	0,083	332,028	833,740	582,274	826,174	-8,203	1,044		
84601,24	23,50	-0,09094	-0,15094	-0,007	0,033	0,084	333,248	836,180	584,714	820,315	-8,203	1,044		
85200,82	23,67	-0,09082	-0,15006	-0,007	0,033	0,083	334,469	834,950	584,715	826,174	-8,154	1,038		
85800,40	23,83	-0,0907	-0,15093	-0,007	0,034	0,083	335,690	833,740	584,715	826,174	-8,203	1,044		
86399,98	24,00	-0,09058	-0,15084	-0,009	0,034	0,084	336,911	836,180	586,546	839,846	-8,252	1,051		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗΜΑΤΟΣ 50/50 - Μ.Τ.Σ - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C

Χρόνος	Αν Παρομοιωτικές												Ταση	Endic LVDT (MPa)	Endic EXTEN. (MPa)			
	Μετρήσεις Μ.Τ.Σ						Εντάσεις/Μετρήσεις											
	LVDT#1			Extensom			LVDT#1			LVDT#2						MO LVDT		Extensom
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(10 ⁻⁶ δ)	(10 ⁻⁶ δ)	(10 ⁻⁶ δ)	(10 ⁻⁶ δ)	(10 ⁻⁶ δ)	(10 ⁻⁶ δ)						
0,00	0,00	-0,1653	0,47297	0,050391	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,342	0,044			
8,00	0,00	-0,13421	0,48958	0,048633	0,000	0,003	0,002	4,880	34,180	19,530	-1,367	0,174						
12,00	0,00	-0,18324	0,46138	0,044336	0,001	0,012	0,008	14,650	115,980	65,305	-2,734	0,348						
18,00	0,01	-0,18079	0,44632	0,036719	0,005	0,025	0,014	45,160	246,580	145,370	-4,053	0,516						
24,00	0,01	-0,17322	0,43013	0,027344	0,012	0,043	0,023	120,850	428,460	274,555	-5,420	0,680						
30,00	0,01	-0,15686	0,40474	0,015524	0,028	0,068	0,039	284,420	892,370	483,395	-8,838	0,870	2239					
36,00	0,01	-0,14368	0,39058	0,003711	0,042	0,082	0,047	415,260	823,971	620,116	-8,836	0,870						
42,00	0,01	-0,13355	0,38289	-0,00195	0,050	0,090	0,052	498,040	900,875	698,458	-8,893	0,877						
48,00	0,01	-0,13001	0,37739	-0,00566	0,065	0,096	0,066	552,970	955,903	754,398	-8,836	0,870						
54,00	0,02	-0,12549	0,37275	-0,00898	0,060	0,100	0,059	586,140	1002,193	800,167	-8,787	0,864						
60,00	0,02	-0,12087	0,36821	-0,0127	0,064	0,104	0,063	643,310	1037,593	840,452	-8,895	0,877						
66,00	0,18	-0,01941	0,001653	-0,05877	0,166	0,175	0,110	1658,929	1749,261	1704,093	-8,895	0,877						
1259,76	0,35	0,007568	0,018799	-0,0709	0,193	0,192	0,121	1928,703	1917,718	1923,211	-8,865	0,877						
1859,34	0,52	0,022827	0,028076	-0,07671	0,208	0,201	0,129	2081,291	2045,891	1291,019	-8,865	0,877						
2459,92	0,69	0,033061	0,033813	-0,08281	0,218	0,207	0,133	2183,830	2067,864	2125,847	-8,865	0,877						
3059,50	0,85	0,041382	0,037842	-0,08566	0,227	0,211	0,136	2286,837	2108,147	2187,482	-8,865	0,877						
3659,07	1,02	0,048096	0,04126	-0,08789	0,233	0,214	0,138	2333,976	2142,327	2238,152	-8,836	0,870						
4257,65	1,18	0,053345	0,043701	-0,08906	0,239	0,217	0,139	2385,466	2166,741	2276,604	-8,895	0,977						
4857,23	1,35	0,057617	0,045776	-0,0918	0,243	0,219	0,142	2429,190	2187,483	2328,342	-8,834	0,883						
5456,81	1,52	0,061279	0,047363	-0,09336	0,247	0,220	0,144	2469,611	2203,362	2334,587	-8,885	0,877						
6056,38	1,68	0,064259	0,048984	-0,09453	0,250	0,222	0,145	2495,108	2215,568	2358,338	-8,836	0,870						
6655,97	1,85	0,066884	0,049927	-0,09493	0,252	0,223	0,145	2521,964	2228,998	2375,480	-8,836	0,870						
7255,55	2,02	0,069214	0,051269	-0,09551	0,255	0,224	0,146	2545,167	2242,424	2383,791	-8,787	0,854						
7855,13	2,18	0,071045	0,052002	-0,09727	0,258	0,226	0,148	2563,467	2249,746	2406,608	-8,836	0,870						
8454,71	2,35	0,072676	0,053223	-0,09785	0,268	0,226	0,148	2581,778	2261,965	2421,887	-8,836	0,870						
9054,29	2,52	0,074463	0,054077	-0,09806	0,260	0,227	0,148	2597,547	2270,500	2434,074	-8,836	0,870						
9653,88	2,68	0,07625	0,054585	-0,09822	0,261	0,228	0,150	2613,518	2275,383	2444,450	-8,836	0,870						
10253,44	2,85	0,07727	0,055054	-0,1002	0,263	0,228	0,151	2626,723	2280,266	2452,995	-8,895	0,877						
10853,02	3,01	0,078857	0,055603	-0,10036	0,264	0,229	0,151	2641,592	2289,031	2465,812	-8,836	0,870						
11452,80	3,18	0,079834	0,056518	-0,10078	0,265	0,229	0,151	2651,358	2294,514	2473,138	-8,836	0,870						

Απόσας	Αν. Παράρτημα										Δύσιν	Τόπος	Ε-δ/ε LVDI	Ε-δ/ε EXTEN.
	Μερίσματα M T S					Εμπίπτουσες Μερίσματα								
	LVDI#1	LVDI#2	Extensm	LVDI#1	LVDI#2	Extensm	LVDI#1	LVDI#2	MO LVDI	Extensm				
12052,18	3,35	0,08081	0,057251	-0,10137	0,268	0,230	2681,123	2302,238	2481,681	1517,578	-8,836	0,870		
12651,76	3,51	0,081787	0,057729	-0,10156	0,267	0,231	2670,889	2307,121	2489,005	1519,538	-8,787	0,864		
13251,34	3,68	0,082764	0,05835	-0,10176	0,268	0,231	2690,655	2313,225	2496,940	1521,488	-8,836	0,870		
13850,82	3,85	0,083496	0,058716	-0,10176	0,269	0,232	2687,979	2318,987	2502,433	1521,488	-8,836	0,870		
14450,50	4,01	0,084472	0,059082	-0,10293	0,270	0,232	2687,744	2320,549	2508,147	1523,208	-8,885	0,877		
15050,08	4,18	0,085205	0,059814	-0,10332	0,271	0,233	2705,059	2327,973	2516,471	1537,118	-8,787	0,864		
15649,85	4,35	0,085937	0,060181	-0,10293	0,271	0,233	2712,393	2331,535	2521,964	1533,208	-8,885	0,877		
16249,23	4,51	0,086752	0,060425	-0,10352	0,272	0,233	2720,938	2333,977	2527,458	1539,088	-8,836	0,870		
16848,81	4,68	0,08728	0,060813	-0,1043	0,273	0,234	2725,821	2338,859	2532,340	1546,878	-8,836	0,870		
17448,39	4,85	0,08788	0,061523	-0,10381	0,273	0,234	2731,824	2344,563	2538,444	1542,878	-8,885	0,877		
18047,97	5,01	0,088623	0,062012	-0,10403	0,274	0,235	2738,248	2349,846	2544,547	1546,878	-8,836	0,870		
18647,55	5,18	0,089111	0,062256	-0,10448	0,274	0,235	2744,131	2352,287	2548,208	1548,828	-8,836	0,870		
19247,13	5,35	0,089589	0,062378	-0,10508	0,275	0,235	2749,014	2353,508	2551,251	1554,688	-8,836	0,870		
19846,71	5,51	0,09021	0,062866	-0,10508	0,276	0,236	2755,117	2358,391	2556,754	1554,688	-8,836	0,870		
20446,29	5,68	0,090454	0,06311	-0,10586	0,276	0,236	2757,559	2360,832	2559,196	1560,548	-8,836	0,870		
21045,87	5,85	0,091186	0,063476	-0,10665	0,276	0,236	2764,883	2364,434	2564,889	1560,548	-8,885	0,877		
21645,44	6,01	0,091787	0,063865	-0,10606	0,277	0,237	2770,986	2368,377	2570,182	1564,488	-8,885	0,877		
22245,02	6,18	0,092163	0,064087	-0,10625	0,277	0,237	2774,649	2370,598	2572,624	1566,408	-8,836	0,870		
22844,60	6,35	0,092529	0,064463	-0,10586	0,276	0,237	2778,311	2374,260	2576,288	1562,508	-8,836	0,870		
23444,18	6,51	0,093139	0,064841	-0,10645	0,276	0,238	2784,414	2379,142	2581,778	1568,368	-8,836	0,870		
24043,76	6,68	0,093628	0,065308	-0,10625	0,279	0,238	2789,297	2382,805	2586,051	1568,408	-8,834	0,883		
24643,34	6,85	0,093984	0,065308	-0,10723	0,279	0,238	2792,969	2382,805	2587,882	1576,178	-8,885	0,877		
25242,92	7,01	0,094482	0,065403	-0,10723	0,280	0,238	2797,842	2384,025	2590,934	1576,178	-8,885	0,877		
25842,50	7,18	0,094848	0,066024	-0,10859	0,280	0,239	2801,504	2390,129	2595,817	1588,848	-8,885	0,877		
26442,08	7,35	0,095337	0,066406	-0,10761	0,281	0,239	2806,387	2393,791	2600,089	1582,038	-8,885	0,877		
27041,66	7,51	0,095581	0,06665	-0,10762	0,281	0,240	2808,828	2396,232	2602,530	1580,078	-8,934	0,883		
27641,23	7,68	0,095947	0,066772	-0,1082	0,281	0,240	2812,490	2397,453	2604,972	1586,938	-8,885	0,877		
28240,81	7,84	0,096435	0,067016	-0,10859	0,282	0,240	2817,373	2399,884	2608,534	1589,848	-8,934	0,883		
28840,39	8,01	0,096679	0,067138	-0,10918	0,282	0,240	2819,814	2401,115	2610,485	1595,708	-8,885	0,877		
29439,97	8,18	0,097168	0,067383	-0,10957	0,282	0,240	2824,697	2403,556	2614,127	1598,618	-8,885	0,877		
30039,55	8,34	0,097534	0,067749	-0,10918	0,283	0,241	2828,369	2407,219	2617,789	1598,708	-8,885	0,877		
30639,13	8,51	0,0979	0,068115	-0,10938	0,283	0,241	2832,021	2410,881	2621,451	1597,658	-8,934	0,883		
31238,71	8,68	0,098141	0,068603	-0,10877	0,283	0,242	2834,463	2415,763	2625,113	1621,568	-8,885	0,889		

Χρόνος	Αν. Παράλληλος										Διόρθωσις	Τάση	E=ak LVDT	E=at EXTEN
	Μετρήσεις Μ.Τ.Σ.					Επεξεργασίες Μετρήσεων								
	LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	MO LVDT	Extensom				
31838.29	9.84	0.098511	0.069848	-0.10918	0.284	0.242	0.160	2838.128	2413.206	2628.165	1595.708	-8.934	0.883	
32437.87	9.01	0.098785	0.069882	-0.10957	0.284	0.242	0.180	2840.588	2420.048	2630.808	1599.319	-8.885	0.877	
33037.45	9.18	0.099121	0.069214	-0.11113	0.284	0.242	0.182	2844.228	2421.867	2633.048	1615.238	-8.885	0.877	
33637.02	9.34	0.099467	0.068808	-0.10867	0.285	0.243	0.180	2847.891	2425.529	2636.710	1599.618	-8.934	0.883	
34236.60	9.51	0.099731	0.068948	-0.10867	0.285	0.243	0.180	2850.332	2429.181	2639.782	1599.818	-8.885	0.877	
34836.18	9.68	0.099975	0.070719	-0.11074	0.285	0.243	0.181	2852.773	2431.833	2642.203	1614.328	-8.885	0.877	
35435.78	9.84	0.100219	0.070312	-0.11113	0.286	0.243	0.182	2855.210	2432.853	2644.032	1615.238	-8.885	0.877	
36035.34	10.01	0.100586	0.070434	-0.11074	0.286	0.243	0.181	2858.890	2434.074	2646.477	1611.328	-8.934	0.883	
36634.92	10.18	0.10083	0.070623	-0.11016	0.288	0.244	0.181	2861.320	2438.967	2650.139	1605.478	-8.934	0.883	
37234.50	10.34	0.101196	0.071411	-0.11113	0.288	0.244	0.182	2864.960	2443.940	2654.412	1615.238	-8.885	0.877	
37834.08	10.51	0.101562	0.071855	-0.11094	0.287	0.245	0.181	2868.640	2446.281	2657.461	1613.288	-8.982	0.889	
38433.66	10.68	0.101806	0.071533	-0.11074	0.287	0.245	0.181	2871.080	2445.060	2658.070	1611.328	-8.934	0.883	
39033.24	10.84	0.101928	0.071777	-0.11191	0.287	0.245	0.182	2872.300	2447.502	2659.901	1623.048	-8.885	0.877	
39632.81	11.01	0.102295	0.072021	-0.11152	0.288	0.246	0.182	2875.970	2449.943	2682.957	1615.148	-8.934	0.883	
40232.39	11.18	0.102638	0.072368	-0.11211	0.288	0.246	0.183	2878.410	2453.805	2686.008	1626.008	-8.834	0.883	
40831.97	11.34	0.102783	0.072388	-0.11387	0.288	0.246	0.184	2880.850	2453.805	2687.228	1642.578	-8.836	0.870	
41431.55	11.51	0.103027	0.07251	-0.1125	0.288	0.245	0.183	2883.290	2454.826	2688.058	1628.908	-8.934	0.883	
42031.13	11.68	0.103383	0.072678	-0.11231	0.289	0.246	0.183	2886.950	2458.488	2672.719	1626.958	-8.934	0.883	
42630.71	11.84	0.103637	0.07312	-0.11289	0.289	0.246	0.183	2889.390	2460.929	2675.160	1632.818	-8.934	0.883	
43230.29	12.01	0.103882	0.07312	-0.11289	0.289	0.248	0.183	2891.840	2460.929	2676.985	1632.818	-8.885	0.877	
43829.87	12.17	0.104126	0.073466	-0.11328	0.289	0.246	0.184	2894.280	2464.561	2679.436	1636.728	-8.934	0.883	
44429.45	12.34	0.104614	0.073974	-0.11367	0.290	0.247	0.184	2899.160	2468.474	2684.317	1640.628	-8.882	0.889	
45029.03	12.51	0.104858	0.073974	-0.11367	0.290	0.247	0.184	2901.600	2468.474	2685.537	1640.628	-7.031	0.895	
45628.60	12.67	0.105102	0.074341	-0.11328	0.290	0.247	0.184	2904.040	2473.136	2688.588	1636.728	-8.982	0.885	
46228.18	12.84	0.105468	0.074585	-0.11348	0.291	0.248	0.184	2907.700	2475.578	2691.639	1638.678	-8.982	0.889	
46827.78	13.01	0.105713	0.074483	-0.11445	0.291	0.247	0.185	2910.150	2474.357	2692.254	1648.438	-8.982	0.889	
47427.34	13.17	0.106078	0.074707	-0.11445	0.291	0.248	0.185	2913.610	2476.788	2695.304	1648.438	-7.031	0.895	
48026.92	13.34	0.106323	0.075073	-0.11484	0.292	0.248	0.185	2918.250	2480.461	2698.356	1652.348	-8.934	0.883	
48626.50	13.51	0.106811	0.074951	-0.11484	0.292	0.248	0.185	2921.130	2479.240	2700.185	1652.348	-7.129	0.908	
49226.08	13.67	0.106933	0.075561	-0.11484	0.292	0.249	0.185	2922.380	2485.343	2703.847	1652.348	-7.031	0.885	
49825.66	13.84	0.1073	0.075683	-0.11445	0.293	0.249	0.185	2926.020	2486.564	2706.292	1646.438	-7.031	0.895	
50425.24	14.01	0.107556	0.075683	-0.11524	0.293	0.249	0.186	2928.680	2488.564	2708.122	1656.258	-7.030	0.901	
51024.82	14.17	0.107798	0.07605	-0.11543	0.293	0.249	0.186	2930.950	2490.226	2710.663	1659.209	-7.031	0.895	

Χρόνος	Αν Παράλληλότητα												Τύποι	E=exit LVDT	E=exit EXTEN
	Μετρήσεις M T 5						Επέκταση/μείωση Μετρήσεις								
	LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	Extensom	LVDT#1	LVDT#2	Extensom			
51624.39	14.34	0.108154	0.076234	-0.11524	0.230	0.249	0.186	2334.560	2492.663	2713.614	1656.258	-7.031	0.895		
52223.87	14.51	0.108276	0.076234	-0.11602	0.234	0.249	0.186	2335.780	2492.663	2714.224	1624.089	-6.934	0.893		
52823.55	14.67	0.108522	0.076538	-0.11563	0.234	0.250	0.188	2338.220	2495.109	2716.685	1660.148	-6.934	0.893		
53423.13	14.84	0.108696	0.076416	-0.11621	0.234	0.249	0.187	2341.890	2493.883	2717.894	1666.018	-6.982	0.899		
54022.71	15.01	0.109253	0.076804	-0.11563	0.235	0.250	0.186	2345.550	2496.771	2722.181	1680.158	-7.060	0.901		
54622.29	15.17	0.109375	0.076804	-0.11602	0.235	0.250	0.186	2346.770	2496.771	2722.771	1684.068	-7.060	0.901		
55221.87	15.34	0.109741	0.077727	-0.11777	0.235	0.250	0.188	2350.430	2502.433	2726.432	1681.648	-7.060	0.901		
55821.45	15.51	0.109885	0.077515	-0.11738	0.235	0.250	0.189	2352.870	2504.875	2728.873	1678.688	-6.982	0.899		
56421.03	15.67	0.110228	0.077392	-0.11738	0.235	0.250	0.188	2355.310	2503.654	2729.482	1677.738	-7.031	0.895		
57020.61	15.84	0.110595	0.078003	-0.11719	0.236	0.251	0.188	2358.970	2509.757	2734.364	1675.798	-7.031	0.895		
57620.18	16.01	0.11084	0.077759	-0.11699	0.236	0.251	0.187	2361.420	2507.315	2734.368	1673.828	-7.060	0.901		
58219.76	16.17	0.110962	0.078247	-0.11689	0.236	0.251	0.167	2362.640	2512.198	2737.420	1673.828	-6.982	0.899		
58819.34	16.34	0.111205	0.078125	-0.11689	0.237	0.251	0.167	2365.080	2510.978	2738.028	1673.828	-7.031	0.895		
59418.92	16.51	0.111572	0.078369	-0.11787	0.237	0.251	0.168	2368.740	2513.419	2741.080	1683.598	-7.031	0.895		
60018.50	16.67	0.111818	0.078613	-0.11777	0.237	0.252	0.168	2371.180	2515.881	2743.521	1681.648	-7.060	0.901		
60618.08	16.84	0.11206	0.078857	-0.11885	0.237	0.252	0.169	2373.620	2518.362	2745.951	1693.368	-7.060	0.901		
61217.66	17.00	0.112304	0.078857	-0.11816	0.238	0.252	0.169	2376.080	2518.362	2747.181	1685.548	-7.031	0.895		
61817.24	17.17	0.112671	0.079101	-0.11816	0.238	0.252	0.169	2378.730	2520.744	2750.237	1695.548	-7.031	0.895		
62415.82	17.34	0.112915	0.079346	-0.11836	0.238	0.252	0.169	2382.170	2523.185	2752.678	1687.508	-7.031	0.895		
63015.40	17.50	0.113037	0.079346	-0.11777	0.238	0.252	0.168	2383.390	2523.185	2753.288	1681.648	-7.031	0.895		
63615.97	17.67	0.113261	0.079346	-0.11875	0.239	0.253	0.169	2385.830	2525.626	2755.728	1691.408	-6.982	0.899		
64215.55	17.84	0.113403	0.079834	-0.11934	0.239	0.253	0.170	2387.050	2528.068	2757.559	1697.268	-6.982	0.899		
64815.13	18.00	0.113769	0.079834	-0.11953	0.239	0.253	0.170	2390.710	2528.068	2759.389	1699.228	-6.982	0.899		
65414.71	18.17	0.114135	0.0802	-0.12012	0.239	0.253	0.171	2394.370	2531.730	2763.050	1705.078	-7.060	0.901		
66014.29	18.34	0.114135	0.0802	-0.12012	0.239	0.253	0.171	2394.370	2531.730	2763.050	1705.078	-6.982	0.899		
66613.87	18.50	0.114502	0.080444	-0.11992	0.300	0.253	0.170	2398.040	2534.171	2766.106	1703.128	-6.982	0.899		
67213.45	18.67	0.114748	0.080619	-0.12012	0.300	0.254	0.171	3000.490	2537.633	2769.157	1705.078	-6.982	0.899		
67813.03	18.84	0.115112	0.08081	-0.12168	0.300	0.254	0.172	3004.140	2537.633	2770.987	1720.708	-7.031	0.895		
68412.61	19.00	0.115112	0.080888	-0.1207	0.300	0.254	0.171	3004.140	2536.613	2770.377	1710.938	-6.982	0.899		
69012.19	19.17	0.115478	0.08061	-0.1209	0.301	0.254	0.171	3007.800	2537.633	2772.817	1712.898	-6.934	0.893		
69611.76	19.34	0.115722	0.081177	-0.1207	0.301	0.254	0.171	3010.240	2541.496	2775.868	1710.938	-6.885	0.877		
70211.34	19.50	0.116089	0.081421	-0.12005	0.301	0.254	0.173	3013.810	2543.937	2778.924	1734.378	-6.934	0.893		
70810.92	19.67	0.116089	0.081055	-0.12265	0.301	0.254	0.173	3013.810	2540.275	2777.093	1732.428	-6.895	0.877		

Χρόνος	Αν. Παράμετροι										Δύναμη	Τάση	E=ank LVDI	E=ank EXTEN
	Μετρώμενα M.T.S					Ερμηνεύσιμες Μετρώμενες								
	LVDI#1	LVDI#2	Extensom	LVDI#1	Extensom	LVDI#1	LVDI#2	Extensom	LVDI#1	Extensom				
71410.50	0.115333	0.081421	-0.12246	0.302	0.254	0.173	3016.350	2543.937	2780.144	1728.518	-6.836	0.870		
72010.08	0.115577	0.081543	-0.12348	0.302	0.255	0.173	3018.790	2545.158	2781.974	1728.518	-6.836	0.870		
72609.66	0.115699	0.081543	-0.12363	0.302	0.255	0.174	3020.010	2545.158	2782.584	1740.238	-6.934	0.882		
73209.24	0.115943	0.081665	-0.12441	0.302	0.255	0.175	3022.450	2546.378	2784.414	1748.048	-6.895	0.877		
73808.82	0.117187	0.082031	-0.12288	0.302	0.256	0.173	3024.890	2550.040	2787.465	1732.429	-6.836	0.870		
74408.40	0.117431	0.082031	-0.12344	0.303	0.255	0.174	3027.330	2550.040	2788.685	1738.288	-6.838	0.870		
75007.98	0.117553	0.082275	-0.12344	0.303	0.255	0.174	3028.550	2552.482	2790.516	1738.288	-6.787	0.864		
75607.56	0.117875	0.082153	-0.12393	0.303	0.255	0.174	3029.770	2551.261	2790.516	1742.188	-6.738	0.858		
76207.13	0.117799	0.082153	-0.12422	0.303	0.255	0.175	3031.000	2551.261	2791.131	1740.008	-6.738	0.858		
76806.71	0.118042	0.082387	-0.12451	0.303	0.255	0.175	3033.440	2553.703	2793.572	1750.008	-6.738	0.858		
77406.29	0.118042	0.082519	-0.12344	0.303	0.255	0.174	3033.440	2554.923	2794.182	1738.288	-6.787	0.864		
78005.87	0.118286	0.082397	-0.12461	0.304	0.255	0.175	3035.880	2553.703	2794.792	1750.008	-6.738	0.858		
78605.45	0.11853	0.082541	-0.12441	0.304	0.256	0.175	3038.320	2555.144	2797.232	1748.048	-6.787	0.864		
79205.03	0.11853	0.082764	-0.12422	0.304	0.256	0.175	3038.320	2557.365	2797.843	1748.048	-6.787	0.864		
79804.61	0.118652	0.082641	-0.12422	0.304	0.256	0.175	3039.540	2558.144	2797.842	1748.048	-6.787	0.864		
80404.19	0.118896	0.083008	-0.12422	0.304	0.256	0.175	3041.980	2558.806	2800.883	1748.048	-6.787	0.864		
81003.77	0.118896	0.082886	-0.12402	0.304	0.258	0.174	3041.980	2558.585	2800.283	1744.148	-8.738	0.858		
81603.34	0.11814	0.082886	-0.12402	0.304	0.256	0.174	3044.420	2558.585	2801.503	1744.148	-8.836	0.870		
82202.92	0.119063	0.083008	-0.12402	0.305	0.256	0.174	3045.640	2558.806	2802.723	1744.148	-6.787	0.864		
82802.50	0.119384	0.08312	-0.12441	0.305	0.256	0.175	3048.080	2551.027	2803.944	1748.048	-6.787	0.864		
83402.08	0.118629	0.083495	-0.12481	0.305	0.256	0.175	3049.310	2564.689	2807.000	1750.008	-8.889	0.852		
84001.66	0.119751	0.083495	-0.1252	0.305	0.256	0.176	3050.530	2564.689	2807.610	1755.868	-6.738	0.858		
84601.24	0.119873	0.083374	-0.12481	0.305	0.258	0.175	3051.750	2563.468	2807.503	1750.008	-6.738	0.858		
85200.82	0.119873	0.083374	-0.12481	0.305	0.258	0.175	3051.750	2563.468	2807.609	1750.008	-6.738	0.858		
85800.40	0.120209	0.083495	-0.12451	0.305	0.256	0.175	3055.410	2564.689	2810.050	1750.008	-6.787	0.864		
86399.98	0.120209	0.083618	-0.12452	0.308	0.257	0.174	3055.410	2565.910	2810.660	1744.148	-6.787	0.864		

ΜΗΧΑΝΑΣ ΕΡΓΗΣΙΜΟΥ ΜΗΓΑΤΟΙΣ 2575 • Μ.Τ.Σ. - ΦΕΡΜΟΝΟΡΑΛΩΣ 23⁰Σ

Χρόνος	Μετρήσεις Μ.Τ.Σ.										Αν Παράμεινε										Τόση (σ)	Ε=σ/ε LVD (MPa)	Ε=σ/ε EXTEN (MPa)
	LVD#1		LVD#2		Extensom. (mm)	LVD#1				LVD#2				Extensom. (mm)									
	LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)	LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)		LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)	LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)	LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)	LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)	LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)								
																LVD#1		LVD#2		LVD#1			
(sec)	(h)																(F)	(MPa)	(MPa)				
0,00	0,00	-2,29271	-2,23568	0,108203	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,148	0,019					
6,00	0,00	-2,28027	-2,23876	0,10566	0,002	0,001	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	-0,537	0,068					
12,00	0,00	-2,27294	-2,23388	0,0988752	0,010	0,006	0,011	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	-1,123	0,143					
18,00	0,01	-2,25833	-2,22167	0,0912502	0,024	0,018	0,027	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	-1,855	0,238					
24,00	0,01	-2,23266	-2,20338	0,0548876	0,050	0,037	0,054	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	-2,490	0,317					
30,00	0,01	-2,19238	-2,17773	0,0168016	0,080	0,062	0,082	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	-3,125	0,398					
36,00	0,01	-2,1643	-2,15942	-0,0103516	0,116	0,081	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	-3,174	0,404	406				
42,00	0,01	-2,14843	-2,14965	-0,026586	0,134	0,090	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	-3,174	0,404					
48,00	0,01	-2,13828	-2,14111	-0,0371066	0,148	0,099	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	-3,174	0,404					
54,00	0,02	-2,12846	-2,135	-0,0464845	0,156	0,106	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	-3,174	0,404					
60,00	0,02	-2,11914	-2,13012	-0,0544923	0,184	0,110	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	0,163	-3,174	0,404					
66,00	0,18	-1,96533	-2,03735	-0,202148	0,317	0,203	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	-3,076	0,392					
126,76	0,35	-1,92749	-2,01538	-0,238815	0,355	0,225	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	0,345	-3,076	0,392					
185,34	0,52	-1,90429	-2,00438	-0,259079	0,376	0,238	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	0,363	-3,076	0,392					
245,92	0,88	-1,90098	-1,98941	-0,267383	0,382	0,240	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	0,376	-3,076	0,392					
305,50	0,85	-1,87998	-1,99218	-0,270901	0,403	0,248	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	0,393	-3,076	0,392					
365,07	1,02	-1,87255	-1,9873	-0,282032	0,410	0,253	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	0,390	-3,076	0,392					
425,76	1,18	-1,86525	-1,98364	-0,287501	0,417	0,256	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	-3,076	0,392					
485,72	1,35	-1,86035	-1,97968	-0,291768	0,422	0,260	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	-3,076	0,392					
545,81	1,52	-1,85546	-1,97875	-0,296704	0,427	0,261	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	0,404	-3,076	0,392					
605,89	1,68	-1,85058	-1,97509	-0,299829	0,432	0,265	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	0,407	-3,125	0,398					
665,87	1,85	-1,84614	-1,97337	-0,301758	0,435	0,268	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	-3,125	0,398					
725,55	2,02	-1,84326	-1,97143	-0,304102	0,439	0,268	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	0,412	-3,125	0,392					
785,53	2,18	-1,84082	-1,97021	-0,307227	0,442	0,270	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	0,415	-3,125	0,385					
845,47	2,35	-1,83837	-1,96899	-0,309378	0,444	0,271	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	-3,125	0,385					
905,429	2,52	-1,83593	-1,96855	-0,31172	0,447	0,273	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	-3,125	0,392					
965,385	2,68	-1,83327	-1,96553	-0,313673	0,450	0,275	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	0,422	-3,125	0,398					
1025,344	2,85	-1,83283	-1,96533	-0,315626	0,453	0,275	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	0,424	-3,125	0,398					
1085,302	3,01	-1,83281	-1,96289	-0,317579	0,454	0,277	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	-3,125	0,392					
1145,260	3,18	-1,832617	-1,96268	-0,319141	0,457	0,277	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	-3,125	0,392					
1205,216	3,35	-1,832495	-1,96166	-0,320509	0,458	0,278	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	-3,125	0,398					
1265,176	3,51	-1,832261	-1,96044	-0,322256	0,460	0,280	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	0,430	-3,125	0,398					

Χρόνος	Αν Παράλληλως										Δύναμη (F)	Τόση (τ)	E-ο-ε LVDT	E-ο-ε EXTEN.
	Μετρήσεις M.T.S.					Εκτεταμένες Μετρήσεις								
	LVDT#1	LVDT#2	Extensom.	LVDT#1	LVDT#2	Extensom.	LVDT#1	LVDT#2	Extensom.	LVDT#1	LVDT#2	Extensom.		
13251.34	3.86	-1.82128	-1.96044	-0.323243	0.461	0.260	0.431	4614.300	2795.400	3704.850	4314.480	0.392		
13950.82	3.85	-1.61984	-1.99044	-0.32461	0.464	0.260	0.433	4638.700	2795.400	3717.050	4328.130	0.396		
14450.50	4.01	-1.61762	-1.95922	-0.325782	0.465	0.261	0.434	4650.900	2807.500	3729.250	4339.850	0.392		
15030.08	4.16	-1.6164	-1.95822	-0.326366	0.466	0.261	0.435	4663.100	2807.500	3735.350	4345.710	0.392		
15649.65	4.35	-1.61518	-1.95678	-0.326616	0.468	0.263	0.437	4675.300	2832.200	3753.650	4367.190	0.395		
16249.23	4.51	-1.61366	-1.95678	-0.326102	0.469	0.263	0.437	4687.500	2832.200	3759.750	4373.050	0.392		
16848.81	4.66	-1.61152	-1.95678	-0.326047	0.471	0.263	0.439	4711.000	2832.200	3771.950	4398.730	0.398		
17448.39	4.85	-1.6103	-1.95555	-0.323251	0.472	0.264	0.439	4724.100	2844.200	3784.150	4394.540	0.396		
18047.97	5.01	-1.60808	-1.95434	-0.322618	0.474	0.266	0.441	4738.300	2856.400	3796.350	4408.210	0.392		
18647.55	5.16	-1.60706	-1.95312	-0.323179	0.475	0.267	0.442	4748.500	2868.600	3808.550	4419.930	0.404		
19247.13	5.35	-1.60584	-1.95434	-0.324276	0.476	0.266	0.443	4760.700	2868.600	3808.550	4425.790	0.396		
19846.71	5.51	-1.60542	-1.95312	-0.323743	0.477	0.267	0.444	4772.900	2868.600	3820.750	4439.460	0.392		
20446.29	5.66	-1.60397	-1.95312	-0.323972	0.480	0.267	0.445	4787.400	2868.600	3833.000	4449.230	0.392		
21045.87	5.85	-1.60297	-1.94946	-0.323111	0.480	0.291	0.445	4787.400	2865.200	3861.300	4453.130	0.396		
21645.44	6.01	-1.60175	-1.95068	-0.322822	0.481	0.269	0.446	4809.600	2893.000	3861.300	4464.850	0.392		
22245.02	6.16	-1.799931	-1.95068	-0.323454	0.483	0.269	0.448	4834.000	2893.000	3863.500	4476.570	0.398		
22844.60	6.35	-1.79808	-1.9519	-0.323845	0.485	0.268	0.448	4846.200	2893.000	3863.500	4480.460	0.404		
23444.18	6.51	-1.79687	-1.94946	-0.324218	0.486	0.291	0.448	4856.400	2905.200	3881.800	4482.160	0.396		
24043.78	6.66	-1.79465	-1.94824	-0.324193	0.487	0.292	0.450	4870.600	2917.400	3894.000	4500.010	0.404		
24643.34	6.85	-1.79443	-1.94824	-0.324379	0.489	0.292	0.451	4882.800	2917.400	3900.100	4507.820	0.398		
25242.92	7.01	-1.79443	-1.94702	-0.324556	0.488	0.293	0.452	4882.800	2929.600	3906.300	4517.580	0.398		
25842.50	7.16	-1.79199	-1.94702	-0.324397	0.481	0.293	0.453	4907.200	2929.600	3918.400	4525.400	0.404		
26442.08	7.35	-1.79077	-1.94458	-0.324118	0.492	0.295	0.453	4918.400	2954.000	3936.700	4533.210	0.417		
27041.66	7.51	-1.79077	-1.9458	-0.324485	0.492	0.294	0.455	4918.400	2941.800	3930.500	4546.880	0.398		
27641.23	7.66	-1.78955	-1.94458	-0.324462	0.493	0.295	0.456	4931.600	2954.000	3942.900	4556.650	0.398		
28240.81	7.84	-1.78955	-1.94335	-0.324752	0.493	0.297	0.456	4931.600	2968.300	3948.350	4560.550	0.404		
28840.39	8.01	-1.78833	-1.94335	-0.324929	0.494	0.297	0.457	4943.800	2968.300	3955.550	4570.320	0.392		
29439.97	8.16	-1.7871	-1.94213	-0.324961	0.496	0.298	0.458	4956.100	2978.500	3967.300	4578.130	0.404		
30039.55	8.34	-1.78588	-1.94213	-0.325067	0.497	0.298	0.458	4968.300	2978.500	3979.400	4587.900	0.404		
30639.13	8.51	-1.78466	-1.93969	-0.325159	0.498	0.300	0.460	4980.500	3002.900	3991.700	4599.820	0.398		
31238.71	8.66	-1.78466	-1.93969	-0.325154	0.496	0.300	0.460	4990.500	3002.900	3991.700	4601.570	0.404		
31838.29	8.84	-1.78344	-1.93847	-0.325126	0.499	0.302	0.461	4982.700	3015.100	4003.900	4613.280	0.404		
32437.87	9.01	-1.78222	-1.93847	-0.325102	0.500	0.302	0.462	5004.900	3015.100	4010.000	4623.050	0.404		
33037.45	9.16	-1.781	-1.93725	-0.324884	0.502	0.303	0.463	5017.100	3027.300	4022.200	4630.870	0.398		
33637.02	9.34	-1.77976	-1.93603	-0.32506	0.503	0.304	0.464	5029.300	3039.500	4034.400	4640.630	0.410		

Χρόνος	Αν. Παράλληλος										Διάμετρο (φ')	Τόπος (σ')	Ε=αφ -VDT	Ε=αφ EXTEN
	Μερίσματα M.T.S.					Ενδείξεις, ίδιες Μερίσματα								
	-VDT#1	LVDTH1	LVDTH2	Extension	Extension	LVDTH1	LVDTH2	LVDTH1	LVDTH2	MO LVDTH	Extension			
34236,80	9,51	-1,77978	-1,93487	-0,357032	0,503	0,305	0,465	5029,300	3051,700	4040,500	4852,350	0,404		
34836,18	9,68	-1,77858	-1,93354	-0,357423	0,504	0,306	0,466	5041,500	3063,900	4052,700	4868,290	0,404		
35435,78	9,84	-1,77734	-1,93359	-0,357813	0,505	0,308	0,466	5053,700	3063,900	4058,800	4860,180	0,404		
36035,34	10,01	-1,77734	-1,93297	-0,35876	0,505	0,308	0,467	5053,700	3076,100	4064,900	4869,933	0,404		
36634,92	10,18	-1,77734	-1,93237	-0,359376	0,505	0,309	0,468	5053,700	3076,100	4064,900	4875,790	0,398		
37234,50	10,34	-1,77612	-1,93137	-0,360032	0,507	0,308	0,469	5065,900	3076,100	4071,000	4885,550	0,398		
37834,08	10,51	-1,77612	-1,93116	-0,360743	0,507	0,309	0,469	5065,900	3088,300	4077,100	4889,460	0,404		
38433,66	10,68	-1,77612	-1,92871	-0,36172	0,507	0,311	0,470	5065,900	3112,700	4089,300	4899,230	0,398		
39033,24	10,84	-1,77398	-1,92993	-0,362698	0,509	0,310	0,471	5090,300	3100,500	4095,400	4708,990	0,404		
39632,81	11,01	-1,77398	-1,92871	-0,363282	0,509	0,311	0,471	5090,300	3112,700	4101,500	4714,850	0,404		
40232,39	11,18	-1,7745	-1,92871	-0,363282	0,509	0,311	0,471	5078,100	3112,700	4095,400	4714,850	0,404		
40831,97	11,34	-1,77246	-1,92749	-0,364259	0,510	0,312	0,472	5102,500	3124,900	4113,700	4724,620	0,404		
41431,55	11,51	-1,77002	-1,92626	-0,367188	0,513	0,314	0,475	5126,900	3197,200	4132,050	4752,810	0,410		
42031,13	11,68	-1,77002	-1,92626	-0,368337	0,513	0,314	0,478	5128,900	3137,200	4132,050	4775,400	0,410		
42630,71	11,84	-1,76879	-1,92582	-0,370313	0,514	0,316	0,479	5139,200	3161,800	4160,400	4785,160	0,410		
43230,29	12,01	-1,76757	-1,92582	-0,371485	0,515	0,316	0,480	5151,400	3161,800	4156,500	4796,890	0,410		
43829,87	12,17	-1,76835	-1,92582	-0,372857	0,516	0,318	0,461	5163,600	3161,800	4162,600	4808,600	0,410		
44429,45	12,34	-1,76757	-1,92139	-0,370704	0,515	0,319	0,479	5151,400	3186,000	4168,700	4799,070	0,410		

ΤΥΠΟΣ 1 ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΤΟΣ 0100 - Μ.Τ.Σ. - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C

Χρόνος (sec)	Χρόνος (h)	Μετρήσεις Μ.Τ.Σ.			Αν. Παραμορφώσεις										Διόρθωση (°)	Τάση 10° (MPa)	Ε-στρε LVD (MPa)	Εκσζ EXTEN. (MPa)
		Μετρήσεις Μ.Τ.Σ.			Επιδόσεις Μετρήσεων													
		LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)	Extensom. (mm)	LVD#1#1 (mm)	LVD#1#2 (mm)	Extensom. (mm)	LVD#1#3 (10 ⁻⁶)	LVD#1#2 (10 ⁻⁶)	MO LVD#1 (10 ⁻⁶)	MO LVD#2 (10 ⁻⁶)	Extensom. (10 ⁻⁶)						
		LVD#1 (mm)	LVD#2 (mm)	Extensom. (mm)	LVD#1#1 (mm)	LVD#1#2 (mm)	Extensom. (mm)	LVD#1#3 (10 ⁻⁶)	LVD#1#2 (10 ⁻⁶)	MO LVD#1 (10 ⁻⁶)	MO LVD#2 (10 ⁻⁶)	Extensom. (10 ⁻⁶)						
0.00	0.00	-0.217886	-0.211791	-0.071675	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.244	0.031					
6.00	0.00	-0.215321	-0.215942	-0.071485	0.003	-0.064	0.000	25.640	-41.510	-7.985	-3.906	-0.244	0.031					
12.00	0.00	-0.214843	-0.204711	0.079297	0.003	0.007	0.007	30.520	75.800	50.660	50.660	74.219	0.468	0.062				
18.00	0.01	-0.215578	-0.182251	-0.009826	0.002	0.000	0.019	23.190	296.400	159.265	159.265	187.500	0.761	0.099				
24.00	0.01	-0.214213	-0.149347	-0.111524	0.004	0.053	0.040	85.620	627.440	332.030	332.030	366.468	-1.025	0.131				
30.00	0.01	-0.209818	-0.110107	-0.137111	0.009	0.102	0.065	82.773	1016.840	554.805	554.805	652.346	-1.270	0.162				
36.00	0.01	-0.200927	-0.063618	-0.157618	0.017	0.128	0.088	189.690	1281.730	726.205	726.205	957.428	-1.267	0.174	240	203		
42.00	0.01	-0.195119	-0.068603	-0.171291	0.023	0.143	0.099	227.050	1434.877	820.484	820.484	984.148	-1.318	0.169				
48.00	0.01	-0.160766	-0.057486	-0.182422	0.027	0.154	0.111	271.000	1542.980	906.980	906.980	1105.468	-1.318	0.168				
54.00	0.02	0.166279	0.047974	-0.191407	-0.032	0.184	0.120	315.160	1638.175	977.169	977.169	1195.318	-1.318	0.168				
59.00	0.02	-0.161882	-0.039917	-0.201172	-0.036	0.177	0.129	362.110	1718.741	1099.425	1099.425	1292.968	-1.367	0.174				
1859.34	0.52	-0.188924	-0.162128	0.018175	0.036	0.172	0.128	362.110	1718.741	1099.425	1099.425	1292.968	-1.270	0.162				
2458.92	0.68	-0.183452	-0.156725	-0.009445	0.062	0.196	0.154	615.230	1977.521	1296.378	1296.378	1544.921	-1.221	0.156				
3258.50	0.96	-0.140993	-0.137920	-0.022852	0.079	0.216	0.171	789.790	2160.631	1475.211	1475.211	1709.984	-1.270	0.162				
3658.07	1.22	-0.130859	-0.122924	-0.037111	0.084	0.231	0.186	941.190	2310.781	1675.971	1675.971	1951.563	-1.270	0.162				
4257.85	1.16	-0.117521	-0.110596	-0.048820	0.107	0.243	0.197	1070.550	2404.071	1762.311	1762.311	1968.751	-1.270	0.162				
4857.23	1.35	-0.107055	-0.089975	-0.058203	0.118	0.254	0.206	1179.230	2540.208	1859.734	1859.734	2052.601	-1.270	0.162				
5455.81	1.52	-0.096533	-0.091675	-0.066211	0.126	0.262	0.214	1285.424	2623.275	1943.350	1943.350	2142.679	-1.270	0.162				

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΡΓΗΣΙΜΟΥ ΜΙΤΩΤΑΤΟΙΣ ΟΥΙΔΟ - Μ.Τ.Σ. - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 23°C

Χωστος	Αν Παρελόμενες														Εσοδή LVDI (MPa)	Εσοδή EXTEN (MPa)	
	Μετρήσεις Μ.Τ.Σ.						Επεξεργασμένες Μετρήσεις										
	LVDI#1			LVDI#2			Extension		LVDI#1		LVDI#2		WO LVDI				Extension
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)	(10 ⁻⁶)				
600.16	0.18	-0.9893	-0.2057	0.126	0.262	0.214	1263.424	2623.275	1943.350	2142.379	-1.416	0.180					
1259.76	0.35	-0.9865	-0.1850	0.140	0.273	0.230	1395.264	2728.256	2061.760	2302.736	-1.418	0.180					
1859.34	0.52	-0.7761	-0.01841	0.149	0.280	0.241	1485.594	2803.835	2144.755	2410.158	-1.416	0.180					
2458.82	0.68	-0.7053	0.10103	0.155	0.287	0.250	1555.394	2888.635	2212.515	2498.066	-1.416	0.180					
3058.50	0.85	-0.16487	-0.17603	0.161	0.292	0.255	1614.994	2918.885	2208.840	2554.690	-1.465	0.187	82	73			
3658.07	1.02	-0.15957	-0.17296	0.167	0.296	0.261	1666.034	2965.505	2310.170	2613.263	-1.367	0.174					
4257.65	1.18	-0.15552	-0.16802	0.171	0.299	0.266	1705.544	2990.705	2348.626	2658.205	-1.416	0.180					
4857.23	1.35	-0.15149	-0.16553	0.175	0.302	0.271	1748.824	3023.885	2385.245	2712.893	-1.416	0.180					
5456.81	1.52	-0.14783	-0.1626	0.179	0.305	0.275	1793.444	3052.955	2418.205	2752.003	-1.418	0.180					
6056.39	1.68	-0.14465	-0.15979	0.182	0.308	0.278	1815.184	3081.035	2448.110	2781.253	-1.465	0.187					
6655.97	1.85	-0.14172	-0.15723	0.184	0.311	0.282	1844.484	3106.675	2475.580	2822.268	-1.416	0.180					
7255.55	2.02	-0.13804	-0.15479	0.187	0.313	0.285	1871.334	3131.085	2501.210	2845.706	-1.465	0.187					
7855.13	2.18	-0.13623	-0.15271	0.190	0.315	0.287	1908.414	3161.635	2525.825	2871.087	-1.465	0.187					
8454.71	2.35	-0.13391	-0.15061	0.192	0.317	0.291	1922.604	3173.815	2548.210	2906.253	-1.416	0.180					
9054.29	2.52	-0.13159	-0.14856	0.195	0.319	0.294	1945.804	3193.345	2569.575	2935.550	-1.465	0.187					
9653.86	2.68	-0.12878	-0.14648	0.197	0.321	0.295	1973.974	3214.095	2592.985	2947.269	-1.465	0.187					
10253.44	2.85	-0.1272	-0.14485	0.199	0.323	0.297	1993.744	3232.405	2611.075	2974.612	-1.418	0.180					
10853.02	3.01	-0.12476	-0.14307	0.201	0.325	0.299	2014.154	3248.275	2631.215	2988.331	-1.416	0.180					
11452.60	3.18	-0.12325	-0.14145	0.203	0.328	0.302	2031.244	3264.145	2647.695	3015.528	-1.416	0.180					
12052.18	3.35	-0.12081	-0.13877	0.206	0.329	0.303	2055.664	3281.235	2668.450	3033.206	-1.418	0.180					
12651.76	3.51	-0.11841	-0.13618	0.208	0.330	0.305	2077.634	3297.105	2687.370	3052.736	-1.416	0.180					
13251.34	3.68	-0.11698	-0.13547	0.210	0.331	0.308	2097.164	3314.195	2705.690	3080.062	-1.514	0.193					
13850.92	3.85	-0.11475	-0.13452	0.211	0.333	0.310	2114.284	3333.726	2723.990	3099.813	-1.514	0.193					
14450.50	4.01	-0.1123	-0.13283	0.214	0.335	0.311	2138.574	3349.595	2744.135	3111.332	-1.514	0.193					
15050.08	4.18	-0.11011	-0.13123	0.216	0.337	0.314	2160.644	3366.685	2763.555	3142.582	-1.465	0.187					
15649.65	4.35	-0.10828	-0.12988	0.218	0.338	0.317	2176.354	3380.115	2779.535	3166.018	-1.514	0.193					
16249.23	4.51	-0.10645	-0.12793	0.220	0.340	0.319	2187.284	3399.845	2798.465	3185.551	-1.514	0.193					
16848.81	4.68	-0.10378	-0.12622	0.222	0.342	0.321	2224.114	3416.735	2820.425	3207.335	-1.514	0.193					
17448.39	4.85	-0.10205	-0.12453	0.224	0.345	0.323	2241.204	3432.805	2836.905	3225.565	-1.514	0.193					
18047.97	5.01	-0.10034	-0.12328	0.226	0.345	0.325	2258.294	3448.075	2852.180	3250.205	-1.514	0.193					
18647.55	5.18	-0.09839	-0.12156	0.228	0.346	0.327	2277.830	3469.455	2868.543	3271.485	-1.465	0.187					
19247.13	5.35	-0.09819	-0.12012	0.230	0.348	0.330	2299.802	3477.755	2888.784	3298.835	-1.514	0.193					

